

eurocol 041

the strong connection

22-3-2026



EUROPRIMER EC

Stroomgeleidend, gebruiksklare voorstrijkmiddel ter vervanging van een zeer uitgebreid koperbandsysteem op een geëgaliseerde ondergrond. In de regel zal het niet nodig zijn om meer dan 1 meter 801 Eurostrip EC per 30 m² toe te passen en te laten aarden. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Polyacrylaatdispersie.
Kleur	Zwart.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- Onbrandbaar
- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Geschikt c.m. vloerverwarming
- Gunstig verbruik
- Geleidingsweerstand < 3.10⁵ Ohm (EN 13 415)

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Geleidingsweerstand	< 3.105 Ohm , gemeten volgens EN 13 415.
Soortelijk gewicht	1,0 kg/l.
Verbruik	120 - 150 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

- Voorstrijkmiddel ter vervanging van het koperbandsysteem bij het verlijmen van stroomgeleidende vloerbedekking op een geëgaliseerde ondergrond.
- In combinatie met de stroomgeleidende vloerbedekking en de stroomgeleidende vloerbedekkingslijmen wordt een goede geleidingsweerstand bereikt.
- In de regel zal het niet nodig zijn om meer dan 1 m¹ 801 Eurostrip EC per 30 m² toe te passen en te laten aarden. - Grotere oppervlakken dienen van een ringleiding voorzien te worden, waarbij de vakken niet groter zijn dan 30 m².
- 041 Europrimer EC mag niet onder Nora rubber worden toegepast.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller en/of kwast.
-------------	--------------------------

041 EUROPRIMER EC

Verwerkingstemperatuur	
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	3-5 uur.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 041 Europrimer EC is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. De ondervloer dient geëgaliseerd te zijn met één van de Eurocol egalisatiemiddelen.
- Anhydrietvloeren vooraf met 049 Europrimer ABS voorstrijken, daarna 041 Europrimer EC aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De inhoud van de verpakking voor gebruik goed schudden.
- Het voorstrijkmiddel met een vachtroller en/of kwast gelijkmatig en dekkend over het gehele oppervlak van de geëgaliseerde vloer aanbrengen (plasvorming dient te worden voorkomen).
- De aangebrachte 041 Europrimer EC dient altijd met 801 Koperband te worden geaard. Op iedere 30 m² 1 meter 801 Eurostrip EC aanbrengen. Bij grotere oppervlakken dient overeenkomstig meer koperband als ringleiding te worden aangebracht. Het koperband door een erkend elektricien laten aansluiten op de aardleiding.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

041 EUROPRIMER EC

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

041 Europrimer EC Can à 10 kg 8 710345 041010

041 EUROPRIMER EC