


## Specyfikacja techniczna

Tessera Outline SOFTbac spełnia wymagania normy EN 1307

| Rodzaj produktu                                                                     |                                            | Dywanowa wykładzina podłogowa w płytkach z podkładem akustycznym                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Struktura runa                             | ISO 2424                                                                            | Pętłkowe o jednolitej strukturze                                                    |                                                                                       |                                                                                       |
|    | Klasyfikacja użytkowa - obiektowe          | EN ISO 10874                                                                        | Klasa 33 - bardzo intensywne użytkowanie                                            |                                                                                       |                                                                                       |
|    | Wymiary płytek                             | EN ISO 24342                                                                        | 50 x 50 cm                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
|    | Grubość całkowita                          | ISO 1765                                                                            | 9,1 mm                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
|    | Wysokość włókien                           | ISO 1766                                                                            | 2,9 mm                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
|    | Rodzaj włókien                             | ISO 2424                                                                            | Poliamid 6.0                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | Metoda barwienia włókien                   |                                                                                     | 100% na wskroś                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | Gęstość ściegu                             | ISO 1763                                                                            | 193 060 splotów/m²                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | Waga runa                                  | ISO 8543                                                                            | 580 g m²                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
|    | Waga całkowita                             | ISO 8543                                                                            | 4 895 g m²                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | Podłoże pierwszorzędowe                    | ISO 2424                                                                            | Poliester                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | Podłoże drugorzędowe                       | ISO 2424                                                                            | SOFTbac® - 90% materiałów z recyklingu                                              |                                                                                       |                                                                                       |
|    | Stabilność wymiarowa                       | EN 986                                                                              | ≤ 0,4 %                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |
|   | Odporność na rolki krzeseł                 | ISO 4918                                                                            | r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie                                                    |                                                                                       |                                                                                       |
|  | Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych | ISO 10140-3                                                                         | ΔL <sub>w</sub> = 29 dB                                                             |                                                                                       |                                                                                       |
|  | Pochłanianie dźwięków                      | ISO 354                                                                             | α <sub>w</sub> = 0,25 (H)                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|  | Trwałość kolorów pod wpływem światła       | ISO 105 - B02                                                                       | ≥ 6                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | Trwałość kolorów pod wpływem ścierania     | ISO 105 - X122                                                                      | ≥ 5                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
|  | Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach      | EN ISO 16000-9                                                                      | < 0,1 mg/m³                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
|  | <b>Creating Better Environments</b>        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|  | Energia odnawialna                         | Produktowane z użyciem w 100% energii odnawialnej                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|  | Zawartość materiałów z recyklingu          | Zawiera wagowo 68% materiałów pochodzących z recyklingu                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|  | Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń      | Spełnia Indoor Air Comfort Gold 8.0                                                 |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|  | Metoda montażu                             | szachownica                                                                         | cegiełka                                                                            | 1/4 obrotu                                                                            | 1/4 cegiełki                                                                          |
|                                                                                     |                                            |  |  |  |  |

Tessera Outline SOFTbac® spełnia wymagania normy EN 14041:2004



|                                                                                     |                                   |                                                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                     | Deklaracja właściwości użytkowych | EN 14041:2004                                                   | 1170200-DoP-111            |
|  | Reakcja na ogień                  | EN 13501-1                                                      | Bfl - s1 G NCS             |
|  | Właściwości antypoślizgowe        | EN 13893                                                        | klasa DS - $\mu \geq 0.30$ |
|  | Zdolność do elektryzacji          | ISO 6356                                                        | $\leq 2,0$ kV              |
|  | Przewodność cieplna               | EN 12524                                                        | 0,06 W/mK                  |
|  | Ogrzewanie podłogowe              | Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C |                            |



Zawiera 68%  
materiałów  
pochodzących  
z recyklingu



Produktowane  
z użyciem w 100%  
energii odnawialnej