

## Dati tecnici

Allura Decibel soddisfa i requisiti della norma EN 651

		Allura Decibel 0,35	Allura Decibel 0,8
	Spessore totale	EN-ISO 24346	3,15 mm
	Spessore strato d'usura	EN-ISO 24340	0,35 mm
	Numero di colori della collezione		30
	Uso domestico	EN-ISO 10874	23
	Commerciale / uso industriale leggero	EN-ISO 10874	32
	Dimensione piastrella	EN-ISO 24342	50 x 50 cm / 100 x 100 cm
	Dimensione doga	EN-ISO 24342	100 x 16,6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm
	Piastrelle per confezione		50 x 50 cm: 20 per confez. (5m <sup>2</sup> ) 100 x 100 cm: su richiesta
	Doghe per confezione		100 x 16,6 cm: 30 per confez. (4,98m <sup>2</sup> ) 100 x 20 cm: 27 per confez. (5,40m <sup>2</sup> ) 120 x 20 cm: 19 per confez. (4,56m <sup>2</sup> )
	Peso	ISO 23997	2.300 g/m <sup>2</sup>
	Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918	sì
	Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	R9 / R10*
	Abattimento acustico	EN-ISO 717-2	19dB
	Impronta residua <i>Valore medio</i>	ISO 24343-1	≤ 0,20 mm ~0,12 mm
	Resistenza alla luce	ISO 105-B02	≥6
	Emissioni TVOC in ambienti chiusi dopo 28 giorni	EN 16516	< 0,01 mg/m <sup>3</sup>
	Resistenza agli agenti chimici	EN-ISO 26987	Buona
	Stabilità dimensionale (dopo esposiz. al calore)	EN-ISO 23999	≤ 0,05%
	Trattamento della superficie		Overclean
Allura soddisfa i requisiti della norma EN 14041		EN 14041  0200879-DoP-908	EN 14041  0200880-DoP-908
	Reazione al fuoco	EN 13501	C <sub>fl-s1</sub> , L, CS
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893	μ > 0,30
	Coefficiente di trasmissione termica	EN 12524	0,25 W/mK
	Potenziale elettrostatico	EN 1815	< 2kV

\*R10 per versione con goffratura del legno

Tutte le filiali commerciali della Forbo Flooring Systems applicano sistemi di gestione della qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001.  
Tutte le unità produttive della Forbo Flooring Systems sono certificate in conformità allo standard di gestione ambientale ISO 14001.

