

eurocol

146

the strong connection



EUROMIX WOOD BASIC

Двухкомпонентный полиуретановый клей для паркета с увеличенным открытым временем. Предназначен для приклеивания массивной доски, всех видов многослойного и штучного паркетов на впитывающие и невпитывающие влагу основания. Не содержит воды и растворителей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Компонент А: полиол, наполнитель, добавки. Компонент Б: дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи
Цвет	Бежевый
Консистенция	Пастообразная

- жестко-эластичный клей в соответствии с ISO 17178 (ГОСТ Р 58211)
- безусадочный, не содержит воды и растворителей
- может применяться без предварительного грунтования по сухим и чистым минеральным и деревянным основаниям
- комбинированная упаковка компонентов
- для применения внутри помещений
- подходит для применения в системе «теплый пол»
- очень низкая эмиссия вредных веществ в воздух рабочей зоны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	450 – 600 г/м ² (ТКВ/В1) для подложек Eurocol 900 – 1100 г/м ² (ТКВ/В3) для паркета 1100 – 1300 г/м ² (ТКВ/В11) для досок
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке.
Плотность	~1,65 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания:

- массивной доски, всех видов многослойного и штучного паркетов
- разделительных и изолирующих подложек 804 Eurofloort Reno Fleece, 820 Eurofloor Comfort, 821 Eurofloor Comfort Pro, 823 Eurofloor Reno
- в строительстве объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения (в том числе медицинские, учебные, спортивные, дошкольные).

146 EUROMIX WOOD BASIC

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В оригинальной невскрытой упаковке, в сухом месте, при 5-25°C. Допускает кратковременное замораживание при транспортировке.
Инструмент	шпатель В1/В3/В11 (прил. А, ГОСТ Р 58211) в зависимости от материала
Соотношение для смешивания	100 весовых частей Компонента А : 10 весовых частей Компонента Б
Время укладки	~120 минут при 20°C
Жизнеспособность	~60 минут при 20°C
Время высыхания	~24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	12 месяцев
Очиститель	Живичный скипидар (для незатвердевшего клея)
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке.

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

- Готовое к укладке основание должно соответствовать строительным нормам и требованиям страны применения, а именно: должно быть ровным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин, прочным на сжатие и растяжение, свободным от слоев, снижающих адгезию.

Условия применения: 15 - 25 °С, влажность воздуха 35 - 75 % (рекомендуемая 40 - 65 %)

Инструкция по применению:

- Компонент Б добавить в компонент А и тщательно перемешать ручным миксером до однородного состояния. При необходимости частичного смешивания клея следует соблюдать пропорции компонентов весовым способом!
- Нанесите готовый клей на основание в течение времени жизнеспособности. Не оставляйте его в емкости надолго. Тип зубчатого шпателя зависит от вида приклеиваемого покрытия:
 - шпатель В1 - для подложек Eurocol
 - шпатель В3 - для паркета
 - шпатель В11 - для массивных и паркетных досок, листовых материалов (ФК, ОСП, ДСП, ЦСП)
- Уложите паркет в клеевой слой не позднее 120 минут с момента смешивания компонентов. Клей не должен попадать или выдавливаться в стыки элементов покрытия. Вся обратная сторона паркета должна смачиваться клеем, при необходимости установите гнет.
- Поскольку в случае использования реакционных клеев невозможно избежать некоторого «плавления» покрытия, проход должен быть ограничен, в течение 2 часов. При необходимости организации прохода необходимо устроить настил, распределяющий нагрузки. В нормальных условиях начало эксплуатации или дальнейшая обработка возможны через 12 часов.
- Свежие загрязнения клеем очистите живичным скипидаром сразу, а инструмент по окончании работ. Затвердевший клей поддается удалению только механическим способом. При работе используйте защитные перчатки, так как клей проникает в верхний слой кожи и удаляются с трудом.

Системы напольного отопления

- Клей пригоден для применения на полах с подогревом. Испытание системы «теплых полов» должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ.
- Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Перед приклеиванием следует использовать грунтовки Eurocol, отверждаемые вследствие реакции. Грунтовка должна полностью отвердеть к моменту начала работ по укладке покрытия.
- Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5°C в сутки.

Дополнительная информация

- Учитывайте рекомендации производителей напольных покрытий, а также инструкции по применению вспомогательных материалов.

** Рекомендованные грунтовки:

026 Euroblock Multi	не требует шлифовки перед приклеиванием
---------------------	---

146 EUROMIX WOOD BASIC

042 Euroblock Turbo	не требует шлифовки перед приклеиванием
021 Euroblock Reno LE	требует адгезионную шлифовку или обсыпку кварцевым песком

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
146	Euomix Wood Basic	9,9кг нетто	4607164122652	52 шт.

146 EUROMIX WOOD BASIC

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

