

FICHE TECHNIQUE

611 Eurostar Lino Plus



Description

Colle à prise rapide avec adhérence initiale élevée pour le collage de linoléum en lés, dalles, bandes, motifs décoratifs et mosaïques sur un support nivelé. Consommation très favorable et facile à étaler grâce à l'utilisation de charges légères. Convient également aux projets BREEAM grâce à EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions).



- Très faible émission
- Ecode EC1 PLUS
- Ininflammable
- Facile à appliquer
- Haut pouvoir d'adhérence initiale
- Résiste aux fauteuils à roulettes

Pour la pose de revêtement de sol tels que :

- Linoléum en lés et dalles
- Linoléum en décoratifs dessins et mosaïque



Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Acrylique en dispersion de haute qualité
Couleur	Beige
Consistance	Pâteuse
Agent nettoyant	Eau
Consommation	280 - 385 g/m ²
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Oui
Stockage	15 mois dans un endroit sec et à l'abris du gel
Outils	Spatule (TKB/B1)
Temps de gommage	Aucun
Temps ouvert	15- 30 min

Conditionnement :

Contenant	Fût de 11 kg
Palette	44 / palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

Surface (m ²)
Quantité nécessaire (kg)
Fût nécessaire

Code article

Produit	Définition	Code EAN
611	Eurostar Lino Plus	8 710345 611206

FICHE TECHNIQUE

611 Eurostar Lino Plus



Installation

Support :

611 Eurostar Lino Plus peut être appliquée sur tout le type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DTU 53.12. Sur les supports non absorbants, il est recommandé de procéder à un enduit de lissage au préalable. Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

Instruction d'utilisation :

- Appliquer la colle à l'aide d'une spatule dentée normale (B1).
- Dans le cas de supports absorbants, le revêtement de sol devrait être posé immédiatement dans le lit de colle fraîche. Dans le cas de supports peu absorbants, il convient de respecter un temps d'attente 10 minutes.
- Maroufler soigneusement le revêtement de sol, d'abord dans les sens de la largeur ensuite dans le sens de la longueur.
- Ne pas faire le double encollage des bords, les poser immédiatement dans le lit de colle fraîche.
- Appuyer fermement sur les têtes de lés, les éventuels bords relevés et les bordures longitudinales.
- Dans le cas de supports peu absorbants et/ou les circonstances moins optimales, il convient de maroufler et d'appuyer à nouveau après env. 15 minutes.
- Eliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.
- Nettoyer des outils à l'eau directement après utilisation.

Conditions de mise en oeuvre :

Température local souhaitée : 18 °C - 23°C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20°C.

Humidité relative de l'air : 35 - 75%.

Chauffage par le sol:

611 Eurostar Lino Plus peut être utilisé sur les constructions avec chauffage par le sol. Le protocole de mise en marche du chauffage par le sol doit au préalable être exécuté entièrement selon les directives du fournisseur. Eteindre le chauffage au moins 24 heures avant le collage, réenclencher le chauffage au plus tôt après 24 heures, par paliers successifs maximal 5 °C de température d'eau par jour.

Environnement et santé

GISCODE : D1

LEED : VOC 0 g/l, meets: IEQ Credit 4.1

DGNB : VOC 0 %, quality level: 4

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

Substances : Contient reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2- methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.