

eurocol

626

the strong connection

30-10-2026



PUREFLEX

Snelhechtende, lichtgewicht wandtegellijm op basis van een 100% biobased bindmiddel en gerecyclede grondstoffen, ontwikkeld voor een lagere CO₂-voetafdruk (PCF). Geschikt voor het elastisch verlijmen van keramische wandtegels, mozaïek, natuursteen en vergelijkbare materialen op vrijwel alle binnenwanden. De vochtbestendige eigenschappen maken het product uitermate geschikt voor gebruik in badkamers, keukens en toiletruimten. Dankzij de zeer lage emissiewaarden en de EMICODE EC 1PLUS-classificatie is deze lijm tevens geschikt voor toepassing in BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur	Gebroken wit.

- Lijm op basis van een 100% biobased bindmiddel
- Classificatie Biobased volgens DIN CERTCO – TUV
- Bevat gerecyclede vulstoffen bestaande uit 75% gerecycled krijt
- Lagere CO₂-voetafdruk (PCF)
- Soepel verwerkbaar
- Snelhechtend met goede aanvangsleeftijd
- Vochtbestendig conform NEN-EN 12004
- Lichtgewicht met 20% lager tilgewicht
- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Onderdeel van de Eurocol PureBase

EIGENSCHAPPEN

Alkalibestendigheid	626 Pureflex is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie	D2TE conform NEN-EN 12004. Een superelastische pastategellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.
Soortelijk gewicht	1,2 kg/l.
Verbruik	Ca. 0,9 kg/m ² bij toepassing van normale natuursteen en wandtegels op vlakke ondergronden.

TOEPASSING

Voor het verlijmen van:

- wandtegels

maar ook:

- DHG-tegels
- mozaïek

626 PUREFLEX

- natuursteen

Op nagenoeg alle wanden, zoals:

- cementgebonden ondergronden
- gipsgebonden ondergronden
- diverse plaatmaterialen
- bestaand tegelwerk

VERWERKING

Wachttijd	Er kan zonder wachttijd worden gewerkt.
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond). Gedurende de afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag en 's nachts boven 5 °C te blijven.
Afbindtijd	Minimaal 5-6 uur voor keramische wandtegels t/m formaat 30 x 60 cm. Bij het verlijmen van DHG-, grestegels en grootformaattegels minimaal 12 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de eindsterkte van de lijm zijn geheel afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.
Opslag	Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen temperaturen > 35 °C.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Open tijd	Binnen 10 minuten de tegels in het lijmbed plaatsen, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid	Na droging is 626 Pureflex vochtbestendig en daarom ook zeer geschikt voor toepassing in natte ruimten. Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.

**De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 626 Pureflex is geschikt voor vrijwel alle wanden, welke schoon, stof- en vetvrij, vlak en droog zijn.
- Steenachtige wanden eventueel uitvlakken 658 Wandoforte of 955 Wandostuc.
- Vochtabsorberende en enigszins afzandende wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.
- Gesloten ondergronden, zoals bestaand tegelwerk voorzetten met de te gebruiken pastategellijm of voorstrijken met 051 Europrimer Quartz.
- Gipspleister dient, conform de voorschriften van de fabrikanten van gipspleisters, een laagdikte van minimaal 10 mm te hebben.
- Voor het afbinden van de lijm is het noodzakelijk dat de tegel en/of de ondergrond vocht kan opnemen.
- Ondergronden dienen geschikt te zijn voor de beoogde toepassing.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De lijm op de wand aanbrengen en rillen vormen met de voorgeschreven lijmkam (zie verbruik/vertanding).
- Vervolgens de tegels met een schuivende beweging direct in het verse lijmbed plaatsen.
- Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek vooraf testen of de kleur van de lijm niet doorschijnt.
- Na droging van de lijm (minimaal 5 - 12 uur) afvoegen met een Eurocol-voegproduct.
- Gereedschap en handen direct reinigen met water.

Verbruik/vertanding, pastategellijmen:

De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepalend voor de keuze van de vertanding van de lijmkam. Voor binnenwanden is een minimum lijmcontactvlak van 60% vereist (verdeeld over de achterzijde van de tegel). Voor tegelwerk op buitengevels de tegels zodanig verlijmen dat een minimum lijmcontactvlak van 80% wordt bereikt (verdeeld over de achterzijde van de tegel).

Vertanding 4x4 mm : Verbruik ca. 1,3 kg/m²
 Vertanding 6x6 mm : Verbruik ca. 1,8 kg/m²

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

626 PUREFLEX



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Milieu en gezondheid

- Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD is ingediend.
- Verpakking is gemaakt van post-consumer recycled (pcr) kunststof en is volledig recyclebaar. Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.

CO₂ impact

626 Pureflex reduceert de product-CO₂-footprint met 52% ten opzichte van een gemiddelde pastategellijm: van 1,28 naar 0,62 kg CO₂-equivalent per m². Dat bespaart 0,66 kg CO₂-eq per m². Voor een gemiddelde badkamer met 25 tot 30 vierkante meter wandtegелwerk betekent dat een reductie van 16,5 tot 19,8 kg CO₂ equivalent.

PureBase

Een categorie Eurocol producten voorzien van externe certificeringen zoals RedCert2, EMICODE, MassBalance en DIN, waarmee duurzaamheidsclaims onafhankelijk worden aangetoond.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
626	Pureflex	Emmer à 14 kg	

Klik [hier](#) voor meer informatie over het TegelTokens spaarprogramma

626 PUREFLEX