

FICHE TECHNIQUE

528 Eurostar Allround



Description

Adhésif universel, colle à prise humide avec temps d'installation prolongé pour revêtements de sol en PVC, vinyle et textiles.

- Sans solvant
- Faible consommation
- EMICODE EC1 Plus
- Facilement applicable
- Haut pouvoir d'adhérence
- Bonne résistance aux fauteuils à roulette
- Convient aux sols chauffants



Pour la pose de revêtement de sol tels que :

- Dalles et lames décoratives (Allura)
- PVC en dalles ou en lés compact & sur mousse (homogènes ou hétérogènes)
- Linoléum en dalles à envers polyester (Marmoleum Modal)
- Linoléum en lés acoustique à envers polyoléfine (Marmoléum Décibel)



Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Copolymère acrylate en dispersion
Couleur	Beige
Densité	env. 1,30 g/cm ³
Consistance	Moyennement visqueux
Agent nettoyant	Eau
Consommation	250 - 490 g/m ²
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Non
Stockage	15 mois dans un endroit sec et frais
Outils	Spatule (TKB/A1-B1-B2)
Temps de gommage	5 -10 min
Temps ouvert	Env. 40 min
Ouverture trafic pedestre	Env. 24h

Conditionnement :

Contenant	Fût de 13 kg
Palette	44 / palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

	A1	B1	B2
Surface (m ²)			
Quantité nécessaire (kg)			
Fût nécessaire			

Code article

Produit	Définition	Code EAN
528	Eurostar Allround	

FICHE TECHNIQUE

528 Eurostar Allround



Installation

Support :

Le support doit répondre aux exigences décrites dans le DTU 53.12. Il doit avoir une bonne résistance à la compression et à la traction, être sec, exempt de fissure, de poussière et de tout contaminant susceptible de nuire à l'adhérence.

De plus, la dalle doit répondre aux exigences du DTU 13.3 des dallages

Les supports non-conformes doivent être corrigés (ex. ponçage, nettoyage, primaire, ragréage). Si cela n'est pas réalisée, il est important de le notifier par écrit.

Dans le cas d'une mise en œuvre sur plancher chauffant, vérifier les points de mesures existants concernant leur teneur en humidité indiqué dans le DTU 53.12

Instruction d'utilisation :

- Bien mélanger avant l'emploi.
- Application régulière, par simple encollage du support, à l'aide d'une spatule de type A2/TKB à raison de 250 – 300 g/m²
- Afficher le revêtement sur le film de colle après respect du temps de gommage
- Maroufler une première fois soigneusement le revêtement de sol au fur et à mesure de l'avancement de la pose.
- Répéter le marouflage sur l'ensemble du local à l'aide d'un cylindre de 50 kg minimum
- Éliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.
- Dans le cas où la réalisation d'une soudure à chaud est nécessaire, elles seront réalisées au moins 24h après la mise en œuvre du revêtement.

Remarques :

Protection du revêtement : Si les conditions d'achèvement du chantier nécessitent la pose d'une protection sur le revêtement, celle-ci ne doit être disposée qu'après 72 heures, délai de séchage de la colle.

Délai de mise en service :

- Ouverture au trafic pédestre normal : 48 heures au moins après achèvement des travaux.
- Prise définitive : de 48 à 72 heures après collage. Le revêtement peut alors être soumis au trafic et à un entretien normal.
- Délai avant remise en chauffe d'un sol chauffant : 7 jours au moins après la mise en œuvre du revêtement de sol collé

Conditions de mise en oeuvre :

Température local souhaitée : min. 18 °C.

Température matériau et support : min. 15°

Humidité relative de l'air : 35 - 75%, <65% recommandé.

Environnement et santé

GISCODE : D1

LEED : VOC 0 g/l, meets: IEQ Credit 4.1

DGNB : VOC 0 %, quality level: 4

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

Substances : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.