













Technische Spezifikationen Furniture Linoleum

	Norm		Desk Top	Walton crocodiles
Art des Belages			Möbellinoleum, einfarbig auf einem Träger aus Spezialkarton gem. EN 12455	Linoleumbelag, einfarbig geprägt gem. EN 548
Kollektionsumfang			20 Farben	4 Farben
Gesamtstärke	EN ISO 24346		2,0 mm	2,5 mm
Bahnenlänge	EN ISO 24341		≤ 30 m	≤ 32 m
Bahnenbreite	EN ISO 24341		1,83 m / 2,00 m	2,00 m
Flächengewicht	EN ISO 23997		ca. 2.100 g/m ²	ca. 2.900 g/m ²
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02		Methode 3: Blauskala mindestens Stufe 6	
Reflexionsgrad	EN ISO 2813		< 5	8
Resteindruck	EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm	≤ 0,15 mm
Bielsamkeit	EN ISO 24344		Ø 50 mm	Ø 40 mm
Presstemperatur			bis zu 70° C	bis zu 70° C
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen.	
Antistatik	EN 1815		< 2 kV	
REACH			Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten.	

Stand: Januar 2014

Forbo behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter: **Deutschland: +49 (0) 52 51-18 03-213 Österreich: +43 (0) 13 30 92 04 Schweiz: +41 (0) 91 850 01 11**