

# eurocol

# 044

the strong connection



## EUOPRIMER MULTI

Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand-cementdekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en gesloten ondergronden zoals terrazzo, keramisch tegelwerk, monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende, waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en buiten. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

### PRODUCTTYPERING

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Basis        | Acrylaatdispersie. |
| Kleur        | Wit.               |
| Consistentie | Dun vloeibaar.     |

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Universeel toepasbaar
- Gunstig verbruik
- IMO-gecertificeerd
- Voor binnen en buiten

### EIGENSCHAPPEN

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandbaarheid      | Niet brandbaar.                                                                                               |
| Classificatie      | GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.           |
| Soortelijk gewicht | Ca. 1,01 kg/l.                                                                                                |
| Verbruik           | 50 - 75 g/m <sup>2</sup> bij gesloten ondervloeren.<br>100 - 200 g/m <sup>2</sup> bij zuigende ondervloeren.* |
| Veroudering        | Vertoont na droging geen veroudering.                                                                         |
| Vorstgevoelig      | Na volledige droging goed bestendig.                                                                          |

### TOEPASSING

Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand-cementdekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en gesloten ondergronden zoals terrazzo, keramisch tegelwerk, monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende, waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en buiten.

### VERWERKING

#### 044 EUROPRIMER MULTI

|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gereedschap            | Schuimroller en/of vachtroller.                                                                                     |
| Verwerkingstemperatuur |                                                                                                                     |
| Opslag                 | Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).                                                |
| Houdbaarheid           | 12 maanden, in onaangebroken verpakking.                                                                            |
| Droogtijd              | 1 uur bij gesloten ondervloeren, 1 - 2 uur bij steenachtige zuigende ondervloeren, ca. 6 uur bij anhydrietvloeren.* |
| Vochtbestendigheid     | Na droging goed (alkalisch) vochtbestendig.                                                                         |
| Reiniger               | Water.                                                                                                              |
| Opmerkingen            |                                                                                                                     |

\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

#### Ondergrond:

- De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
- Voor de eisen over calciumsulfaatgebonden-gietvloeren verwijzen wij naar de meest recente CUR-aanbeveling.
- Niet geschikt voor vochtgevoelige ondergronden, zoals houtgraniet en wateroplosbare lijmrestanten.
- Bij buitentoepassing de primer vóór, tijdens en na het aanbrengen beschermen tegen vochtanbod zoals regenwater.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

#### Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de verpakking goed schudden.
- Bij gladde en gesloten ondergronden de 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller gelijkmatig opbrengen. Op zuigende ondervloeren een vachtroller gebruiken.
- 044 Europrimer Multi kan desgewenst ook worden verspoten.
- Tijdens het droogproces de vloer niet belopen.
- Na volledige droging van de primer kan de vloer verder worden afgewerkt.
- Gereedschap direct met water reinigen.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.
- Indien er een tweede laag moet worden aangebracht of in combinatie met 026 Euroblock Multi, dient de 044 Europrimer Multi volledig droog en beloopbaar te zijn.

#### Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 15 - 20 °C.


Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 25 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

#### Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).
- Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## KWALITEIT EN GARANTIE



0736/2025



## MILIEU EN GEZONDHEID

### 044 EUROPRIMER MULTI

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).

### Milieu en gezondheid

- Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD-DBC-20220218-IBF1-EN.
- Stofarm met stoffactor < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 µm(micrometer).



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [044 Europrimer Multi](#) pagina.

---

### ARTIKELGEGEVENS

---

| Artikel | Omschrijving     | Verpakking                | EAN-code        |
|---------|------------------|---------------------------|-----------------|
| 044     | Europrimer Multi | Can à 10 kg               | 8 710345 044011 |
| 044     | Europrimer Multi | Fles à 1 kg               | 8 710345 004428 |
| 044     | Europrimer Multi | Overdoos à 12 x 1 kg fles | 8 710345 004411 |



Verpakking 1 kg



Verpakking 2,5 kg

### 044 EUROPRIMER MULTI