Spécifications techniques Coral Click

	***avec insert* Coral Brush**		***sans insert* Coral Brush**			
Type	couverte 12 mm	couverte 17 mm	couverte 12 mm	couverte 17 mm	ouverte 12 mm	ouverte 17 mm
Poids totale par dalle (kg)	0,46	0,56	0,42	0,52	0,34	0,42
Poids totale par m^2 (kg)	8,1	9,8	7,4	9,1	6,0	7,4
Emballage	24 dalles/1,37 m^2	24 dalles /1,37 m^2	24 dalles / 1,37 m^2	24 dalles / 1,37 m^2	24 dalles / 1,37 m^2	24 dalles / 1,37 m^2
Poids totale par boîte (kg)	11,7	14,1	10,7	13,1	8,8	10,7
Méthode du fabrication du dalle PVC	moulage par injection		moulage par injection			
Matériau du dalle PVC	PVC résistant aux UV		PVC résistant aux UV			
Couleur du dalle PVC	anthracite		anthracite			
Dimensions (cm)	23,9 x 23,9		23,9 x 23,9			
Épaisseur totale (mm)	14	19	11	16	11	16
Charge dynamique(kg) [40.000 mouvements]	200		200			
Charge statique (kg)	50		50			
Réaction au feu (EN ISO 13501-1)	B_{fl}s-1		C_{fl}s-1			
Sécurité de glissement (BS 7976-2)	'risque faible'		'risque faible'			
Résistance à la température	-30° <> +50° Celsius		-30° <> +50° Celsius			
Surface textile totale	70%		-			
Couleurs Coral Brush	5714 - 5721 - 5723 - 5727 - 5730		-			
Fibres	100% regenerated Econyl® Nylon		-			
Procédé de fabrication Coral Brush	Tapis tufté à velours coupé 5/32"		-			
1er dossier	Polyester non tissé		-			
Solidité des couleurs à la lumière (EN ISO 105/B02)	>5		-			
Frottement (EN ISO 105/X12)	5		-			
Eau (EN ISO 105/E01)	4 - 5		-			
Eau de mer (EN ISO 105/E02)	4 - 5		-			
Tache à l'eau (EN 1307 - G)	5		-			
Shampooing (BS 1006)	4 - 5		-			
Solvants organiques (EN ISO 105/X05)	4 - 5		-			
Méthode d'installation	Différentes méthodes de pose pour un meilleur look: dans un sens, demi-briques, ou damier.					

Forbo Flooring N.V.
't Hofveld 4 B001
1702 Groot-Bijgaarden
België
T +32 2 464 10 10
F +32 2 464 10 11
info.begium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Suivez nous sur

creating better environments

FLOORING SYSTEMS