

eurocol 778

the strong connection



EUROBOND

Клей усиленный для всех типов плитки, керамогранита и натурального камня. Усиленный клей для облицовки стен и полов керамической плиткой с любым влагопоглощением, керамогранитом и натуральным камнем. Для наружных и внутренних работ. Термостойкость до +100°C. Пригоден для полов с подогревом. Подходит для укладки плитки методом (сверху вниз).

Класс по ГОСТ Р 56387-2018 С2Т

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Цемент, минеральный наполнитель, полимерный модификатор
Цвет	Серый
Консистенция	Порошок

- прочное сцепление с основанием
- эластичный
- устойчивый к сползанию
- морозостойкий
- увеличенное время корректировки
- влагостойкий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 2,0 кг/м ² - шпатель С1 (слой 4 мм), ок. 2,7 кг/м ² - С2 (6 мм), ок. 3,2 кг/м ² - С3 (8 мм), ок. 4,2 кг/м ² - С4 (10 мм) при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Прочность сцепления с основанием	Не менее 1,3 МПа
Морозостойкость	F50
Пешие нагрузки	Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%

НАЗНАЧЕНИЕ

- для всех типов плитки, керамогранита и натурального камня;
- для клинкерной плитки на цоколи зданий в системах утепления фасадов;
- подходит для полов с подогревом;
- для внутренних и наружных работ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте.
Инструмент	Зубчатый шпатель
Соотношение для смешивания	25 кг смеси 778 Eurobond добавить в 5,25-6,0 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить в 0,21-0,24 воды

778 EUROBOND

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Время укладки	Ок. 20 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Рабочее время	Ок. 90 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	12 месяцев
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C
Морозостойкость	F50

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

Облицовываемая поверхность должна быть прочной на сдвливание и разрыв, чистой, продолжительное время сухой, очищенной от жира и грязи, без трещин, пыли, а так же слоев, снижающих сцепление - согласно требованиям СНиП 3.04.01-87.

Недостаточно прочные поверхности необходимо очистить и выровнять. Выравнивание поверхности можно произвести с помощью клея Eurobond 778 или штукатурной смеси, также для выравнивания полов допускается применение ремонтных и нивелирующих масс Forbo Eurocol.

Возраст штукатурок и стяжек на цементном связующем должен быть не менее 28 дней, а остаточная влажность $\leq 4\%$ весовых.

Гипсовые штукатурки должны иметь влажность $\leq 1,5\%$, ангидридные стяжки $\leq 0,5\%$.

Остаточная влажность для полов с подогревом: на цементном вяжущем $\leq 3,6\%$ весовых, гипсовых $\leq 1,3\%$ весовых, ангидридных $\leq 0,3\%$ весовых. В конструкциях из плит ДСП, ЦСП, ГВЛ, ГКЛ и пр., предполагаемых под облицовку, следует использовать плиты толщиной не менее 22 мм.

Для грунтования цементных оснований рекомендуем Дисперсионную грунтовку 050 Europrimer Mix. Для грунтования чувствительных к влаге оснований (гипс, ангидрид, материалы с использованием волокон древесины) рекомендуется обработать Универсальной грунтовкой 044 Europrimer Multi.

Инструкция по применению:

1. Смешайте мешок 25 кг клея Eurobond 778 с 5,25 - 6 л (1 кг клея / 0,21–0,24 л) чистой, холодной воды дредью с насадкой до получения однородной (гомогенной) массы без комков.

2. После перемешивания дайте массе «вызреть» в течение 2-3 минут. Приготовленный раствор необходимо израсходовать в течение 90 мин. с момента замешивания.

3. Клей нанести на основание гладкой стороной зубчатой терки, гладким шпателем, мастерком и распределить по поверхности зубчатым шпателем или зубчатой стороной терки. Зубцы шпателя должны иметь квадратную форму. Размер зубцов шпателя выбирают в зависимости от формата и вида плитки, а также неровностей поверхности.

4. Не замачивать плитку перед приклеиванием.

5. Укладку плитки в клеевое поле необходимо произвести в течение 20 мин. с момента нанесения клея. Корректировка производится в течение 20 мин. с момента укладки. В случаях превышения открытого времени нанесенного клея необходимо снять клей с основания, перемешать и нанести повторно.

6. Не допускается добавление воды при повторном перемешивании и перемешивание после схватывания.

7. При соблюдении пропорций смешивания и правильном выборе шпателя смачивание плитки клеем при укладке должно составлять не менее 65% для стен и не менее 80% для полов.

8. При укладке керамогранита и проведении наружных работ необходимо использовать контактный способ укладки, нанося клей на основание зубчатым шпателем и на обратную сторону плитки гладким. Смачивание плитки клеем должно составлять 100%, расход клея при этом увеличивается прикл. на $0,5 \text{ кг/м}^2$.

9. Не допускается укладка плитки встык.

10. Ширина шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации.

11. При укладке плитки весом до 500 г/100 см^2 высокая фиксирующая способность клея позволяет вести укладку методом «сверху вниз».

12. Затирку швов, в зависимости от толщины клеевого слоя, следует производить не ранее:

- C1, C2 (4 – 6 мм) - 24 часа
- C4, C5 (8 – 10 мм) - 48 часов
- Свыше 10 мм - 72 часа.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
778	Eurobond	25 кг нетто	4607164120153	42 шт.

778 EUROBOND

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

