



# Especificações técnicas

		<b>Coral Grip HD (61xx)</b>	<b>Coral Grip MD (69xx)</b>
	Espessura total ISO 1765	Com base: Aprox. 17mm Sem base: Aprox. 16mm	Com base: Aprox. 12mm Sem base: Aprox. 11mm
	Classificação ao tráfego EN1307	33, Comercial intenso	33, Comercial intenso
Área de utilização	Tráfego comercial muito intenso	34	34
Cores		6	6
	Dimensões disponíveis (todas as dimensões são aprox.) Dimensão dos rolos sem perfil de 2,5cm de cada lado Os rolos da versão FR não têm perfil	<b>Rolo</b>	<b>Tapetes</b>
		Sem base: 122cm Com base: 127cm	60 x 90 cm
	Dimensão dos tapetes com perfil de 2,5cm em todos os lados	Comprimentos de rolo Aprox. 10m	Tapetes apenas disponíveis sem base
			Comprimentos de rolo Aprox. 15m
	Aconselhável para tráfego de cadeiras de rodas EN 985	No	
<b>Resistência das cores:</b>			
	Luz EN ISO 105/B02	7	7-8
Borracha	EN ISO 105/X12	4-5	4-5
Água	EN ISO 105/E01	5	5
Água do mar	EN ISO 105/E02	5	5
Manchas de água	EN 1307 annex G	5	5
Shampoo	BS 1006	5	5
Solventes orgânicos	EN ISO 105/X05	4-5	4-5
Método de fabrico/Tipo		Tapete não tecido com relevo	Tapete não tecido
Padrão		Monofilamentos interconectados 3D	Monofilamentos interconectados 3D
Base tuft		100% Vinílico – solução tingida	100% Vinílico – solução tingida
Base		Estrutura sem base ou com base vinílica Everfort	Estrutura sem base ou com base vinílica Everfort
	Peso total ISO 8543	Com base: Aprox. 8200 gramas/m <sup>2</sup> Sem base: Aprox. 5500 gramas/m <sup>2</sup>	Com base: Aprox. 6500 gramas/m <sup>2</sup> Sem base: Aprox. 3500 gramas/m <sup>2</sup>
	Aconselhável para escadas EN 1963	Uso continuado em escadas (estrutura aberta)	
Propriedades melhoradas ao escorregamento		$\mu$ 0,78	$\mu$ 0,82
<b>CE</b> EN 14041			
Todos os produtos Coral preenchem os requisitos da norma EN 14041			
	Reacção ao fogo EN 13501-1	Com base: B <sub>rL-s1</sub>	Com base: B <sub>rL-s1</sub>
	Voltagem corporal ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV