

eurocol

685

the strong connection



EUROCOAT

Blijvend elastische afdichtpasta voor het waterdicht maken van horizontale en verticale hoekaansluitingen, kieren rondom doorvoerleidingen, afvoerputten, enzovoort. De ideale afdichting voor tegelwerk in natte ruimten, uitstekend te verwerken i.c.m. 063 Euroband. Ook toepasbaar als gesloten en beschermende waterdichte laag op vochtgevoelige gipsgebonden wanden en vloeren. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur	Roze.
Consistentie	Pasteus, moeiteloos te versmeren.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Overbrugt i.c.m. 063 Euroband naden tot 10 mm bij aansluitingen
- Na afbinding vochtbestendig
- Elastisch
- Flexibel
- Geschikt voor binnen
- Kant-en-klaar

EIGENSCHAPPEN

Alkalibestendigheid	685 Eurocoat is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie	Hoogste klasse conform NEN-EN 14891 DM. Hoogwaardig dispersiegebonden, in vloeibare vorm aangebracht en waterdicht membraan voor gebruik onder keramisch tegelwerk. Getest door KIWA Bautest te Dresden. GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Elasticiteit	I.c.m. 063 Euroband voldoende elastisch om de in de praktijk voorkomende beweging in de constructie op te kunnen vangen.
Soortelijk gewicht	1,4 kg/l.
Verbruik	Als kimafdichting in combinatie met 063 Euroband: 250 - 350 g/m ¹ . Als voorstrijkmiddel: 250 - 350 g/m ² .

TOEPASSING

- Voor het afdichten van horizontale en verticale hoekaansluitingen bij tegelwerk in natte ruimten, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Te gebruiken i.c.m. 063 Euroband.
- Voor het afdichten van kieren rondom doorvoerleidingen, afvoerputten e.d.
- Als beschermende waterdichte laag op vochtgevoelige wanden en vloeren, zoals gips, anhydriet en hout.
- Als waterdichte laag bij het verlijmen van tegels in natte ruimten op houten vloeren met 705 Speciaallijm. Altijd in combinatie met een bad of douchebak.

685 EUROCOAT

- Voor het afdichten van naden bij toepassing van de 820 DIM Floor.
- Niet geschikt voor buiten- of onderwatertoepassingen c.q. constante waterdruk. Hiervoor de 730 Isoflex toepassen.

VERWERKING

Verwerkingstemperatuur	Boven 5 °C. Zowel ondergrond- als omgevingstemperatuur.
Opslag	Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Droogtijd	12 uur, afhankelijk van ondergrond, toepassing en temperatuur. Hoge temperaturen verkorten de droogtijd, lagere temperaturen vertragen deze.
Vochtbestendigheid	Na droging vochtbestendig en daarom ook zeer geschikt voor toepassing in "natte ruimten". Onder water (zwembassins) kan de 685 Eurocoat niet worden toegepast.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 685 Eurocoat kan op praktisch elk type ondergrond, welke schoon, droog, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
- Absorberende ondergronden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Productrestanten afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).

Gebruiksaanwijzing:

- De wand-vloeraansluiting, alsmede de verticale douchehoek(en) goed dekkend insmeren met 685 Eurocoat, daarna de 063 Euroband in de nog natte 685 Eurocoat plaatsen. Bij wand/vloeraansluiting de 063 Euroband minimaal 30 mm boven het vloerniveau op de wand aanbrengen, waarna een tweede dekkende laag 685 Eurocoat, tot tenminste 10 mm over de rand van de 063 Euroband wordt aangebracht.
- Leidingdoorvoeren in wand en vloer, alsmede het afvoerputje rondom afsmeren met 685 Eurocoat.
- Als gesloten waterdichte laag 685 Eurocoat met een kwast of roller op de ondergrond aanbrengen.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Milieu en gezondheid

- Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD-DBC-20220147-IBF1-EN
- Getest op emissie van vluchtige organische verbindingen en heeft EMICODE EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.
- Voldoet aan de criteria van BREEAM-NL HEA 9 Vluchtige organische verbindingen; het bevordert van een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen veroorzaken. Geschikt voor BREEAM-nieuwbouw en -renovatie.
- Verpakking is gemaakt van post-consumer recycled (pcr) kunststof en is volledig recyclebaar. Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
			685 EUROCOAT

685	Eurocoat	Emmer à 14 kg, inclusief kwast (70 mm)	8 710345 685009
685	Eurocoat	Emmer à 7 kg, inclusief kwast (70 mm)	8 710345 058001
685/063	Eurocoat/Euroband	dhz-verpakking à 4 kg/12 m ¹ 063 Euroband, inclusief kwast (70 mm)	8 710345 003612

685 EUROCOAT

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

