

Beläggning	Limtyper	Limningsmetod		Limmängd/ limspridare
		Sugande underlag	Svagt sugande underlag	
Forbo Marmoleum Med jutevävsbaksida	ECODUR® S 81 ECODUR® S 85	Vätlimning	Sen vätlimning	A2/B1 ca 300-350 g/m2
Forbo Marmoleum Decibel Med baksida av Polyolefin	ECODUR® S 85 ECODUR® S 81	Vätlimning	Rekommenderas ej	A2 ca 300 g/m2
Forbo Marmoleum Modular Med polyesterbaksida	ECODUR® S 85	Vätlimning	Rekommenderas ej	A2/B1 ca 300-350 g/m2
Forbo Marmoleum Sport Limmad på Ergofoam	ECODUR® S 85	Vätlimning	Rekommenderas ej	B1 ca 350 g/m2
Forbo PVC-mattor Eternal, Step, Sarlon, Novilon, Sphera, Habitat, Rich, Pure	ECODUR® S 80 ECODUR® S 81	Vätlimning	Sen vätlimning Tidig häftlimning	A1/A2 ca 250-300 g/m2
Forbo PVC mattor för vägg Onyx+, Onyx Impact	ECODUR® S 80	Vätlimning	Rekommenderas ej	Roller. ca 300 g/m2
Forbo LVT-plattor Allura DryBack, Allura Flex. Allura Decibel	ECODUR® S 81	Sen Vätlimning	Rekommenderas ej	A1/A2 ca 250-300 g/m2
Forbo PVC-plattor Colorex	* ECODUR® S 80 * ECODUR® S 81	Vätlimning	Tidig häftlimning	A1/A2 ca 250-300 g/m2
Forbo Akustikunderlag Underlay acoustic	ECODUR® S 81	Vätlimning	Sen vätlimning	A1/A2 ca 250-300 g/m2
Forbo Underlagsmattor Corkment, Ergofoam	ECODUR® S 81 ECODUR® S 85	Sen vätlimning	Sen vätlimning	B1 ca 350 g/m2
Forbo Marmoleum Mot Underlay acoustic/Corkment	ECODUR® S 81 ECODUR® S 85	Sen vätlimning Vätlimning Corkment		A2/B1. ca 300-350 g/m2
Forbo PVC-matta Mot underlay acoustic/humidity	ECODUR® S 81		Tidig häftlimning/Double drop	A5 ca 180 g/m2
Forbo Bullentin Board Med jutevävsbaksida	ECODUR® S 85	Vätlimning Ev. kontaktlimning av kortändar	Sen vätlimning Ev. kontaktlimning av kortändar	ca 350 g/m2
Parkett	ECODUR® S 90 New	Vätlimning	Kontakta teknisk service	B3/B11 ca 800-1200 g/m2
Forbo Flotex rullvara	ECODUR® S 80 ECODUR® S 81	Vätlimning	Sen vätlimning	A1/A2 ca 250-300 g/m2
Forbo Textilplattor Tessera, Flotex, Nålfilt	ECODUR® S 81 ECODUR® S 20	Sen Vätlimning Fixeringslimning	Sen Vätlimning Fixeringslimning	A2/B1 ca 300-350 g/m2 Roller ca 100-200 g/m2
Forbo Nålfilt rullvara	ECODUR® S 81 ECODUR® S 82 ECODUR® S 85	Vätlimning	Sen vätlimning	A2/B1 ca 300-350 g/m2

Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvlägningsarbeten inhämtas på vår webbplats englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från Forbo Flooring Systems.

* = Ej vid ESD utförande