










Recommandation de nettoyage et d'entretien pour ColoRex SD/EC et ColoRex plus AS et EC

| Nettoyage de fin de chantier | Détergents/machines/accessoires | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer le revêtement avec une monobrosse ou une autolaveuse - Récupérer l'eau avec les souillures - Bien rincer à l'eau claire - Récupérer l'eau avec les souillures - Laisser sécher le sol | <ul style="list-style-type: none"> - Monobrosse ou autolaveuse - Pad: rouge-vert (par ex. 3M) - Détergent neutre valeur pH <9 |   |
| <p>Dans le cas d'une pose conductible, l'entretien ne doit pas être isolant.</p> | | |
| Premier entretien | Détergents/machines/accessoires | |
| <p>Un premier entretien n'est pas nécessaire, sceller, à l'aide d'une machine, la surface propre jusqu'à atteindre le degré de brillance souhaité, ce procédé est recommandé pour les salles d'opération et les salles blanches.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La surface de revêtement peut être protégée également par une dispersion de polymère/émulsion d'entretien correspondante à l'utilisation de l'objet. Le degré de brillance est en fonction du choix de la couche protectrice (brillante, satinée, mate). - <i>Formation du film d'entretien avec détergent à base de polymère</i> Pour ce faire, appliquer le détergent à base de savon polymère dans la concentration prévue pour un traitement initial et sceller par polissage après séchage. | <ul style="list-style-type: none"> - Monobrosse max. 400 U/min. Pad: rouge, beige ou blanc, selon le degré de brillance souhaité - Dispersion de polymère/émulsion d'entretien le cas échéant, conducteur et résistant aux produits désinfectants, revêtement de chiffon absorbant ou bandes en fourrure d'agneau, - Respectez les indications du fabricant de détergents, dans le cas d'une pose conductible, l'entretien ne doit pas être isolant. |   |

Recommandation de nettoyage et d'entretien pour ColoRex SD/EC et ColoRex plus AS et EC

| Nettoyage courant (nettoyage d'entretien) | Détergents/machines/accessoires | |
|---|--|--|
| <p>a) Enlever la poussière qui se dépose librement sur la surface:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspirer ou passer un chiffon humide. <p>b) Enlever les salissures qui collent légèrement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage par vaporisation - Pulvériser un fin brouillard sur les surfaces à nettoyer - Récupérer la poussière incrustée en utilisant des chiffons de nettoyage absorbants. <p>c) Enlever les salissures qui collent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer les surfaces dans le cadre du système «deux seaux» avec un balai à franges extra-large (par ex. dans le cas d'une désinfection de surface) - En présence de salissures vraiment tenaces, réaliser un nettoyage périodique avec une machine à disque - Passer la autolaveuse sur les grandes surfaces. - Nettoyer les bords à la main. <p>d) Enlever les traces de pas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enlever les traces de pas et les salissures légères selon la méthode faisant intervenir un nettoyeur pour vaporisateur avec machine à disque, pad et nettoyeur pour vaporisateur. Pour ce faire, des substances d'entretien sont pulvérisées de manière ciblée, également de manière partielle, sur le revêtement de sol, les traces de pas sont ainsi enlevées et la surface est à nouveau scellée. - Un polissage régulier permet de resserrer le film d'entretien, réduit l'accumulation de nouvelles poussières et augmente la solidité. | <ul style="list-style-type: none"> - Chiffon humide ou aspiration - Chiffons humides à usage unique <p>Détergent/ détergent à base de polymère</p> <p>Respectez les indications du fabricant de détergents, dans le cas d'une pose conductible, l'entretien ne doit pas être isolant.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appareil de nettoyage à chiffon humide - Doser le détergent/détergent à base de polymère selon les indications de fabricant - Produit nettoyant désinfectant - Détergent neutre valeur pH <9 - Appareil de nettoyage automatique Valeur pH <9 - Appliquer produits nettoyants pour vaporisateur/détergent à base de polymère en respectant la concentration d'application recommandée. - Vaporisateur sous pression - Monobrosse max. 400 U/min. Pad: rouge (par ex. 3M) |      |

Recommandation de nettoyage et d'entretien pour ColoRex SD/EC et ColoRex plus AS et EC

| | | |
|--|---|---|
| <p>e) Rénovation du film d'entretien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traiter la surface avec une machine à disque/ un pad (abrasion importante) jusqu'à obtenir une finition mate homogène. - Enlever la poussière par aspiration avec une monobrosse et/ou des chiffons de nettoyage antipoussière. - Puis appliquer le film d'entretien de manière partielle ou intégrale sur la surface. - Dans le cas d'une intervention partielle, équilibrer les zones de jonction par polissage. <p>f) Nettoyage de fond</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appliquer le bain de nettoyage de fond et laisser agir env. 10 min. Pendant ce temps, maintenir en mouvement le bain de nettoyage avec la machine à disque. Récupérer l'eau avec les souillures puis neutraliser en profondeur avec de l'eau. <p>Respecter un temps de séchage suffisant. Puis retraiter (voir indication Premier entretien)</p> <p>g) Détachage et migration à la surface par le produit antiseptique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage abrasif partiel ou intégral de la surface de revêtement à l'état humide jusqu'à enlèvement des taches. Nettoyer intégralement la surface du revêtement et laisser sécher. - Sceller la surface à l'aide d'une machine jusqu'à atteindre le degré de brillance souhaité. | <ul style="list-style-type: none"> - Monobrosse au moins 400 U/min. (par ex. Nilfisk-Advance BA 545) - Super-pad: bleu (par ex. 3M) ou pad Dynacross (Vileda) - Appareil de nettoyage à chiffon humide - Monobrosse au moins 400 U/min. par ex. Nilfisk-Advance BA545 - Super-pad: rouge-beige (par ex. 3M) - Dispersion polymère/émulsion d'entretien le cas échéant, dissipatrice <ul style="list-style-type: none"> - Monobrosse ou autolaveuse - Nettoyant de fond pour revêtement de sol en vinyle - Pad vert-marron (par ex. 3M) <ul style="list-style-type: none"> - Détergent neutre ou intense (valeur pH <9) - Monobrosse et pad à forte abrasion, marron (par ex. Vileda) - Monobrosse au moins 300 U/min (par ex. Nilfisk-545) - Pad: beige - blanc |     |
|--|---|---|

Recommandation de nettoyage et d'entretien pour ColoRex SD/EC et ColoRex plus AS et EC

Indications spéciales pour le maintien de la valeur de tous les revêtements de sol en vinyle Forbo

- Après la pose, le revêtement de sol doit être protégé contre les dommages par des protections adaptées dans les zones à forte fréquentation, pendant la phase de construction.
- Des tapis de propreté suffisants (par ex. Coral de Bonafloors) d'au moins 4 à 6 mètres courants peuvent réduire le dépôt de salissures sur l'objet jusqu'à 80% et ainsi influencer la valeur utile du revêtement en réduisant considérablement les frais de nettoyage.
- Evitez une accumulation d'humidité sous les objets d'aménagement de tout type. Les surfaces de contact au sol du mobilier doivent être protégées avec des cales protégeant contre l'humidité provenant de la migration capillaire.
- Le choix de patins appropriés pour chaises / meubles (DIN EN 12529 «Roues et roulettes – roulettes pour meubles - roulettes pour sièges pivotants – exigences») a une influence considérable sur l'aspect et le maintien de la valeur utile des revêtements de sol. Pour les revêtements de sol élastiques, des roulettes de chaises à surface de roulement souple (de type W) et des patins pour chaises et meubles souples, comme des patins en , sont recommandés. La surface d'appui des patins pour chaises et meubles doit être arrondie au niveau des arêtes et être plane. Les patins pour meubles à arêtes vives peuvent endommager la structure des revêtements de sol. Les roulettes de chaises, les patins pour chaises et meubles doivent faire l'objet d'un entretien régulier.
- Les objets pointus comme, par exemple, les talons en stiletto, qui appuient avec une charge ponctuelle importante sur la structure du revêtement de sol, peuvent endommager celui-ci.
- Le caractère antidérapant est fortement influencé par le dépôt de salissures, la fréquence de nettoyage et les détergents/produits d'entretien utilisés. Veuillez respecter, le cas échéant, le règlement général de prévention contre les accidents des GUV (Gemeindeunfallverbände - associations communautaires de prévention contre les accidents) et le BGR 181. La réduction des mesures de nettoyage peut conduire à des problèmes d'hygiène et de lissage en raison d'une accumulation de salissures (dépôt de sable/de poussière).
- Utilisez uniquement des détergents appropriés, pas de poudre à récuser, d'acides, de nettoyeurs sanitaires ou de solvants puissants. Utilisez uniquement des produits d'un fabricant compatibles les uns avec les autres pour les différents types de nettoyage.
- Les produits de désinfection à usage manuel ou avec une machine peuvent causer des taches en raison de leur haute teneur en solvant; elles s'enlèvent, en règle générale, dans le cadre d'un procédé faisant intervenir un nettoyeur pour vaporisateur par ex. Les produits antiseptiques de couleur peuvent causer des colorations irréversibles.
- Des domaines d'utilisation spécifiques comme par ex. les constructions en faux-plancher et dissipatrices requièrent des recommandations et conseils particuliers. Les recommandations de nettoyage et d'entretien correspondantes sont également disponibles.

Ces informations ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Mise à jour: 2009