

eurocol

543

the strong connection



EUROSAFE DECO

Dyspersyjny klej o wysokiej sile klejenia oraz bardzo długim czasie stosowania. Do montażu okładzin ściennych PVC oraz płytek winylowych LVT. Możliwość aplikacji wałkiem. Charakteryzuje się niskim zużyciem. Odporny na wysoką temperaturę.

OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Dyspersja akrylowa.
Kolor	Jasny niebieski.
Konsystencja	Płynna.

- Łatwość aplikacji także wałkiem
- Niskie zużycie (100-150g/mkw)
- Brak odwzorowania śladów zębów szpachli na powierzchni wykładziny
- Eliminuje ryzyko powstawania pęcherzy pod wykładziną
- Odporność na wysokie temperatury
- Najwyższa siła klejnia
- System ekologiczny

DANE TECHNICZNE

Zużycie	100-150 g/m ²
Czas wiązania	24 godziny*
Palność	Niepalny.
Odporność na mróz	Nie.
Gęstość	1.04 kg/l.

ZASTOSOWANIE

Do montażu stabilnych wymiarowo okładzin ściennych PVC, płytek i paneli winylowych (LVT) na wyrównanych podłożach. Odpowiedni również do montażu w systemie klejenia kontaktowego. Odporny na podwyższone temperatury do maksymalnej temperatury powierzchni 50°C, dzięki czemu może być stosowany w strefach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie.

STOSOWANIE

Magazynowanie	Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C
Narzędzia	Wałek futrzany.
Czas odparowania/oczekiwania	0-45min.
Środek czyszczący	Woda.

543 EUROSAFE DECO

**-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

Podłoże:

- 543 Eurosafe Deco nadaje się do stosowania na podłożach o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie, równych, czystych, trwale suchych i wolnych od zanieczyszczeń, przygotowanych zgodnie np. z aktualnymi wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy (PSP), zasadami sztuki budowlanej oraz kartami technicznymi producenta.
- W przypadku nanoszenia kleju na chłonne ściany gipsowe powierzchnię należy uprzednio zagruntować głęboko penetrującym gruntem 050 Europrimer Mix, rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:9. Przed dalszymi pracami warstwa gruntu musi całkowicie wyschnąć.
- Przed rozpoczęciem prac należy zawsze zapoznać się z naszymi kartami technicznymi. W razie wątpliwości dotyczących zastosowania należy skonsultować się z naszym działem technicznym.

Sposób użycia:

- Bardzo ważne jest, aby materiał PVC aklimatyzować przez co najmniej 48 godzin w pomieszczeniu, w którym będzie montowany.
- Klej należy nanosić równomiernie wałkiem futrzanym, pędzlem lub szpachlą zębatą (A1, A2).
- Wykładzinę można instalować bezpośrednio w świeżo naniesiony, półmokry lub suchy klej.
- Czas wstępnego odparowania zależy od temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz chłonności podłoża.
- Po ułożeniu okładziny lub płytek/paneli należy je dokładnie docisnąć odpowiednim walcem.
- Minimalny czas schnięcia wynosi 24 godziny.
- Świeże zabrudzenia klejem należy natychmiast usunąć czystą, wilgotną szmatką.

Warunki stosowania:

temperatura podłoża co najmniej 15°C,
temperatura materiału i powietrza nie niższa niż 18°C,
Wilgotność względna 35-75%, zalecana <65%..

Właściwości w podwyższonych temperaturach: ogrzewanie podłogowe i bezpośrednie nasłonecznienie

543 Eurosafe Deco może być stosowany na podłożach z ogrzewaniem podłogowym. Procedura wygrzewania musi zostać w pełni przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Ogrzewanie należy wyłączyć 24 godziny przed przyklejaniem. Ponowne uruchomienie może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia LVT, stopniowo, zwiększając temperaturę wody maksymalnie o 5°C na dobę.

Jeżeli istnieje ryzyko, że płytki winylowe będą nagrzewać się do temperatury powyżej 50°C, również wskutek bezpośredniego nasłonecznienia, należy zastosować klej poliuretanowy 120 EUROFLEX MS.

543 Eurosafe Deco został przebadany pod kątem pracy w podwyższonych temperaturach. Klej uznano za odpowiedni do montażu materiałów PVC narażonych na wyższe temperatury, takie jak bezpośrednie działanie promieni słonecznych, pod warunkiem że temperatura powierzchni nie przekracza 50°C. W takich warunkach zalecany jest montaż w mokry klej.

Zawiera metylochloizotiazolinon i metyloizotiazolinon (3:1) oraz benzotiazolinon. Może powodować reakcję alergiczną.

GWARANCJA JAKOŚCI



OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

Klasa zagrożenia	Brak.
Karta charakterystyki	Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.forbo-eurocol.pl
Telefon kontaktowy dla alergików	Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.

OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produktu	Opakowanie	Jednostka wysyłkowa
543	Eurosafe Deco	Wiadro PE 10 kg	

543 EUROSAFE DECO