

eurocol 160

the strong connection



EUROMIX TURF PRO

Kunstrasenklebstoff, 20 % weniger Verbrauch. Auch bei feuchtkalten Bedingungen einsetzbar, bis 2 °C verarbeitbar.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung	2-K PUR
Farbe	Grün.
Konsistenz	Pastös.

- Wasser- und lösemittelfreier, verbrauchsoptimierter und schnell abbindender Zweikomponentenklebstoff auf PUR- Basis, grün eingefärbt.
- Geeignet für die extrem belastbare Klebung von Kunstrasenbelägen im Naht- und Spielfeldmarkierungsbereich auf Eurocol Nahtbänder (849 Eurotape U), die auf tragfähigen und wasserableitenden, für Sportstätten geeignete Untergründen liegen.
- Insbesondere im Außenbereich bei niedrigen Temperaturen (ab 2°C, bis 90% relative Luftfeuchtigkeit) und erhöhter Luftfeuchtigkeit und Nebel anwendbar.
- Für die Anwendung im Außen- und Innenbereich.
- GISCODE RU 1.

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch	ca. 270 g/lfm bei 30 cm Nahtbandbreite.
Abbindezeit	12 Stunden. *
Besondere Eigenschaft	Reduzierter Verbrauch. Weitestgehend unabhängig vom Wetter einsetzbar.

ANWENDUNG

Für die Verlegung von:

- Kunstrasenbelägen im Naht- und Spielfeldmarkierungsbereich auf Eurocol Nahtbänder.

VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
Werkzeuge	Zahnspatel, Zahnung je nach Rückenausstattung, z.B. B3/B11 (TKB)
Mischungsverhältnis	100 Teile Komponente A : 15 Teile Komponente B.
Einlegezeit	60 Minuten. *
Verarbeitungszeit	Mischung innerhalb von ca. 60 Minuten verarbeiten. *
Haltbarkeit	Ca. 18 Monate, originalverpackt. Keine Teilmengen anmischen.
Reiniger	815 HandClean, 358 ToolCleaner

160 EUROMIX TURF PRO

** Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

Untergrund:

- Als Untergrund eignen sich sämtliche tragfähige, wasserableitende und für Sportstätten geeignete Unterböden.
- Es ist auf eine einwandfreie Beschaffenheit des Untergrundes zu achten.
- Er muss den jeweiligen Anforderungen entsprechende Festigkeit und Härte haben.
- Die Klebung erfolgt auf trockene Eurocol Nahtbänder, je nach späterer sportlicher Belastung.

Gebrauchsanweisung:

- Das Produkt vor der Verwendung entsprechend den Verarbeitungsbedingungen temperieren.
- Härterkomponente ist restlos in die Harzkomponente zu entleeren und mit einem geeigneten Rührwerk ca. 5 Minuten, auch in den Wand- und Bodenbereichen der Gebinde, homogen zu mischen. Sofort in ein sauberes Gebinde umzutopfen und nochmals zu mischen.
- Klebstoff zügig mit angepasster Zahnleiste oder Auftragsgerät auf das Nahtband ausbringen, nicht zu lange im Anmischgefäß belassen.
- Der Belag wird ausgelegt und von der Naht her zurückgeschlagen und das Nahtband mittig unter der späteren Naht platziert.
- Der Klebstoff wird auf ein Eurocol Nahtband aus Polypropylenvlies (z. B. 849 Eurotape U) [universal], in einer der Rückenstruktur des Belages entsprechenden Menge aufgetragen, so dass eine ausreichende riefenförmige Rückenbenetzung erreicht wird.
- Das Einlegen des Belages kann sofort nach dem Klebstoffauftrag innerhalb der Verarbeitungszeit vorgenommen werden.
- Danach ist der Belag gut anzureiben bzw. anzurollen.

Die Verarbeitungszeit ist jedoch von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit, der Unterbodentemperatur abhängig. Der angegebene Wert gilt für Normalklima 20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit und frischer Klebstoffmischung. Wird der Belag zu spät eingelegt, ist eine Benetzung des Belages nicht mehr gewährleistet. Eine unzureichende Klebung ist die Folge.

- In gleicher Weise ist bei der Verlegung der Spielfeldmarkierung zu verfahren.

Verarbeitungsbedingungen:

min. 2 °C Bodentemperatur, empfohlen 15 – 25 °C
30 - 90 % rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE	RU1 Lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe
Gefahrenklasse	Komponente A: None. Component B: Produkt enthält gefährliche Inhaltsstoffe. Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.
Arbeits- und Umweltschutz	Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Ab 24.8.2023 ist für den Umgang mit Isocyanat haltigen Zubereitungen eine Schulung obligatorisch. https://isopa-aisbl.idloom.events/049-de
Sicherheitsdatenblatt	Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf www.forbo-eurocol.de .
Kontakttelefon für Allergiker	Informationen für Allergiker: +49 361 730410.
Allergie auslösende Stoffe	Härter: enthält Isocyanat. kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ARTIKELDATEN

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandereinheit
160	Euromix Turf Pro	PE Eimer à 12 kg	44/Palette
	Härter PU	PE Flasche à 1,8 kg	6/Karton

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

160 EUROMIX TURF PRO

160 EUROMIX TURF PRO

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

