

eurocol 914

the strong connection



EUROPLAN EASY

Наливной пол. Саморазравнивающийся наливной пол на комплексном вяжущем. Затвердевает с малой усадкой. Предназначен для выравнивания различных оснований под последующую укладку напольных покрытий, а также для выравнивания плотно лежащих сухих строительных элементов (ГВЛ, силикатные плиты). Для внутренних работ в сухих помещениях.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Комплексное вяжущее, заполнитель, функциональные добавки
Цвет	Серо-белый
Консистенция	Порошок.

- затвердевает с малой усадкой
- подходит для полов с подогревом
- может применяться на слабых основаниях
- экологически безопасный
- для внутренних работ
- устойчива к нагрузке от мебельных роликов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на изгиб	Не менее 5 МПа
Прочность на сжатие	Не менее 17 МПа
Расход	Ок. 1,4 кг/м ² на 1 мм толщины слоя
Прочность сцепления с основанием	Не менее 1.5 МПа
Воспламеняемость	Нет
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке
Пешие нагрузки	Через 4-6 часов, при температуре 18-22 °С и влажности не более 65%

НАЗНАЧЕНИЕ

- выравнивание различных оснований под последующую укладку напольных покрытий;
- выравнивание на наливном асфальте;
- выравнивание плотно лежащих сухих строительных элементов, таких как ГВЛ и силикатные плиты; толщиной слоя 2 – 50 мм за один проход

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Толщина слоя	2 мм - 50 мм
--------------	--------------

914 EUROPLAN EASY

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте
Инструмент	Ракель, кельма, широкий шпатель, игольчатый валик
Соотношение для смешивания	25 кг смеси 914 Europlan Easy равномерно добавить в 6,5 литров чистой холодной воды, 20 кг смеси 914 Europlan Easy равномерно добавить в 5,2 литров чистой холодной воды
Рабочее время	Ок. 30 мин., при температуре 18-22 °С и влажности не более 65%
Время высыхания	Каждый слой 3 мм за 24 часа, при температуре 18-22 °С и влажности не более 65%
Срок хранения	6 месяцев
Очиститель	Вода
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°С, температура пола мин. 15°С
Комментарии	- Соблюдайте инструкции по применению сопутствующих материалов и напольных покрытий/паркета! Для определения совместимости продуктов Eurocol с материалами других производителей следует провести пробное применение на небольшом участке, принимая на себя ответственность за результат применения разных материалов.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Освещение:

- Выравниваемое основание должно быть прочным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин и загрязнений, препятствующим адгезии - согласно требованиям СП 29.133330.2011 / СНиП 2.03.13-88; СП 71.13330.2017 / СНиП 3.04.01-87
- Недостаточно пригодные полы необходимо доработать. В случае налипания на поверхности цементного молочка удалить его избытки путем шлифовки. Выбоины и грубые неровности следует выровнять с помощью Ремонтной смеси 940 Europlan Quick.

В случае невозможности подготовки основания в соответствии с вышеизложенными требованиями все недостатки должны быть зафиксированы в письменном виде.

- С учетом свойств и состояния основания нанести на него соответствующую грунтовку Forbo Eurocol, соблюдая при этом техническую информацию и наши рекомендации.
- При нанесении нескольких шпательных слоев или же применении Ремонтной массы 940 Europlan Quick нанесение последующего слоя возможно только после полного высыхания предыдущего слоя и проведения промежуточной грунтовки.
- На ангидридных основаниях, при толщине слоев более 5 мм нанести водоустойчивую грунтовку (н-р, 021 Эпоксидную грунтовку Euroblock Reno LE).
- Керамическую плитку нужно основательно очистить и отшлифовать. Для уменьшения просадки в области швов рекомендуем нанести грунтовку 044 (1:1) и ремонтную массу 940 Europlan Quick.
- На экстремально впитывающих основаниях, для предотвращения образования пузырьков, рекомендовано производить грунтование в несколько слоев (в зависимости от степени впитываемости основания).

Инструкция по применению:

- 1. 20 кг сухой смеси 914 Europlan Easy равномерно добавить в 5,2 литров чистой холодной воды и размешать электрической мешалкой (400 - 600 оборотов в минуту) до однородной тестообразной массы без комков. Время размешивания ок. 3 минут. Выдержать раствор 3-5 минут, затем еще раз перемешать в течение 15 секунд.
- 2. Готовый раствор в течение 30 минут нанести и равномерно распределить по поверхности с помощью ракеля, кельмы, правила или гладкого шпателя до желаемой толщины слоя. Затем с помощью игольчатого валика удалить с поверхности раствора пузырьки воздуха для получения ровного и гладкого верхнего слоя. Как правило, дополнительная шлифовка не требуется.
- 3. Пешие нагрузки допускаются через 4-6 часов при нормальных климатических условиях. Смесь на комплексном вяжущем должна высохнуть до макс. остаточной влажности 0,5 CM%.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
914	Europlan Easy	20 кг нетто	4607164122997	54 шт.
914	Europlan Easy	25 кг нетто	4607164121402	42 шт.

914 EUROPLAN EASY

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

