

eurocol 611

the strong connection



EUROSTAR LINO PLUS

För limning av alla typer av linoleum, linoleum med akustikbaksida, korkment eller liknande, samt nålfilt och textilbeläggningar. Mycket låga emissioner och med ett snabbt initialt hugg. Våtlim med mycket snabb uttorkning och hög slutstyrka.

PRODUKTBESKRIVNING

Sammansättning Akryldispersion

Färg Beige/vit.

Konsistens Trögflytande.

- Mycket högkvalitativt, resinfritt våtbäddslim som uppnår en mycket hög sluthållfasthet.
- Snabb uttorkning
- Miljövänligt med mycket låga utsläpp EMICODE EC 1 Plus
- Lång öppentid
- För limning av linoleum i plattor och i rullvara, korkmaterial, textilbeläggningar (ex. nålfilt). (Ej Marmoleum decibel)
- För läggning på standardiserade avjämnade, sugande underlag. Kan även användas för att limma linoleum på mindre absorberande elastiska underlag.
- Limmet är mycket lätt att sprida och kännetecknas av ca 25% lägre förbrukning jämfört med standardlim.
- Produkten kan användas på golvvärme.
- Lämplig för belastning med stolshjul enligt EN 12529.
- Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principer.

TEKNISKA DATA

Förbrukning 260–300 g/m² med tandad list B1 (TKB), beroende på underlaget, ca 490 g/m² med tandad list B2 (TKB) för starkt strukturerade textilbeläggningar

Torktid/bindningstid 24 timmar. *

Brännbarhet Icke brännbar.

Frostbeständighet Nej.

Särskild egenskaper 25 % lägre förbrukning. Utmärkt för mönsterläggning och linoleum i plattor, samt limning på underlag av kork.

Vikt/densitet 1,16 kg/l.

611 EUROSTAR LINO PLUS

Forbo Flooring Sverige AB | August Barks gata 26 | SE – 421 32 Västra Frölunda | Telefon: +46 31 892 000 | info.sweden@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

för limning av

- linoleumgolveläggningar (även linoleumspartbeläggningar) i plattor och plankor. (Ej Marmoleum decibel)
- Corkment
- textilbeläggningar i rullvara (bl.a. nålfilt)

ANVÄNDNING/FÖRVARING

Lagring	Förvaras svalt och torrt, tätt tillsluten förpackning vid normal temperatur (5–30) °C
Verktyg	Tandad limspredare B1 (TKB) Tandad limspredare B2 (TKB) för starkt strukturerade textilbeläggningar.
Öppentid	15–30 minuter. *
Avluftningstid/väntetid	5–10 minuter. *
Hållbarhet	15 månader, i originalförpackningen. Öppnade hinkar ska konsumeras så snart som möjligt.
Rengöring	Vatten
Anmärkningar	Följ ytskiktsleverantörens läggingsanvisningar och teknisk information. Acklimatisera lim och golveläggning före läggning. Beläggningarna ska vara utrullade och ligga plant. Under torktiden skall direkt påverkan av värme/solstrålning samt dynamiska och punktbelastningar undvikas. Foga golveläggningarna tidigast efter ca 48 timmar. Emicode, mer information på www.EMICODE.com.

** De angivna värdena är laborativvärden som endast är riktvärden med tanke på de stora skillnaderna i klimatologiska förhållanden, undergolvet sammansättning och skiktjockleken.*

Underlag:

- Underlaget ska vara tryck- och dragfast, permanent torrt, fritt från sprickor och damm, plant och fritt från vidhäftningsreducerande skikt.
- Vidhäftningsreducerande skikt och gamla materialrester måste avlägsnas.
- Läggingsmaterialen som ska användas måste vara lämpliga för underlaget och avsett syfte.
- Max RF i underlag 90% RF mätt enl. RBK
- Nygjuten betong förses med minst 10 mm lågalkalisk avjämningsmassa.
- Ta alltid del av informationen i de tekniska datablad. Vid frågor, kontakta oss för teknisk rådgivning

Bruksanvisning:

- Före användning ska produkten acklimatiseras enligt rådande bearbetningsförhållanden.
- Rör om innan användning!
- Applicera limmet med tandad limspredare över hela ytan och jämnt på undergolvet utan några limfickor.
- Var nog med att täcka hela golvet och byt ut tandade limspredare vid behov.
- Ytskiktet placeras i den fortfarande våta limbädden. Kontrollera att lim överförs till mattans baksida.
- Avluftningstiden som krävs beror på mängden lim (tandad limspredare), temperatur, luftfuktighet, ventilation och underlagets absorptionsförmåga.
- Vid fingertestet måste limmet vara trådigt men får inte längre vara kladdigt.
- Hängveck på linoleum skall dubbellimmas. Applicera lim med en slät spackel på beläggningens baksida innan beläggningen läggs i limbädden (kontaktlimning).
- Tryck fast och vält golveläggningen noggrant i alla riktningar för att undvika luftblåsor under beläggningen. Använd en handvält i trånga utrymmen och eftervält efter 15–20 min. Avlägsna spill av lim på ytan innan det torka

Användningsförhållanden:

minst 15 °C golvtemperatur,
minst 18 °C material- och rumstemperatur,
35–75 % rel. luftfuktighet, rekommenderad <65 %.

611 EUROSTAR LINO PLUS

Forbo Flooring Sverige AB | August Barks gata 26 | SE – 421 32 Västra Frölunda | Telefon: +46 31 892 000 | info.sweden@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



KVALITET OCH GARANTI



HÄLSO- OCH MILJÖSKYDD

GISCODE	D1
LEED	VOC 0 g/l, meets - uppfyllt: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0 %, quality level - kvalitetsnivå: 4
Faroklass	Ingen.
Arbets- och miljöskydd	Säkerhetsdatablad för Forbo Eurocol-produkter enligt EU-direktiv 91/155. Ska förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att äta, dricka och röka medan du bearbetar produkten. Lämna endast helt tomma behållare till återvinningen. Materialrester kan slängas som hushållsavfall.
Säkerhetsdatablad	Se säkerhetsdatabladet, tillgängligt på www.forbo.se för mer information.
Allergiframkallande ämnen	Innehåller blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka allergiska reaktioner.

ARTIKELDATA

Artikel	Produktnamn	Förpackning	Fraktenhet
611	Eurostar Lino Plus	PE hink à 11 kg	44/pall

Ovan information och rekommendationer är baserad på erfarenhet och utförda tester och lämnas i god tro till användaren. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och lagrings- och bearbetningsförhållandena för våra produkter som ligger utanför vår kontroll kan vi inte lämna någon garanti för bearbetningsresultatet i enskilda fall. Relevanta standarder och branschregler måste följas. Utanför Tyskland gäller respektive nationella bestämmelser som användaren förväntas känna till. Alla andra tillämpningar, än de som anges i vår tekniska beskrivning, kräver vårt uttryckliga samtycke. I annat fall övertas inget ansvar. Vi rekommenderar därför tillräckliga självtester. Användaren skall alltid använda sig av den aktuella produktens tekniska datablad på www.forbo.com/flooring/sv-se/

De angivna värdena är laboratorievärden, som hänvisar till standardvillkor och som endast ska ses som riktvärden på grund av det stora antalet objektrelaterade tillämpningsmöjligheter

611 EUROSTAR LINO PLUS

Forbo Flooring Sverige AB | August Barks gata 26 | SE – 421 32 Västra Frölunda | Telefon: +46 31 892 000 | info.sweden@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

