eurocol

the strong connection

026



EUROBLOCK MULTI

Dyspersyjny, jednoskładnikowy środek gruntujący izolujący wilgoć resztkową do 4,5% CM. Bez konieczności zasypywania piaskiem. Szybkoschnący. Ekonomiczny.

OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Polichlorek winylidenu (PVDC).
Kolor	Biały.
Konsystencja	Płynna.

- Jednoskładnikowa bariera przeciwwilgociowa na bazie dyspersji, przeznaczona do odcinania nienapierającej wilgoci resztkowej do 4,5 CM% w jastrych cementowych.
- Przy późniejszym szpachlowaniu nie jest wymagane posypywanie piaskiem.
- Nie wymaga mieszania z utwardzaczem.
- Długi czas na wykonanie kolejnej warstwy — do 7 dni.
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Materiał o bardzo niskiej emisji, certyfikowany zgodnie z EMICODE EC1 Plus.
- Produkt zadeklarowany w baubook jako „ekologiczny produkt budowlany".

DANE TECHNICZNE

Zużycie	Pierwsza warstwa: 200-250 g/m^2 Druga warstwa: 100-150 g/m^2 Całkowite zużycie: 300-400 g/m^2
Czas wiązania	12 godzin.*
Palność	Niepalny.
Odporność na mróz	Nie.
Cechy szczególne	Odcinający wilgoć resztkową do 4,5%CM.
Gęstość	1.00 kg/l.

ZASTOSOWANIE

TODO

STOSOWANIE

Magazynowanie	Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze 5 - 30 °C
Narzędzia	Wałek z mikrofibry 11mm.
Czas wiązania	Pierwsza warstwa 1–2 godziny.* Druga warstwa 2–3 godziny.*
Przydatność do użycia	ok. 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu. Po użyciu szczelnie zamknąć i zużyć tak szybko, jak to możliwe.

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

Środek czyszczący	Woda.
Uwagi	Należy przestrzegać informacji technicznych oraz kart charakterystyki innych stosowanych materiałów montażowych i okładzin podłogowych. Nie stosować pod parkiet montowany przy użyciu jednoskładnikowych klejów SMP (1K SMP). Eurocol 026 Euroblock Multi nie jest hydroizolacją budowlaną w rozumieniu normy DIN 18195. Nie stosować jako bariery przeciwwilgociowej na: zespolonych jastrychach cementowych, betonie, podłożach wrażliwych na wilgoć, takich jak jastrychy na bazie siarczanu wapnia, jastrychach magnezjowych, płytkach ceramicznych, posadzkach kamiennych, lastryku, jastrychach z asfaltu lanego. EMICODE – dodatkowe informacje dostępne są na stronie emicode.com.

**-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

Podłoże:

- Podłoże musi być stabilne, odporne na nacisk i pękanie, suche, bez pęknięć i rys, niezatłuszczone, nie- zakurzone. Warstwy osłabiające przyczepność gruntu do podłoża należy mechanicznie usunąć .
- W przypadku stwierdzenia wad podłoża należy je zgłosić w formie pisemnej.
- Nie zalecamy stosowania produktu na podłożach ogrzewanych, zawierających podwyższoną zawartość wilgoci!
- Szczeliny, pęknięcia i rysy w podłożu należy wypełnić zalecanymi masami naprawczymi Forbo Eurocol (oprócz dylatacji konstrukcyjnych).

Sposób użycia:

- Przed użyciem doprowadzić produkt do temperatury odpowiedniej do warunków aplikacji.
- Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć!
- Nakładać na całej powierzchni metodą krzyżową za pomocą wałka z mikrofibry 11mm. Należy unikać tworzenia się kałuż.
- 1. warstwa: nakładać bez rozcieńczania. Czas schnięcia ok. 1–2 godziny (w przypadku wykonywania warstwy odcinającej pod paroprzepuszczalnymi wykładzinami podłogowymi np.linoleum).
- 2. warstwa: nakładać bez rozcieńczania (w przypadku wykonywania warstwy odcinającej pod paroszczelnymi wykładzinami podłogowymi np. PVC oraz podłogami drewnianymi).
- Minimalny czas schnięcia przed dalszą obróbką przy użyciu mas szpachlowych Eurocol wynosi ok. 12 godzin. Maksymalny czas do wykonania kolejnej warstwy wynosi 7 dni.
- W celu uzyskania chłonnego podłoża pod prace związane z układaniem wykładzin podłogowych należy zapewnić minimalną grubość warstwy masy szpachlowej Eurocol wynoszącą 2 mm.

Warunki stosowania:

temperatura podłoża co najmniej 15°C,
temperatura materiału i powietrza nie niższa niż 18°C,
Wilgotność względna 35-75%, zalecana <65%.

GWARANCJA JAKOŚCI

baubook

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

GISCODE	D1
LEED	LZO 0 g/l, spełnia: IEQ Credit 4.1.
DGNB	LZO 0,00 %, Stopień jakości: 4
Klasa zagrożenia	Brak.
Ochrona zdrowia i środowiska	Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe.
Karta charakterystyki	Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.forbo-eurocol.pl

OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produktu	Opakowanie	Jednostka wysyłkowa
026	Euroblock Multi	Kanister PE 10 kg	60/Paleta

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi ! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG134503, Version 10, Stand 2026-09-23, ersetzt Ausgabe vom 2023-06-20

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group