

# eurocol

the strong connection

# 044



## EUROPRIMER MULTI

Универсальная грунтовка. Грунтовка-концентрат для впитывающих и не впитывающих влагу минеральных поверхностей. Используется перед шпатлевочными и клеевыми работами. Разбавляется водой в зависимости от типа основания.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Основа | Акриловая дисперсия |
| Цвет   | Белый               |

- экономичный расход, наносится валиком или распылителем
- пригодна для обработки впитывающих и не впитывающих влагу оснований
- разбавляется водой (КОНЦЕНТРАТ)
- пригодна для отапливаемых полов
- не содержит растворителей
- для наружных и внутренних работ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Расход           | Ок. 50 - 150 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от основания                     |
| Воспламеняемость | Не воспламеняется.                                                             |
| Морозостойкость  | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C. |
| Плотность        | Ок. 1,02 г/см <sup>3</sup>                                                     |

### НАЗНАЧЕНИЕ

- снижение влаговпитывающей способности пористых оснований (цементные стяжки, основания на основе сульфата кальция, гипсовые поверхности);
- создание адгезии выравнивающих смесей к гладким, невпитывающим основаниям (терраццо, керамическая плитка, натуральный камень, наливной асфальт, неудаляемые водонерастворимые остатки клея);
- создание адгезии выравнивающих смесей к деревянным полам, ДСП, фанере, внутри и снаружи помещений

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Условия хранения | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C    |
| Инструмент       | Валик из вспененного материала, меховой валик, распылитель |
| Время высыхания  | 0,5 - 15 часов, в зависимости от основания                 |
| Срок хранения    | 15 месяцев                                                 |
| Очиститель       | Вода                                                       |

#### 044 EUROPRIMER MULTI

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

**forbo**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Температура применения</b> | Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Комментарии</b>            | <i>В случае применения материалов Eurocol на основании, которое было обработано пропитками сторонних производителей (упрочнение, гидроизоляция и т.п.), рекомендуем провести предварительно пробное нанесение, чтобы убедиться в совместимости материалов на сохранение прочности и адгезии. Мы не несем ответственность за все случаи применения продуктов в различных условиях.</i> |
| <b>Морозостойкость</b>        | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

#### Основание:

- Должно соответствовать требованиям СНИП 3.04.01-87, 2.03.13-88 - должно быть ровным, сухим, без пыли и жира, прочным на разрыв, давление и растяжение, без трещин и свободно от элементов, снижающих адгезию.
- Основания с недостатками следует отшлифовать, отфрезеровать и пропылесосить. В противном случае зафиксировать имеющиеся недостатки в письменном виде.
- Имеющиеся трещины следует заделать ремонтной смесью 940 Europlan Quick
- Керамическую плитку необходимо основательно очистить и отшлифовать. На межплиточные швы необходимо нанести 900 для заделки межплиточных швов керамической плитки.

#### Инструкция по применению:

- В зависимости от применения разбавить водой и тщательно размешать. Нанести равномерно на подготовленное основание, без пробелов и без образования луж.
- Время высыхания зависит от количества нанесенного продукта, температуры помещения, относительной влажности воздуха, а также способа применения грунтовки.

Обратите внимание на таблицу!

| Основание                                                                                          | Разбавление водой  | Время для подсушки                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| При последующей шпатлевке цементными выравнивающими смесями:                                       |                    |                                   |
| абсорбирующие цементные основания                                                                  | 1:2                | 30 мин. до прозрачного подсыхания |
| плотные, неабсорбирующие основания, н-р, террацо, наливной асфальт, водонерастворимые остатки клея | 1:1                | 4 - 6 часов                       |
| деревянные полы или плиты ДСП                                                                      | не разбавляя водой | 15 часов                          |
| ангидридные поверхности (на основе сульфата кальция)                                               | 1:1                | 15 часов                          |
| готовые сухие конструкции (плиты)                                                                  | 1:1                | 15 часов                          |

При последующей шпатлевке гипсовой выравнивающей смесью:

|                                                                      |     |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ангидридные поверхности, которые будут выравниваться гипсовой смесью | 1:1 | ок. 60 минут до полной подсушки (при толщине слоя до 5 мм), более толстые слои требуют для подсушки мин. до 15 часов, при этом рекомендуется применение изолирующих грунтовок |
| Цементные поверхности, которые будут выравниваться гипсовой смесью   | 1:2 | 15 часов                                                                                                                                                                      |

Для подготовки основания перед нанесением клеев

|                                  |     |             |
|----------------------------------|-----|-------------|
| Цементные и гипсовые поверхности | 1:5 | 30-60 минут |
|----------------------------------|-----|-------------|

#### **044 EUROPRIMER MULTI**

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Дополнительная информация

На чувствительные к влаге основания (поверхности из магнезия, водорастворимые остатки клея) нельзя наносить Универсальную грунтовку 044 Europrimer Multi.

- При нанесении выравнивающей смеси слоем более 5 мм следует увеличить время высыхания грунтовки или необходимо применить изолирующие грунтовки, для того чтобы минимизировать проникновение воды из выравнивающей смеси в основание.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности    Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

| Артикул | Название         | Упаковка    | Штрихкод      | Количество на паллете |
|---------|------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 044     | Europrimer Multi | 10 кг нетто | 4604164122720 | 60 шт.                |
| 044     | Europrimer Multi | 1 кг нетто  | 4607164121594 | 600 шт.               |

044 EUROPRIMER MULTI

