

1. Identification unique	Chaque emballage est doté d'un numéro de lot unique qui renvoie aux spécifications établies pour cette colle.	
2. Désignation	Forbo Eurocol Nederland 682 Majolicol : colle carrelage mural superélastique en dispersion.	
3. Application	Pour le collage de carreaux muraux en céramique, de mosaïques et de pierres naturelles (de couleur sombre) sur pratiquement tous les murs, tels que matériaux à base de ciment et/ou de plâtre, carrelage existant et systèmes d'isolation de façade extérieure. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.	
4. Nom et adresse de contact fabricant	Forbo Eurocol Nederland B.V. Industrieweg 1-2 NL-1521 NA Wormerveer Pays-Bas Tél. +31 75 6271600 Courriel : info.eurocol@forbo.com	
5. Nom et adresse de contact autorisé	Non applicable	
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3	
7. Activité de l'organisme de certification notifié tel que requis par la norme harmonisée	L'organisme notifié de certification IKOB-BKB, numéro d'identification no.0957, a réalisé les tâches dans le cadre du système 3 et démontré que la colle carrelage citée répond aux exigences d'examen de type initial telles que décrites à l'Annexe ZA de NEN EN 12004:2007+A1:2012 et a remis le certificat de constance des performances et le certificat de conformité.	
8. Évaluation technique Européenne	Non applicable	
9. Performance déclarée	D2TE selon NEN EN 12004:2007+A1:2012 ; colle carrelage mural en dispersion améliorée avec stabilité accrue et temps ouvert prolongé.	
<b>Caractéristiques essentielles</b>	Performance	Méthode d'essai
Adhérence initiale	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1324:2008 §7.2
Charge thermique	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1324:2008 §7.4
Temps ouvert 20 minutes	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1346:2008
Réaction au feu du matériau	Classe B-s1	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Dégagement de composants dangereux	voir FDS	
<b>Optional characteristics</b>	Performance	Méthode d'essai
Résistance accrue à l'affaissement	≤ 0.5 mm	NEN-EN 1308:2008
Adhérence après une exposition à l'eau	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1324:2008 §7.3
Température plus élevée	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1324:2008 §7.5
Temps ouvert prolongé 30 minutes	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>	NEN-EN 1346:2008
La présente déclaration de performance a été rédigée selon l'Annexe ZA de NEN EN 12004:2007+A1:2012.		
10. La performance des points 1 et 2 sont compatibles avec le produit décrit spécifiée au paragraphe 9 rendement. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de l'en ARTICLE CI fabricant 4.		
		Wormerveer, 22-08-2013 signé: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D 