

ARLOK 43

Двухкомпонентный полиуретановый клей для паркета, SPC и LVT. Предназначен для приклеивания паркетной, инженерной и массивной доски, штучного паркета, а также модульных покрытий SPC и LVT на впитывающие и не впитывающие влагу основания. Не содержит воды и растворителей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Полиуретан с изоцианатным отвердителем
Цвет	Светло-бежевый
Консистения	Пастообразная

- Высокопрочный
- Безусадочный
- Хорошие заполняющие свойства
- Не содержит воды и растворителей
- Подходит для применения в системе «теплый пол»
- Для применения внутри помещений
- Комбинированная упаковка компонентов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	400 – 600 г/м^2 шпатель A2, для модульных покрытий SPC, LVT 800 – 1100 г/м^2 шпатель B3, для штучного и мозаичного паркета 1000 – 1300 г/м^2 шпатель B11, для досок
Время затвердевания	24 часа при температуре 20°C
Морозостойкость	допускает кратковременное замораживание при транспортировке до - 40°C».
Плотность	~ 1,75 г/см^3

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания:

- массивной доски, всех видов многослойного и штучного паркетов
- модульных покрытий (SPC и LVT)

в строительстве объектов жилищно-гражданского назначения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В оригинальной невскрытой упаковке, в сухом месте, при 5-25 °C. Допускает кратковременное замораживание при транспортировке до - 40°C

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

Инструмент	шпатель A2/B3/B11 (прил. А, ГОСТ Р 58211) в зависимости от материала
Соотношение для смешивания	100 весовых частей Компонента А : 9 весовых частей Компонента Б
Рабочее время	~90 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Жизнеспособность	~ 60 мин. при температуре +20°C
Время высыхания	Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	15 месяцев
Очиститель	Скипидар (для незатвердевшего клея)
Температура применения	15 - 25 °C, влажность воздуха 35 - 75 % (рекомендуемая 40 - 65 %)
Морозостойкость	допускает кратковременное замораживание при транспортировке до - 40°C».

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

Основание

- Готовое к укладке основание должно соответствовать требованиям, предъявляемым для укладки конкретного типа напольного покрытия, а именно: должно быть ровным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин, прочным на сжатие и растяжение, свободным от слоев, снижающих адгезию.

Инструкция по применению:

Инструкция по применению:

- Непосредственно перед началом работ добавьте компонент Б (отвердитель) в ведро с компонентом А клея и тщательно перемешайте миксером (на менее 2-х минут) до однородного состояния.
- Сразу после смешивания равномерно нанесите клей на основание зубчатым шпателем A2 для модульных покрытий (LVT, SPC), B3 для штучного паркета или B11 для доски.
- Клей должен быть нанесен в течение 60 минут, а укладка покрытия произведена в течение 90 минут после смешивания. При высоких температурах жизнеспособность клея сокращается.
- Во время укладки следите за тем, чтобы клей не попадал в стык покрытия, а оборотная сторона покрытия полностью смачивалась клеем. При необходимости установите груз на время схватывания клея.
- Свежие загрязнения клеем и инструмент по окончании работ сразу же очистить скипидаром. Затвердевший клей поддается удалению только механическим способом.
- Эксплуатация покрытия или его дальнейшая обработка возможны через 24 часа.

Системы напольного отопления

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее через 7 дней после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

Дополнительная информация

- Учитывайте рекомендации производителей напольных покрытий, а также инструкции по применению вспомогательных материалов.

** Рекомендованные грунтовки:

ARLOK 15	не требует шлифовки перед приклеиванием

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности	Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Наименование	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
43	ARLOK	Комбинированная упаковка 6 кг	4607164122638	72 шт
43	ARLOK	Комбинированная упаковка 14 кг	4607164122645	44 шт

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group