

# eurocol 958

the strong connection



## MULTI-WALL

Штукатурная смесь на цементном вяжущем. Применяется для высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и прочим основаниям под финишную отделку. А также для ремонта и заделки трещин и сколов на поверхности стен и потолков внутри и снаружи помещений. Эластичная (удобна в работе), высокопрочная, трещиностойкая, удерживает влагу. Подходит для ручного и машинного нанесения.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Основа       | Цемент, пластифицирующие связующие |
| Цвет         | Серый                              |
| Консистенция | Порошок                            |

- высокопрочная
- трещиностойкая
- эластичная
- для ручного и машинного нанесения
- для внутренних и наружных работ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Прочность на сжатие | Не менее 5 МПа               |
| Расход              | Ок. 18-20 кг/см <sup>2</sup> |
| Морозостойкость     | Да                           |

### НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для:

- ремонт и заделка трещин и сколов внутри и снаружи помещений
- высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и прочим основаниям под финишную отделку.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения           | В не вскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте.                                                    |
| Инструмент                 | Мастерок, кельма, шпатель                                                                                      |
| Соотношение для смешивания | 25 кг смеси 958 Multi-Wall добавить в 4,5-5,0 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить в 0,18-0,20 воды |
| Рабочее время              | До 2 ч. при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                                                              |
| Срок хранения              | 12 месяцев                                                                                                     |

#### 958 MULTI-WALL

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Температура применения | Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C |
| Морозостойкость        | Да                                                                        |

*\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

#### Инструкция по применению:

Содержимое мешка всыпать в емкость с чистой холодной водой из расчета 4,5-5,0 л на 25 кг смеси (0,18-0,20 л на 1 кг), в зависимости от назначения, тщательно перемешать до получения однородной смеси вручную или механическим способом. Не допускается добавление воды при повторном перемешивании!

Штукатурные работы выполняют в соответствии со СНиП 3.04.01-87. Предварительно необходимо защитить углы зданий с помощью металлических защитных уголковых профилей. Монтаж профилей можно производить на штукатурно-кладочную смесь 958 Multi-Wall. Толщина слоя нанесения смеси за одну операцию от 5 до 50 мм.

Если требуется произвести выравнивание толщиной слоя более 50 мм, штукатурку наносят в два слоя с армированием всей поверхности верхнего слоя.

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## УПАКОВКА

| Артикул | Название   | Упаковка    | Штрихкод      | Количество на паллете |
|---------|------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 958     | MULTI-WALL | 25 кг нетто | 4607164120191 | 42 шт.                |

## 958 MULTI-WALL

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

