

# eurocol

# 051

the strong connection



## EUROPRIMER QUARTZ

Kant-en-klaar, tegel-over-tegel voorstrijkmiddel voor een nog betere hechting van tegellijmen en cement- of gipsgebonden wandegaliseringsmiddelen. De ideale hechtbasis op bijv. bestaand wand- en vloertegelwerk, oude (vastzittende) verf- en coatinglagen en betonemaille. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

### PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Lichtroze.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Kant en klaar
- Sneldrogend
- Spetervrij
- Alkalivochtbestendig
- Geschikt voor binnen
- Voor wand en vloer
- Geschikt voor vloerverwarming
- Hechtingverbeterend

### EIGENSCHAPPEN

Alkalibestendigheid	051 Europrimer Quartz is bestand tegen alkalisch vocht.
Classificatie	GEV EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Verbruik	0,1 - 0,3 kg/m <sup>2</sup> , afhankelijk van de gebruikte roller of kwast.

### TOEPASSING

Vorstrijkmiddel voor gesloten ondergronden, bijv. bestaand wand- en vloertegelwerk oude (vastzittende) verf- en coatinglagen en betonemaille, waarover nieuwe tegels worden verlijmd of welke afgewerkt worden met een cement- of gipsgebonden wandegalisatie.

### VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller of blokkwast.
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
Opslag	Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Droogtijd	2-4 uur, afhankelijk van ondergrond, toepassing en temperatuur. Hoge temperaturen verkorten de droogtijd, lagere temperaturen vertragen deze.

#### 051 EUROPRIMER QUARTZ

**Vochtbestendigheid** Na droging vochtbestendig en daarom geschikt voor toepassing in "natte ruimten". Buiten of onderwater (zwembadbassins) kan de 051 Europrimer Quartz niet worden toegepast.

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

#### Ondergrond:

- De ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast te zijn.
- Voor het grondig ontvetten van de ondergrond de 014 Euroclean toepassen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

#### Gebruiksaanwijzing:

- 051 Europrimer Quartz voor gebruik handmatig doorroeren.
- Na het doorroeren de primer dun en gelijkmatig aanbrengen met een vachtroller of blokkwast.
- Droogtijd 2 - 4 uur, afhankelijk van de ondergrond, toepassing, vochtigheidsgraad en temperatuur.
- Hierna de ondergrond afwerken met een geschikt tegellijm of een cement- of gipsgebonden wandegalatie.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

---

## KWALITEIT EN GARANTIE

---



---

## MILIEU EN GEZONDHEID

---

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).

#### DUBO:

De tegellijmen en voorstrijkmiddelen van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoen aan de volgende specificatienummers van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S265 / B265 / U265  
Gebruik voor tegelwerk op wanden oplosmiddelvrije wandtegelbevestiging.
- S261 / B261 / U261  
Gebruik voor tegelwerk op vloeren oplosmiddelvrije vloertegelbevestiging.
- S296 / B296 / U296  
Gebruik voor voorbehandeling op steenachtige ondergrond: watergedragen voorstrijk- of impregneermiddel.
- S067 / B067 / U067  
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

---

## ARTIKELGEGEVENS

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
051	Europrimer Quartz	Emmer à 7 kg	8 710345 005128
051	Europrimer Quartz	Emmer à 14 kg	8 710345 005104
051	Europrimer Quartz	Overdoos à 12 x 1,5 kg emmer	8 710345 005142
051	Europrimer Quartz	1,5 kg emmer	8 710345 051552 12 stuks

### 051 EUROPRIMER QUARTZ