eurocol

the strong connection

737



FASSADE UNIVERSAL

Универсальный штукатурно-клеевой состав для систем наружной теплоизоляции. Для приклеивания пенополистирола/пенопласта, минеральноватных плит практически на все минеральные основания, способные нести нагрузку. Используется также для создания защитного армирующего слоя в системах наружной теплоизоляции.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Цемент, пластифицирующие связующие
Цвет	Серый
Консистения	Порошок

- паропроницаемый
- морозостойкий
- атмосферостойкий
- обладает высокой адгезией к минеральным
- основаниям и плитам из минерального волокна или пенополистирола
- эластичный
- экологически безопасный
- для наружного и внутреннего применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на изгиб	Не менее 4 МПа
Прочность на сжатие	Не менее 10 МПа
Расход	Ок. 4-6 кг/ м^2 при приклеивании; 3-5 кг/ м^2 при армировании - в зависимости от основания и толщины наносимого слоя при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Прочность сцепления с основанием	Не менее 0,6 МПа

НАЗНАЧЕНИЕ

- приклеивание утеплителей на основе минерального волокна и пенополистирола машинным и ручным способом нанесения;
- устройство армирующего слоя с использованием щелочестойкой сетки армирования;
- самостоятельное выравнивание поверхностей стен внутри и снаружи помещений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В невскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте.
Инструмент	Зубчатая кельма на ровные основания, мастерок или шпатель для создания армирующего слоя
Соотношение для смешивания	25 кг смеси 737 Fassade Universal добавить в 5,0-5,5 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить в 0,20-0,22 воды
Рабочее время	Ок. 2 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время высыхания	От 2 до 4 суток в зависимости от влажности и температуры окружающей среды
Срок хранения	12 месяцев
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:
Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017/ СНиП 3.04.01-87, СП 70.13330.2012/СНиП 3.03.01.
Основание должно быть достаточно прочным , очищенным от загрязнений и слоев, снижающих адгезию.Отслаивающиеся и непрочные участки необходимо удалить.
Работы с универсальным штукатурно-клеевым составом можно начинать не ранее, чем
-через 28 дней - после завершения кирпичной кладки или оштукатуривания минеральными штукатурками,
-черещ 3 месяца - после укладки бетона.
Перед применением изучите лист Технической информации о продукте.
В случаях применения, не описанных выше, обращайтесь за консультацией в наш технический отдел.
Инструкция по применению:
Приготовление раствора:
Содержимое мешка (25 кг) засыпать в емкость с 5-5,5 чистой холодной воды, тщательно перемешать с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких растворов при скорости 400-800 об./мин. Перемешивание прекратить при достижении необходимой консистенции. Приготовленный раствор выдержать в течение 5-10 минут, затем повторно перемешать. Готовый раствор необходимо использовать в течение 2 часов. Раствор так же можно наносить с помощью штукатурных машин.
Не допускается повторное добавление воды!
Приклеивание плит утеплителя: готовый раствор наносится на предварительно загрунтованное основание с помощью зубчатой кельмы. В зависимости от неровности основания состав наносится на плиту утеплителя с отступом от края 2-3 см. Если неровности превышают 3 мм, раствор наносится по периметру валиком высотой 1,5-2 см и 3-6 пятнами или маячками в середине плиты, и утеплитель приклеивается с достаточным нажимом. Важно, чтобы плиты были уложены без пропусков раствора по всему периметру. Торцевые поверхности плит не должны быть покрыты клеем. Необходимо добиться плотного примыкания плит утеплителя друг к другу. В зависимости от климатических условий, при необходимости, через 1-2 дня после укладки плит можно их закрепить дюбелями. При более раннем креплении дюбелями возможен перекос и
наползание плит утеплителя друг на друга.
Создание армирующего слоя: Перед созданием армирующего слоя необходимо все углы здания, оконные и дверные проемы укрепить с помощью специальных сетчатых уголков или специальных панцирных уголков. Фасадные проемы (окна, двери) необходимо усилить по углам полосками сетки размером 30Х20 см. Места перехода от внутренней поверхности свода к оконным (дверным) перемычкам также необходимо дополнительно усилить полосками сетки. Щелочестойкую сетку из стекловолокна следует укладывать на еще мокрый (свеженанесенный) слой клея с помощью мастерка или кельмы - утопить сетку в середину слоя клея и полностью закрыть им. Соседние полотна сеток необходимо укладывать внахлест 8-10 см.
Толщина слоя вместе с сеткой по поверхности плит должна составлять не менее 3-5 мм.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
737	Fassade Universal	25 кг нетто	4607164120177	42 шт.

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group