

# eurocol

# 154

the strong connection



## EUROWOOD MS SF ULTRA

1К СМП паркетный клей, устойчивый к сдвигу в соответствии с ISO 17178. Предназначен для укладки массивной и многослойной доски, паркета, особенно крупных форматов. Многофункциональное использование.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Силан-модифицированный форполимер, наполнитель, добавки
Цвет	Бежевый
Консистенция	Пастообразная

- твердый в соответствии с ISO 17178
- не содержит воды и растворителей, безугадочный
- легко поддается удалению с поверхности лакированных паркетных элементов
- стойкий к старению клей, может использоваться непосредственно по цементной или кальциевосульфатной стяжке без грунтовки
- снижает распространение звука (не образует звуковых мостиков)
- очень низкая эмиссия, EMICODE EC1 Plus
- подходит для применения на полах с подогревом
- поддается окраске рекомендованными лаками и маслами Eurocol \*
- шлифовка поверхности рекомендованных грунтовок Eurocol не требуется \*\*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	450 – 600 г/м <sup>2</sup> (ТКВ/В1) для подложек Eurocol 800 – 1000 г/м <sup>2</sup> (ТКВ/В3) для мелкоформатных элементов 1000 – 1200 г/м <sup>2</sup> (ТКВ/В11) для крупноформатных элементов
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Плотность	~1,6г/см <sup>3</sup>

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания:

- массивной доски, всех видов многослойного и штучного паркетов
- разделительных и изолирующих подложек 804 Eurofloor Reno Fleece, 820 Eurofloor Comfort, 821 Eurofloor Comfort Pro, 823 Eurofloor Reno
- в строительстве объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения (в том числе медицинские, учебные, спортивные, дошкольные).

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
------------------	---

#### 154 EUROWOOD MS SF ULTRA

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



<b>Инструмент</b>	Зубчатый шпатель В1/ В3/ В11 (ТКВ) в зависимости от формата паркета/покрытия и основания
<b>Рабочее время</b>	~20 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
<b>Время высыхания</b>	~24-48 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
<b>Срок хранения</b>	12 месяцев в оригинальной упаковке. Плотно закройте и используйте как можно скорее.
<b>Очиститель</b>	815 HandClean, 358 ToolCleaner
<b>Комментарии</b>	TODO
<b>Морозостойкость</b>	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

#### Основание:

Основание должно быть ровным, прочным, чистым, сухим и не иметь трещин. Слабые слои необходимо предварительно удалить с помощью соответствующих механических мероприятий. Обнаруженные дефекты должны быть устранены либо письменно зафиксированы.

Основания, предварительно выровненные специализированными выравнивающими смесями Eurocol в соответствии с нашими рекомендациями по их выбору и применению, не нуждаются в последующем грунтовании перед приклеиванием.

При необходимости, перед приклеиванием следует использовать только рекомендованные дисперсионные грунтовки Eurocol или грунтовки, отверждаемые вследствие реакции.

Не впитывающие влагу основания (керамическая плитка, натуральный камень, террасцо, металлы) необходимо предварительно очистить средствами для очистки Eurocol или отшлифовать.

#### Инструкция по применению:

- Удалите защитную мембрану и затвердевшую пленку с поверхности клея. Не перемешивать!
- Равномерно нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя, н-р: В3/В11 (ТКВ), в зависимости от формата паркета и шероховатости поверхности основания.
- Уложите паркет в свеженанесенный слой клея, при этом следите за тем, чтобы вся обратная сторона паркетного элемента смачивалась клеевыми рифами. Клей не должен попадать между паркетными элементами.
- Следует наносить только то количество клея, которое может быть покрыто паркетом в течение рабочего времени.
- Накрывайте ведро клея крышкой в интервале между нанесениями, а в период приостановки работ - защитной мембраной, это замедлит скорость образования пленки на поверхности клея и сократит расход.
- Всегда оставляйте зазор около 10мм от стен и стационарно закреплённых предметов.
- Поскольку в случае использования реакционных клеев невозможно избежать некоторого «плавления» покрытия/паркета, используйте гнет в период начального схватывания клея, особенно при укладке крупноформатных паркетов.
- В нормальных условиях шлифовка и лакировка паркета возможна через 24 - 48 часов.
- Клей имеет отличную адгезию к большинству пород древесины, применяемых в строительстве, однако ввиду огромного разнообразия экзотических пород проведите пробное приклеивание при работе с редкими породами древесины.

#### **Системы напольного отопления**

- Клей пригоден для применения на полах с подогревом в сочетании со стабилизирующими грунтовками Eurocol.
- Испытание системы «теплых полов» должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ.
- Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия.
- Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5°C в сутки.
- При использовании водно-дисперсионных паркетных лаков должны быть приняты меры для уменьшения склеивания кромок паркетных элементов.

#### **Дополнительная информация**

- Паркетный клей 154 Eurowood SF ultra чувствителен к атмосферной влажности при хранении. Сразу по окончании работ необходимо вновь укрыть поверхность остатков клея пленкой и герметично закрыть упаковку.
- Незатвердевшие загрязнения клеем на поверхности паркета удалите чистой ветошью или рекомендованным очистителем. Затвердевшие загрязнения удалите механическим путем, а затем нанесите средство для ухода.
- С промасленных поверхностей удаление остатков клея может быть затруднено из-за открытой пористости поверхности паркета.
- Влияние чистящего средства на поверхность готового паркета должно быть заранее проверено на скрытом участке или образце.

\*\* Рекомендованные грунтовки:

026 Euroblock Multi	не требует шлифовки перед приклеиванием
042 Euroblock Turbo	не требует шлифовки перед приклеиванием
021 Euroblock Reno LE	требует адгезионную шлифовку или обсыпку кварцевым песком

**154 EUROWOOD MS SF ULTRA**

---

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

---

LEED ЛОС 3,2 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1

DGNB ЛОС 0,19 %, Уровень качества: 4

---

## УПАКОВКА

---

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
154	Eurowood MS SF ultra	16 кг нетто	4026956161189	33 шт.

### 154 EUROWOOD MS SF ULTRA

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

