

eurocol 041

the strong connection



EUROPRIMER EC

Stroomgeleidend, gebruiksklare voorstrijkmiddel ter vervanging van een zeer uitgebreid koperbandsysteem op een geëgaliseerde ondergrond. In de regel zal het niet nodig zijn om meer dan 1 meter 801 Eurostrip EC per 30 m² toe te passen en te laten aarden. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	Polyacrylaatdispersie.
Kleur	Zwart.
Consistentie	Dun vloeibaar.

- Onbrandbaar
- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Geschikt c.m. vloerverwarming
- Gunstig verbruik
- Geleidingsweerstand < 3.10⁵ Ohm (EN 13 415)

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Geleidingsweerstand	< 3.105 Ohm , gemeten volgens EN 13 415.
Soortelijk gewicht	1,0 kg/l.
Verbruik	120 - 150 g/m ² .
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

- Voorstrijkmiddel ter vervanging van het koperbandsysteem bij het verlijmen van stroomgeleidende vloerbedekking op een geëgaliseerde ondergrond.
- In combinatie met de stroomgeleidende vloerbedekking en de stroomgeleidende vloerbedekkingslijmen wordt een goede geleidingsweerstand bereikt.
- In de regel zal het niet nodig zijn om meer dan 1 m¹ 801 Eurostrip EC per 30 m² toe te passen en te laten aarden. - Grotere oppervlakken dienen van een ringleiding voorzien te worden, waarbij de vakken niet groter zijn dan 30 m².
- 041 Europrimer EC mag niet onder Nora rubber worden toegepast.

VERWERKING

Gereedschap	Vachtroller en/of kwast.
-------------	--------------------------

041 EUROPRIMER EC

Verwerkingstemperatuur	
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	3-5 uur.*

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 041 Europrimer EC is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. De ondervloer dient geëgaliseerd te zijn met één van de Eurocol egalisatiemiddelen.
- Anhydrietvloeren vooraf met 049 Europrimer ABS voorstrijken, daarna 041 Europrimer EC aanbrengen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- De inhoud van de verpakking voor gebruik goed schudden.
- Het voorstrijkmiddel met een vachtroller en/of kwast gelijkmatig en dekkend over het gehele oppervlak van de geëgaliseerde vloer aanbrengen (plasvorming dient te worden voorkomen).
- De aangebrachte 041 Europrimer EC dient altijd met 801 Koperband te worden geaard. Op iedere 30 m² 1 meter 801 Eurostrip EC aanbrengen. Bij grotere oppervlakken dient overeenkomstig meer koperband als ringleiding te worden aangebracht. Het koperband door een erkend elektricien laten aansluiten op de aardleiding.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

041 EUROPRIMER EC

ARTIKELGEGEVENS

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

041 Europrimer EC Can à 10 kg 8 710345 041010

041 EUROPRIMER EC