






















Технічні характеристики

Килимова плитка Infused відповідає вимогам стандарту EN 1307

Опис	Тафтингова килимова плитка з петлями різної висоти	
 Розмір плитки	EN 994	50 см x 50 см
 Загальна товщина	ISO 1765	6.7 мм
Висота ворсу	ISO 1766	3.6 мм
 Кількість дизайнів	12	
Кількість шт. у коробці	16 (4 м ²)	
 Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 33
Склад ворсу	100% поліамід 6	
Метод фарбування	100% метод "solution dyed"	
Щільність петель	ISO 1763	245,606 на м ²
 Вага ворсу	ISO 8543	720 г/м ²
Загальна вага	ISO 8543	4260 г/м ²
 Первинна підкладка	Поліестер	
Вторинна підкладка	Модифікований бітум ProVac™ та поліестерний фліс. Містить понад 76% переробленого матеріалу. Доступна із вторинною підкладкою SOFTvac®.	
 Зменшення ударного шуму	ISO 10140-3	26 дБ
 Поглинання шуму	ISO 354	$\alpha_w = 0.15$ (Н)
 Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918	$r \geq 2.4$
 Стійкість кольору	EN ISO 105-B02	≥ 5
 Стабільність розмірів	EN 986	$\leq 0.2 \%$
 Концентрація TVOC в приміщенні через 28 днів	EN 16516	≤ 0.1 мг/м ³
 Створюючи кращі середовища	Всі килимові плитки Tessera виготовляються з використанням 100% відновлюваної енергії (електроенергії та біогазу). Килимові плитки Infused містять 60% переробленого матеріалу за вагою.	
 Вміст вторинної сировини		
 Якість повітря в приміщенні	Килимова плитка Infused відповідає стандарту 01350 Indoor Air Quality та досягає стандарту Indoor Air Comfort Gold.	
Ska рейтинг	Infused відповідає критеріям Ska рейтингу для м'яких підлогових покриттів M12 в офісних, торгових та вищих навчальних закладах.	
 Методи монтування	Монолітний, з поворотом на чверть або довільний	
Килимова плитка Assord відповідає вимогам стандарту EN 14041:2004		
 DoP	EN 14041	1170100-DoP-109
 6 NCS Вогнестійкість	EN 13501-1	C _{fl} -s1, G, NCS
 Протиковзкість	EN 13893	$\mu \geq 0.30$
 Антистатичні властивості	ISO 6356	≤ 2.0 кВ
 Теплопровідність	EN 12667	0.06 Вт/(м·К)



EN 14041



Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Килимова плитка Tessera Infused виробляється на заводі, сертифікованому за стандартами SA8000® та ISO 45001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD).