

tessera® cloudscape Softbac®

Specyfikacja techniczna

Cloudscape Softbac® spełnia wymogi normy EN 1307

15
lat
gwarancji

	Opis	Płytki dywanowe o zróżnicowanej strukturze runa
	Wymiary/ ilość płytek w opakowaniu	EN ISO 24342:2018 50 cm x 50 cm
	Grubość całkowita	ISO 1765 10,5 mm ± 10%
	Wysokość włókna	ISO 1766 4,4 mm ± 0,5 mm
	Ilość kolorów w kolekcji	5
	Ilość płytek w kartonie	12 (3 m²)
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 1307 Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych
	Budowa włókna	100% Poliamid 6
	Metoda barwienia	100% na wskroś
	Gęstość ściegu	217 267 tuftów na m² ± 10%
	Waga runa	665 g/ m² ± 10%
	Waga całkowita	5185 g/ m² ± 10%
	Podłoże pierwszorzędowe	Polyester
	Podłoże drugorzędowe	Softbac® - podłoże akustyczne zawierające 90% materiału z recyklingu
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-3 $\Delta L_w = 28$ dB
	Pochłanianie dźwięku	PN EN ISO 354 $a_w = 0,3$ (H)
	Odporność na krzesła na rolkach	EN 985 Minimalna wartość R: ≥ 2,4
	Trwałość kolorów	EN ISO 105 B02 ≥ 5
	Klasa komfortu	LC 1
	Stabilność wymiarowa	EN 986 ≤ 0,4%
	Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach	EN ISO 16000-9 ≤ 0,1 mg/m³
	Środowisko naturalne	
	Energia odnawialna	Wszystkie płytki dywanowe Tessera są produkowane przy użyciu 100% energii odnawialnej (elektryczność i biogaz)
	Zawartość materiałów z recyklingu	Płytki dywanowe Cloudscape Softbac® zawierają wagowo 68% materiałów pochodzących z recyklingu.
	Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń	Płytki dywanowe Cloudscape Softbac® osiągają poziom Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023). Spełnia standardy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.
	SKA	Tessera Cloudscape Softbac® spełnia kryteria SKA Rating M12 dla miękkich wykładzin podłogowych stosowanych w placówkach biurowych, handlowych i szkolnictwa wyższego.
	Prodis-GUT	Tessera Cloudscape Softbac® spełnia kryteria GUT
	Sposób instalacji	Bez kierunkowo i monolitycznie
Tessera Cloudscape Softbac® spełniają wymogi normy EN 14041:2024 i BS EN 14041:2024		
	Kod Produktu	EN 14041:2004 1170200-DoP-109
	Kod Produktu	BS EN 14041:2004 1170100-DoP-GB109
	Reakcja na ogień	EN 13501-1 B _{fl} - s1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893 DS: ≥ 0,30
	Właściwości antyelektrostatyczne	ISO 6356 < 2 kV
	Przewodność cieplna	EN 12524 0,06 m K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

CE **UK**
EN 14041 BS EN 14041



Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

