

# 905



## MORTIER DE REPARATION

### PROPRIETES

- Application aisée
- A durcissement rapide
- Possibilité d'étaler jusqu'à pratiquement 0 mm
- Finition très lisse
- Vite prêt à poser

### UTILISATION



FLOOR  
COVERING

Mortier à séchage rapide pour :

- éliminer des irrégularités et des différences de hauteur dans des égalisations et des supports béton.
- remplir des joints de sols de type carrelage.
- réparer du béton endommagé.

### CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Base	ciment amélioré contenant des additifs
Couleur	gris
Densité	environ 1,70g/ c m 3
Consistance	poudre
Rapport de mélange	4 volumes de 905 europlan fill pour 1 volume d'eau
Conditions d'utilisations	température minimale du support 15 °C / température minimal d'acclimatation du produit et de la pièce 18°C avec une humidité relative située entre 35-75%, recommandée <65%
Mode d'application	lisseuse, couteau de peintre
Consommation	selon la réparation à effectuer
Temps de séchage	environ 15-30 minutes, selon l'épaisseur appliquée
Péremption	environ 12 mois, un sac ouvert doit être utilisé rapidement.
Condition de stockage	le fût doit être bien fermé dans un endroit sec, température : 5 - 30 °C,
Sensible au gel	non, il faut le dégeler lentement, cela peut prendre quelques heures
Code GHS	Xi (irritant)

# 905

## Europlan Fill

---

### SUPPORT

---

- Le 905 Europlan Fill peut être appliqué sur tout support ciment, rigide, résistant à la traction et à la compression.
- Le support doit être propre, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans le DTU 53.12
- Nous recommandons d'appliquer une couche fine et régulière de 044 Europrimer Multi avant mise en œuvre
- Veuillez consulter nos fiches d'informations techniques avant l'emploi de nos produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d'assistance technique.

---

### INSTRUCTION D'UTILISATION

---

- Bien mélanger le fût avant utilisation
- Mélanger 4 volumes de 905 Europlan Fill avec 1 volume d'eau jusqu'à obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux.
- Appliquer directement le mortier au moyen d'une lisseuse, d'un couteau de peintre ou d'une truelle de maçon.
- Jusqu'à env. 1 heure après le durcissement, le 905 Europlan Fill appliqué peut encore être poli en aspergeant un peu d'eau sur le mortier et en le polissant avec la spatule de lissage.

---

### NOTE

---

Merci de vous référer aux fiches techniques et fiches de données de sécurité avant utilisation.  
Merci de respecter les règles de l'art du pays.  
Merci de prendre connaissance des informations techniques des produits connexes (ex : colle, revêtement, etc...)

---

### CONDITIONNEMENT

---

Sac de 4 kg (96 par palette)

---

### INFORMATION SPECIFIQUE

---

Toutes autres applications que celles spécifiées dans cette fiche technique nécessite une validation de notre service technique.  
Dans d'autre cas, aucune responsabilité ne pourra être engagée de la part de Forbo.  
Les valeurs susmentionnées ont été établies en laboratoire et doivent être considérées comme indicatives compte tenu des variations possibles des conditions d'applications (absorption du support, température, hygrométrie...).

Cette fiche technique remplace les précédentes fiches et informations s'y trouvant.