

eurocol

530

the strong connection



EUROSAFE CORK

Colle pour revêtement de sol à prise rapide avec un temps d'attente court pour coller de la moquette, des tapisseries murales, du linoléum, des tableaux d'affichage et des carreaux de liège sur les murs et les sols. La surface doit être absolument sèche en permanence. Convient également aux projets BREEAM grâce à EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions).

PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

Base	Lessive de bisulfite additionné de matières de charge dans l'eau.
Couleur	Brun.
Consistance	Pâteuse.

- Très faible émission
- Emicode EC 1PLUS
- Ininflammable
- Facile à appliquer
- Haut pouvoir d'adhérence initiale

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Consommation	550 - 650 g/m ² .
Densité	Pâteuse.
Inflammabilité	Non inflammable.
Résistance à l'humidité	Après prise, le 530 Eurosafe Cork n'est pas résisté à l'humidité.
Sensible au gel	Oui.

APPLICATION

Pour le collage sur de supports absolument secs en permanence de:

- linoléum
- moquette
- tapisserie
- liège en dalles pour mur et sol
- tableau d'affichage.

TRAITEMENT

Stockage	Entreposer dans un endroit frais et à l'abri du gel.
Outils	Spatule dentée de Eurocol n° 850/denture B1.

530 EUROSAFE CORK

Temps de prise	24 heures.*
Ouvrir temps	10-15 minutes.*
Latence	Aucun.
Durée de conservation	15 mois dans son emballage d'origine intact.

* Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.

Support:

- 530 Eurosafe Cork peut être appliquée sur tout le type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.
- Les supports non absorbants nécessitent un revêtement perméable à la vapeur.
- Sur les supports non absorbants, il est recommandé de procéder à un enduit de ragréage préalable.
- Veuillez préalablement consulter nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

Utilisateur:

- Appliquer la colle à l'aide d'une spatule dentée normale (Eurocol n° 850/denture B1).
- Poser le matériau à encoller immédiatement dans le lit de colle fraîche, puis maroufler et/ou appuyer soigneusement.
- Eliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.

Conditions de mise en œuvre:

Température local souhaitée : 18 - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 80%.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1) et benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

QUALITE ET GARANTIE



ENVIRONNEMENT ET SANTEE

Classe de danger	Non.
Sécurité et environnement	Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155.
FS	Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web www.eurocol.nl .

ARTICLES

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
530	Eurosafe Cork	Seau de 13,5 kg	8 710345 483506

530 EUROSAFECORK