

eurocol

418

the strong connection

EUROFLEX LINO POLARIS

Klej do linoleum o bardzo dużej przyczepności, do szybkiego klejenia linoleum, korka na bazie juty, wykładzin dywanowych o różnym spodzie, na wszystkich odpowiednio przygotowanych powierzchniach chłonnych lub płytach wiórowych, mrozoodporny w transporcie.

OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Dyspersja akrylowa.
Kolor	Jasny beż.
Konsystencja	Lepka.

- Szybko utwardzający
- Bardzo wysoka początkowa siła klejenia
- Mrozoodporny, nadaje się do użycia po rozmrożeniu
- Niskie zużycie
- Nie powoduje deformacji wykładzin wykonanych z surowców naturalnych
- Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

DANE TECHNICZNE

Zużycie	400 - 450 g/m ² .
Czas wiązania	ok. 24 godz. *
Palność	Niepalny.
Odporność na mróz	Tak.
Cechy szczególne	Mrozoodporny.
Gęstość	1,40 g/cm ³

ZASTOSOWANIE

- do klejenia linoleum w rolkach i płytkach
- polecany do klejenia intarsji z linoleum
- do klejenia mat korkowych tzw. korkment (ze spodem z juty do góry)
- wykładzin tekstylnych z drugą syntetyczną warstwą spodu
- na chłonne podłoża lub płyty drewnopochodne

STOSOWANIE

Magazynowanie	Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C. Mrozoodporny.
---------------	---

418 EUROFLEX LINO POLARIS

Narzędzia	Szpachla zębata B1 (TKB), w zależności od podłoża i wykładziny podłogowej.
Czas otwarty [czas otwartego schnięcia]	Ca. 15 - 20 Minuten *
Czas odparowania/oczekiwania	Ca. 5 Minuten. *
Przydatność do użycia	Okolo 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu. Po użyciu szczelnie zamknąć i zużyć tak szybko, jak to możliwe.
Środek czyszczący	Woda.
Temperatura użycia	min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18° temperatura materiału i pomieszczenia, 35-75% wilgotność względna powietrza, zalecana <65%.
Uwagi	Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów! Wykładziny aklimatyzować w przeznaczonym do montażu pomieszczeniu. Przy zbyt niskiej temperaturze montowanej wykładziny jest możliwe powstawanie wybrzuszeń. Tendencję linoleum do skurczenia się w długości i rozszerzania w szerokości na skutek wchłaniania wilgoci z powietrza należy uwzględnić przy łączeniu poszczególnych brytów (min. odległość między brytami 0,5 mm). Skurczenie się linoleum w długości zachodzi stosunkowo szybko, natomiast rozszerzanie się w szerokości zachodzi dużo wolniej, dlatego należy uwzględnić to zjawisko przy montażu, unikając zbyt ciasnego przycinania wykładziny. Spawanie linoleum sznurem spawalniczym można przeprowadzić dopiero po całkowitym związaniu kleju, czyli najwcześniej po 48 -72 godzinach. Gdyby doszło do przemrożenia kleju to można go powoli rozmrozić. Proces ten trwa parę godzin, aż do momentu kiedy klej odzyskuje swoją właściwą konsystencję i daje się łatwo wymieszać. Rozmrażanie może potrwać nawet parę dni, w zależności od stopnia przemrożenia kleju. Lepkość kleju po rozmrażaniu może trochę wzrosnąć. Klej zawiera palne składniki, dlatego w trakcie montażu należy zapewnić odpowiednie wietrzenie. Unikać źródeł ciepła i ognia, nie palić. Polecamy stosowanie produktów o bardzo niskiej emisyjności (EMICODE EC1). Nosić rękawice ochronne/ochronę oczu.

**-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

Podłoże:

- Podłoże musi spełniać wymagania budowlane i przepisy kraju użytkowania, a mianowicie: musi między innymi charakteryzować się wystarczającą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu, nośnością, stabilnością, musi być równe, trwałe, suche i wolne od spękań, pozbawione warstw zmniejszających przyczepność. Zidentyfikowane braki należy wstępnie wyeliminować.
- Warstwy zmniejszające przyczepność należy usunąć odpowiednimi metodami mechanicznymi.
- W przypadku wad należy zgłaszać uwagi na piśmie.
- Pęknięcia lub dylatacje techniczne (oprócz dylatacji konstrukcyjnych) należy wypełnić żywicą naprawczą Eurocol 913 Europlan Silicat.
- Do wyrównania podłoża należy użyć zalecanych mas szpachlowych/gruntów firmy Eurocol.
- Zastosowane materiały montażowe muszą być odpowiednie do podłoża i przeznaczenia.
- Grunty i masy szpachlowe muszą być w pełni suche.

Sposób użycia:

- Przed użyciem produkt aklimatyzować do temperatury otoczenia.
- Przed użyciem dokładnie wymieszać!
- Przestrzegać zaleceń producenta wykładziny.
- Klej nakładać równomiernie na całą powierzchnię podłoża szpachlą zębatą B1.
- Spód wykładziny musi być przy montażu całkowicie pokryty klejem.
- W razie potrzeby zwiększyć użebienie szpachli lub wymienić na nową.
- Na wybrzuszeniach wykładziny należy kleić kontaktowo (nakładamy klei na wykładzinę i podłoże). W razie wątpliwości prosimy o konsultację z naszym działem technicznym.
- W zależności od warunków klimatycznych w pomieszczeniu i chłonności podłoża układać wykładzinę natychmiast ewentualnie na podłożach mniej chłonnych po ok. 10 min od nałożenia kleju, następnie dokładnie docisnąć i przewalcować w odpowiednim kierunku, najpierw w poprzek, następnie wzdłuż.
- Szczególnie mocno walcować wykładzinę na łączeniach i końcach brytów.
- Unikać powstawania pod wykładziną pęcherzy powietrza, w razie potrzeby natychmiast usuwać.
- Po ok. 15 minutach od ułożenia wykładziny ponownie dokładnie ją przewalcować.

Warunki stosowania:

temperatura podłoża co najmniej 15°C,
temperatura materiału i powietrza nie niższa niż 18°C,
Wilgotność względna 35-75%, zalecana <65%.

418 EUROFLEX LINO POLARIS

GWARANCJA JAKOŚCI



Made in Germany



OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

GISCODE	D2 Verlegewerkstoffe, lösemittelarm
LEED	VOC 54,6 g/l
DGNB	LZO 4,2 %
Klasa zagrożenia	Brak.
Ochrona zdrowia i środowiska	Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe.
Karta charakterystyki	Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.forbo-eurocol.de
Telefon kontaktowy dla alergików	Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.
Substancje wywołujące alergię	Zawiera mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.. (6)

OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produktu	Opakowanie	Jednostka wysyłkowa
418	Euroflex Lino Polaris	Wiadro PE 14 kg	44/Paleta

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG132858, Version 07, Stand 2020-09-09, ersetzt Ausgabe vom 2020-03-10.

418 EUROFLEX LINO POLARIS