

# eurocol

# 500

the strong connection



## EUROSAFE MULTI

Colle universelle et à prise rapide pour le collage de tapis avec un support en tissu synthétique, en PVC ou en jute. Également pour le collage de feutre aiguilleté, de linoléum, de Corkment, de PVC en bandes et de vinyle coussiné. Idéal pour les projets comportant plusieurs petites surfaces de plancher où différents types de revêtements de sol doivent être installés.

### PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

Base	Acrylique en dispersion de haute qualité.
Couleur	Beige.
Consistance	Pâteuse.

- Large champ d'application
- Ininflammable
- Facile à appliquer
- Haut pouvoir d'adhérence initiale et finale
- Faible consommation
- Résiste aux fauteuils à roulettes

### PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Consommation	Denture B1: 325 - 425 g/m <sup>2</sup> . Denture A2: 300 - 350 g/m <sup>2</sup> .
Densité	Pâteuse.
Inflammabilité	Non inflammable.
Sensible au gel	Oui.

### APPLICATION

Pour le collage de:

- PVC en dalles et lés
- moquette à envers double dossier textile
- moquette à envers jute
- moquette à envers PVC
- tapis aiguilletés
- linoléum
- corkment
- revêtement VER.

### TRAITEMENT

500 EUROSAFE MULTI

<b>Stockage</b>	Entreposer dans un endroit frais et à l'abri du gel.
<b>Outils</b>	Spatule dentée de Eurocol n° 850/denture B1 pour le collage de moquette, tapis aiguilletés, linoléum et corkment. Spatule dentée de Eurocol n° 852/denture A2 pour le collage de tapis avec un dos PVC et/ou de revêtement VER.
<b>Temps de prise</b>	24 heures.*
<b>Ouvrir temps</b>	15-30 minutes.*
<b>Latence</b>	0-10 minutes.*
<b>Durée de conservation</b>	12 mois dans son emballage d'origine intact.

\* Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.

#### Support:

- Le 500 Eurosafe Multi peut être appliquée sur tout le type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.
- Les supports non absorbants nécessitent un revêtement perméable à la vapeur.
- En cas d'utilisation de revêtement VER ou un revêtement de sol avec un dos fermé sur de supports non absorbants, il est recommandé de procéder à un enduit de ragréage préalable.
- Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

#### Utilisateur:

- Appliquer la colle à l'aide d'une spatule à dents recommandée.
  - Spatule dentée de Eurocol n° 850/denture B1 pour le collage de moquette, tapis aiguilletés, linoléum et corkment;
  - Spatule dentée de Eurocol n° 852/denture A2 pour le collage de revêtement VER.
- Dans le cas de supports absorbants, le revêtement de sol devrait être posé dans les 10 minutes dans le lit de colle fraîche. Dans le cas de supports peu absorbants, il convient de respecter un temps d'attente de 10-30 minutes (selon le pouvoir absorption de support, la température et l'humidité relative de l'air).
- Pour le collage de revêtement VER, le support doit être absorbant et le revêtement de sol doit être posé immédiatement dans le lit de colle fraîche.
- Maroufler soigneusement le revêtement de sol. Appuyer fermement sur les têtes de lés, éventuels bords relevés et les j bordures longitudinales.
- Dans le cas de supports peu absorbants, de qualités de dossiers non absorbants et/ou les circonstances moins optimales, il convient de maroufler et d'appuyer à nouveau après env. 15 minutes (selon la température et l'humidité relative de l'air).
- Eliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.

#### Conditions de mise en œuvre:

Température local souhaitée : 18 - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 80%.

#### Chauffage par le sol:

500 Eurosafe Multi peut être utilisé sur les constructions avec chauffage par le sol. Le protocole de mise en marche du chauffage par le sol doit au préalable être exécuté entièrement selon les directives du fournisseur. Eliminer le chauffage au moins 24 heures avant le collage, réenclencher le chauffage au plus tôt après 24 heures, par paliers successifs maximal 5 °C de température d'eau par jour.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1) et benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

## **ENVIRONNEMENT ET SANTEE**

Classe de danger	Non.
Sécurité et environnement	Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155.
FS	Disponible sur demande.

## **ARTICLES**

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
500	Eurosafe Multi	Seau de 15 kg	8 710345 515009

**500 EUROS SAFE MULTI**