

sphera® orient

Specyfikacja techniczna

Sphera Orient spełnia wymagania normy EN ISO 10581



	Rodzaj produktu	EN ISO 10581	Winiłowa homogeniczna wykładzina podłogowa
	Zabezpieczenie powierzchni		Wzmocniona powłoka PUR
	Klasyfikacja - zawartość spoiwa bez wypełniaczy	EN ISO 10581	Typ I - zawartość > 55%
	Klasyfikacja użytkowa - obiektowe	EN ISO 10874	Klasa 34 - bardzo intensywne użytkowanie
	Klasyfikacja użytkowa - lekki przemysł	EN ISO 10874	Klasa 43 - intensywne użytkowanie
	Grubość całkowita	EN ISO 24346	2 mm
	Długość rolki	EN ISO 24341	+/- 20 m
	Szerokość rolki	EN ISO 24431	2m
	Waga całkowita	EN ISO 23997	2 750 g/m²
	Elastyczność	EN ISO 24344	Ø 7mm
	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
	Odporność na ścieranie	EN 660 -2	Grupa T
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10
	Odporność na rolki krzeseł	ISO 4918	r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie
	Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	0,03 mm - (średnia wartość zmierzona)
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔL _w = 4 dB
	Trwałość kolorów pod wpływem światła	ISO 105 - B02	≥ 6
	Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Bardzo dobra
	Odporność na mikroorganizmy	EN ISO 846	Nie sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów
	Możliwość stosowania w pomieszczeniach mokrych	EN 13553	Tak, materiał jest wodoszczelny
	Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach	EN ISO 16000-9	klasa A+, <0,1 mg/m³

Sphera Orient spełnia wymagania normy EN 14041:2004



	Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041:2004	0200301-DoP-605
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _n -s1 L CS
	Właściwości antypoślizgowe	EN 13893	klasa DS - μ ≥ 0.30
	Zdolność do elektryzacji	ISO 6356	≤ 2,0 kV
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/mK
	Ogrzewanie podłogowe		Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C