

eurocol 958

the strong connection



MULTI-WALL

Штукатурная смесь на цементном вяжущем. Применяется для высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и прочим основаниям под финишную отделку. А также для ремонта и заделки трещин и сколов на поверхности стен и потолков внутри и снаружи помещений. Эластичная (удобна в работе), высокопрочная, трещиностойкая, удерживает влагу. Подходит для ручного и машинного нанесения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Цемент, пластифицирующие связующие
Цвет	Серый
Консистенция	Порошок

- высокопрочная
- трещиностойкая
- эластичная
- для ручного и машинного нанесения
- для внутренних и наружных работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие	Не менее 5 МПа
Расход	Ок. 18-20 кг/см/м ²
Морозостойкость	Да

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для:

- ремонт и заделка трещин и сколов внутри и снаружи помещений
- высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и прочим основаниям под финишную отделку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте.
Инструмент	Мастерок, кельма, шпатель
Соотношение для смешивания	25 кг смеси 958 Multi-Wall добавить в 4,5-5,0 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить в 0,18-0,20 воды
Рабочее время	До 2 ч. при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	6 месяцев

958 MULTI-WALL

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C
Морозостойкость	Да

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Инструкция по применению:
Содержимое мешка всыпать в емкость с чистой холодной водой из расчета 4,5-5,0 л на 25 кг смеси (0,18-0,20 л на 1 кг), в зависимости от назначения, тщательно перемешать до получения однородной смеси вручную или механическим способом. Не допускается добавление воды при повторном перемешивании!
Штукатурные работы выполняют в соответствии со СНиП 3.04.01-87. Предварительно необходимо защитить углы зданий с помощью металлических защитных угловых профилей. Монтаж профилей можно производить на штукатурно-кладочную смесь 958 Multi-Wall. Толщина слоя нанесения смеси за одну операцию от 5 до 50 мм.
Если требуется произвести выравнивание толщиной слоя более 50 мм, штукатурку наносят в два слоя с армированием всей поверхности верхнего слоя.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
958	MULTI-WALL	25 кг нетто	4607164120191	42 шт.

958 MULTI-WALL

