

541

EUROFIX ANTI SLIP

Фиксация против сдвигов. Акриловая дисперсия для фиксации самолежащих ковровых плиток стабильной формы с виниловой или битумной подложкой на подготовленные абсорбирующие и неабсорбирующие основания. Не содержит растворителей.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловая дисперсия
Цвет	Белая
Консистенция	Низковязкая

- не содержит растворителей;
- легко наносится валиком, имеет низкий расход;
- связывает пыль;
- допускает замену плиток до 5 раз без повторного нанесения;
- пригоден для полов с подогревом;
- выдерживает нагрузку от мебельных роликов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 100 - 150 г/м ² в зависимости от основания
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C(для клея российского производства)
Морозостойкость	Неморозостойкий при транспортировке, беречь от замораживания (для клея немецкого производства).
Плотность	1,02 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Для фиксации:

- стабильных по форме ковровых плиток на виниловой или битумной основе;
- токопроводящих ковровых плиток;
- текстильных покрытий на войлочной основе на впитывающих и не впитывающих влагу основаниях

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В невскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C.
Инструмент	Валик из поролона, валик велюровый коротковорсный, мелкозубчатый шпатель A1.

541 EUROFIX ANTI SLIP

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

Время подсушки	~60 минут для впитывающих оснований, ~120 минут для невпитывающих оснований при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время высыхания	Ок. 24 часа при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	15 месяцев в оригинальной упаковке. Плотно закройте и используйте как можно скорее.
Очиститель	Вода (для незатвердевшего продукта).
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).
Комментарии	TODO
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C (для клея российского производства)
Морозостойкость	Неморозостойкий при транспортировке, беречь от замораживания (для клея немецкого производства).

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

- Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - должна быть прочной на сжатие и растяжение, длительное время сухой, без трещин и пыли, ровной, свободной от слоев, снижающих скрепление.
- Основания с недостатками необходимо доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и шпаклёвку. В противном случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать.
- Для подготовки пригодного под кресла на роликах, влагопитывающего, ровного основания необходимо прошпатлевать поверхность слоем 1,5-2 мм (выравнивающей смесью Forbo, подходящей под предполагаемые условия эксплуатации).
- На абсорбирующие поверхности в целях снижения влагопитываемости необходимо нанести соответствующую грунтовку. В данном случае при замене покрытия удаление остатков фиксации с поверхности будет невозможно!
- При укладке на фальшполы нельзя допускать попадания фиксации встыки, чтобы элементы фальшпола не склеились между собой. В этих целях нужно предусмотреть защиту стыков.

Инструкция по применению:

- Перед применением тщательно размешать!
- Нанести фиксацию валиком равномерно на всю поверхность. При нанесении фиксации в области стен и углов следует использовать маленькие валики, кисточки, мелкозубчатый шпатель. При проведении работ на фальшполах использовать сетку для нанесения фиксации, чтобы избежать попадания фиксации встыки элементов фальшпола.
- Ковровая плитка укладывается на полностью подсохший слой фиксации (после образования прозрачной плёнки). Время для подсушки на абсорбирующих полах - 1 час, на неабсорбирующих - 2 часа. Время для подсушки зависит от температуры в помещении и относительной влажности воздуха и количества нанесенной фиксации. Если ковровая плитка укладывается в ещё влажный слой фиксации, то плитка приклеивается, что препятствует в дальнейшем её возможной замене.
- При укладке на подсущенный слой фиксации плитку можно заменять по необходимости до 5 раз без повторного нанесения фиксации (по очереди снимать и снова укладывать). При этом следует избегать загрязнения слоя нанесённой фиксации, т.к. попадание пыли и грязи уменьшает её клеевую способность. При замене не снимать ковровые плитки за углы во избежание их растягивания.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
541	Eurofix Anti Slip	10 кг нетто	4607164120955	44

541 EUROFIX ANTI SLIP

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

