

# tessera<sup>®</sup> contour

## Specyfikacja techniczna



Tessera Contour spełnia wymagania normy EN 1307

|  |                                                |                |                                                                                        |
|--|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Cecha                                          | Norma          | Płytki dywanowe o zróżnicowanej strukturze runa                                        |
|  | Wymiary płytek                                 | EN ISO 24342   | 50 x 50 cm                                                                             |
|  | Grubość całkowita                              | ISO 1765       | 6,3 mm                                                                                 |
|  | Wysokość włókien                               | ISO 1766       | 3,5 mm                                                                                 |
|  | Klasyfikacja użytkowa                          | EN ISO 10874   | Klasa 33 - intensywne użytkowanie w pomieszczeniach komercyjnych                       |
|  | Rodzaj włókien                                 |                | 100% Universal <sup>®</sup> - poliamid 6.6                                             |
|  | Metoda barwienia włókien                       |                | 100% na wskroś                                                                         |
|  | Gęstość ściegu                                 |                | 255 053 splotów na m2                                                                  |
|  | Waga runa                                      | ISO 8543       | 580 g/m <sup>2</sup>                                                                   |
|  | Waga całkowita                                 | ISO 8543       | 4095 g/m <sup>2</sup>                                                                  |
|  | Podłoże pierwszorzędowe                        |                | poliester                                                                              |
|  | Podłoże drugorzędowe                           |                | Probac <sup>™</sup> - wypełniacz mineralny z recyklingu, bitumen, włóknina poliestrowa |
|  | Alternatywne podłoże drugorzędowe              |                | SOFTbac <sup>®</sup> - podkład akustyczny                                              |
|  | Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych     | ISO 10140-3    | $\Delta L_w = 24$ dB                                                                   |
|  | Pochłanianie dźwięku                           | ISO 354        | $\alpha_w = 0,15$ (H)                                                                  |
|  | Odporność na rolki krzeseł                     | ISO 4918       | $r \geq 2,4$ - intensywne użytkowanie                                                  |
|  | Trwałość kolorów pod wpływem światła           | ISO 105 - B02  | $\geq 5$                                                                               |
|  | Trwałość kolorów pod wpływem ścierania         | ISO 105 - X12  | $\geq 5$                                                                               |
|  | Klasa komfortu                                 | EN 1307        | LC2                                                                                    |
|  | Stabilność wymiarowa                           | EN 986         | $\leq 0,2\%$                                                                           |
|  | Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach          | EN ISO 16000-9 | $\leq 0,1$ mg/m <sup>3</sup>                                                           |
|  | <b>Creating Better Environments</b>            |                |                                                                                        |
|  | Energia odnawialna                             |                | Płytki dywanowe Tessera są produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej            |
|  | Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu |                | Tessera Contour zawiera wagowo 50% materiałów pochodzących z recyklingu                |
|  | Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń          |                | Spełnia Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)                                             |
|  | SKA                                            |                | Spełnia kryteria SKA Rating M12 dla tekstylnych wykładzin podłogowych                  |
|  | Prodis - GUT                                   |                | Spełnia kryteria GUT - AEE801D1                                                        |
|  | Metoda montażu                                 |                | Kierunkowo, bezkierunkowo; 1/4 obrotu, cegiełka                                        |

Tessera Contour spełnia wymagania normy EN 14041:2004



|  |                                   |               |                                                |
|--|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
|  | Deklaracja właściwości użytkowych | EN 14041:2004 | 1170100-DoP-109                                |
|  | Reakcja na ogień                  | EN 13501-1    | B <sub>fl</sub> -s1 G NCS                      |
|  | Właściwości antypoślizgowe        | EN 13893      | klasa DS: $\mu \geq 0.30$                      |
|  | Właściwości antyelektrostatyczne  | ISO 6356      | $< 2,0$ kV                                     |
|  | Przewodność cieplna               | EN 12524      | 0,06 W/mK (nadaje się na ogrzewanie podłogowe) |



Zawiera 50%  
materiałów  
pochodzących  
z recyklingu



Produktowane  
z użyciem w 100%  
energii odnawialnej



Dostępna  
Deklaracja  
Środowiskowa  
Produktu

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

