

eurocol 044-1

the strong connection



EUROPRIMER MULTI PLUS

Primer universale, concentrato diluibile, ad asciugatura rapida, altamente resistente all'acqua e ideale prima dei lavori di livellamento.

TIPOLOGIA PRODOTTO

Base	Dispersioni di copolimeri di stirene acrilato, acqua, agenti bagnanti, antischiuma e conservanti.
Colore	Bianco.
Consistenza	Liquido

- Primer da diluire con acqua per il trattamento di sottofondi assorbenti e no, per quelli a base minerale, composti di legno, bituminosi, prima di lavori di livellamento o adesione.
- Resistente all'acqua, in particolare per l'applicazione di composti livellanti in strati spessi. Garantisce un complessivo assorbimento uniforme.
- Rapida formazione e asciugatura della pellicola.
- Applicabile su sistemi di riscaldamento a pavimento.
- Certificato EMICODE EC1 Plus a bassissime emissioni.
- Per uso interno.
- Basse emissioni, basso solvente secondo Blue Angel UZ 113.
- Dichiarato da baubook, "prodotto edile ecologico".

PROPRIETÀ

Consumo	a seconda del sottofondo e della diluizione, circa 50 - 150 g/m ² .
Infiammabilità	Non-infiammabile.
Resistenza al gelo	No.

APPLICAZIONE

- come primer antipolvere su superfici assorbenti,
- come promotore di adesione su substrati densi prima di lavori di stuccatura o incollaggio.

LAVORAZIONE

Immagazzinaggio	Conservare al fresco e al riparo dal gelo (5° - 30 °C).
Attrezzi	Rullo di schiuma o rullo di lana d'agnello.
Diluizione	non diluito su sottofondi impermeabili e sottofondi in legno. 1:2 su sottofondi assorbenti lapidei. 1:1 su pavimenti in anidrite.
Asciugatura	4 - 6 ore su sottofondi impermeabili. 0,5 ore su sottofondi assorbenti lapidei. Circa 15 ore su pavimenti in anidrite o legno. *

Scadenza	Circa 15 mesi, in confezione integra. Dopo l'uso, chiudere bene la confezione aperta.
Pulizia	Acqua.
Note	Prestare attenzione alla scheda tecnica e alla scheda di sicurezza rilasciata dal produttore del pavimento. Si devono rispettare le norme e i regolamenti pertinenti. Non può essere applicato su vecchi massetti in pannelli di pietra e massetti di magnesio e sotto adesivi per parquet mono e bicomponenti. Non adatto su residui di adesivi idrosolubili. Per i successivi livellatura e incollaggio del parquet utilizzare Eurocol 048 Europrimer Plus. Per autolivellante di spessore superiore a 10 mm, devono essere utilizzati primer reattivi Eurocol. EMICODE, per maggiori informazioni: www.emicode.com

* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, delle composizioni del sottofondo e degli spessori degli strati, sono solo valori indicativi.

Sottofondo:

- Il sottofondo deve essere resistente alla pressione e alla tensione, permanentemente asciutto, privo di crepe e polvere, uniforme e privo di strati che possano ridurre l'adesione.
- Gli strati che riducono l'adesione e/o i vecchi residui di materiale devono essere rimossi con misure meccaniche idonee in conformità alle specifiche della norma DIN 18365.
- I vecchi pavimenti, come piastrelle di ceramica, terrazzo, pavimenti in pietra, devono essere accuratamente puliti e levigati, risultando opachi dopo l'asciugatura.
- Le crepe o i giunti (ad eccezione dei giunti strutturali) devono essere chiusi con il sigillante al silicato Eurocol Europlan 913.
- In caso di difetti, le obiezioni devono essere segnalate per iscritto.

Manuale d'istruzioni:

- Agitare il contenitore prima dell'uso!
- Prima dell'applicazione, lasciare che il prodotto si uniformi alla temperatura ambiente. A seconda dell'area di applicazione, diluire e mescolare con cura.
- Applicare uniformemente senza creare eccessi.
- Il tempo di asciugatura dipende dalla quantità applicata, nonché dalla temperatura e dall'umidità ambiente. Lasciare asciugare completamente il primer prima di procedere ulteriormente.

Prestare attenzione alla tabella:

Sottofondo	Diluizione	Spessore massimo dello strato di livellamento successivo	Tempo di asciugatura
Da utilizzare con livellanti cementizi Eurocol			
Massetti cementizi assorbenti	1:2	10 mm	0,5 h.
Massetti a base di solfato di calcio (anidrite)	1:1	10 mm	15 h.
Massetti asciutti	1:1	10 mm	15 h.
Sottofondo denso, piastrelle di ceramica.	non diluito	10 mm	4 - 6 h.
Sottofondi bituminosi	non diluito	5 mm	4 - 6 h.
Pannelli compositi in legno	non diluito	10 mm	15 h.
Da utilizzare con composti livellanti Eurocol a base di solfato di calcio			
Massetti cementizi assorbenti	1:2	10 mm	15 h.
Massetti a base di solfato di calcio	1:1	10 mm	1 h.
Massetti asciutti	1:1	10 mm	1 h.
Sottofondi densi, piastrelle in ceramica	non diluito	10 mm	15 h.
Asfalto colato	non diluito	8 mm	15 h.
Pannelli compositi in legno	non diluito	10 mm	15 h.

Per il primer intermedio di composti cementizi, autolivellanti o livellanti stabili nella loro posa multistrato, il primo strato livellante deve essere completamente asciutto. Il primer intermedio viene applicato con una diluizione di 1:5 con acqua!

Per l'incollaggio diretto di pavimenti tessili su massetto standard, diluire 1:5 (acqua) per legare la polvere residua. Dopo la diluizione, utilizzare immediatamente la miscela risultante. La durata di conservazione è limitata dalla diluizione.

Condizioni di lavoro:

Temperatura ambiente richiesta: min. 18°C.

Temperatura del materiale e del massetto: min. 15°C. Umidità relativa: 35 - 75%, consigliata <65%.

QUALITÀ E GARANZIA



AMBIENTE E SALUTE

GISCODE	D1
LEED	VOC 0 g/l, rispetta: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0 %, livello di qualità: 4
Classe pericolo	nessuna.
sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la direttiva EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Riciclare solo contenitori completamente vuoti. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	Disponibili a richiesta.
Sostanze che causano allergia.	Contiene massa di reazione di 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [CE n. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [CE n. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H) - one. Può provocare una reazione allergica.

DATI DELL'ARTICOLO

articolo	nome commerciale	confezioni	max unità su pallet
044-1	Europrimer Multi Plus	Tanica PE da 10 kg	60/pallet
044-1	Europrimer Multi Plus	Tanica PE da 2,5 kg	120/pallet

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diverso da quello specificato in questa scheda tecnica richiede l'approvazione esplicita del produttore. In caso di deviazione nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità del produttore non può essere garantita. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla gestione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori indicati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni di laboratorio standard. Poiché le condizioni di applicazione al di fuori del laboratorio variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto della scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e stoccaggio in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non è possibile fornire una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto di protezione di terze parti. Devono essere fornite aree di prova sufficienti prima dell'applicazione finale. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto per la procedura e gli scopi previsti prima dell'uso.

Le presenti Informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche precedentemente pubblicate le informazioni delle quali non sono pertanto più valide!

BG134504, Version 06, Stand 2021-05-25, sostituisce l'edizione datata 2020-01-16.