

# eurocol

# 545

the strong connection



## POLARIS

Клей-фиксатор для модульных и рулонных покрытий. Для крепления и фиксации стабильных по размерам модульных покрытий (LVT-плитка, ковровая плитка) и рулонных ПВХ, виниловых и текстильных покрытий на различных подложках в жилых и общественных помещениях со средней нагрузкой. Для укладки на впитывающие и невпитывающие основания, в том числе на прочно лежащие старые покрытия (ПВХ, винил, лакированный паркет, дощатый пол). Морозостойкий при транспортировке.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Основна      | Дисперсия на основе искусственной смолы |
| Цвет         | Светло-бежевый                          |
| Консистенция | Средневязкая                            |

- сохраняет постоянную липкость, не пересыхает
- позволяет легко демонтировать покрытие без деформации, не разрушая нижнее основание
- легко счищается с основания после демонтажа покрытия
- морозостойкий
- легко наносится валиком, имеет низкий расход
- выдерживает нагрузку от мебельных роликов
- пригоден для применения на полах с подогревом
- допускается влажная уборка покрытия моющими средствами

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Расход          | Ок. 150 г/м <sup>2</sup> - валик, ок. 200 г/м <sup>2</sup> - шпатель А1       |
| Морозостойкость | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C |
| Плотность       | Ок. 1,2 г/см <sup>3</sup>                                                     |

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для крепления и фиксации:

- стабильных по размерам модульных покрытий (LVT плитка, ковровая плитка на различных подложках);
- рулонных ПВХ и виниловых покрытий в помещениях со средней нагрузкой (жилых и общественных помещениях);
- текстильных покрытий на различных подложках;
- различных подложек под ковровые покрытия для увеличения комфортности на впитывающие и не впитывающие влагу основания, в т.ч. на прочно лежащие, очищенные покрытия (винил, ПВХ, лакированный паркет, дощатый пол)

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

545 POLARIS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения       | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C                                                                                  |
| Инструмент             | Валик из поролона, валик велюровый коротковорсный, мелкозубчатый шпатель А1                                                              |
| Время подсушки         | ~20 минут для впитывающих, ~40 минут для невпитывающих при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                                         |
| Время высыхания        | Ок. 20 минут для впитывающих, ок. 40 минут для невпитывающих при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                                   |
| Срок хранения          | 15 месяцев                                                                                                                               |
| Температура применения | Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%). |
| Морозостойкость        | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C                                                            |

*\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

#### Основание:

- Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - должна быть прочной на сжатие и растяжение, длительное время сухой, без трещин и пыли, ровной, свободной от слоев, снижающих сцепление.
- При выполнении работ следует придерживаться соответствующих отраслевых норм и предписаний.
- Основания с недостатками необходимо предварительно обработать: отшлифовать, нанести грунтовку, прошпатлевать, в противном случае эти недостатки письменно зафиксировать.
- Старые (уложенные ранее) покрытия должны плотно прилегать к основанию. Паркет должен лежать плотно и быть защищен лаком. Разделяющие слои, такие как воск для натирки полов, защитные мастики, необходимо удалить (смыть)
- На абсорбирующие поверхности в целях снижения влаговпитываемости необходимо нанести соответствующую грунтовку. В данном случае при замене покрытия удаление остатков фиксации с поверхности будет невозможно!

#### Инструкция по применению:

1. Перед применением тщательно размешать!
2. Клей-фиксатор 545 Polaris равномерно нанести по всей площади основания с помощью велюрового валика или мелкозубчатого шпателя А1 (ТКВ), в зависимости от структуры покрытия. При нанесении фиксации в области стен и углов во избежание загрязнений стен нужно использовать маленькие валики, кисточки или мелкозубчатый шпатель.
3. Время подсушки нанесенного клея перед укладкой на впитывающих основаниях составляет ок. 20-40 минут и зависит от температуры помещения, относительной влажности воздуха, количества нанесенной фиксации и циркуляции воздуха над покрытой фиксацией площадью. Время подсушки на невпитывающих основаниях соответственно увеличивается.
4. Укладка ковровых плиток, покрытий на вспененной и войлочной подложке может производиться только после полного высыхания фиксации. Укладка ковровой плитки в еще влажное клеевое поле приводит к более прочному приклеиванию покрытия, что впоследствии усложняет его снятие при замене.
5. При укладке покрытий на вторичной подложке, укладке модульных покрытий, а также в местах с интенсивной нагрузкой рекомендуется применять шпатель с мелкими зубцами (А1) и покрытие укладывать в полувлажное клеевое поле.
6. При монтаже виниловых покрытий на не впитывающие влагу полы (старые покрытия) необходимо более длительное время подсушки. Покрытие укладывается после полной подсушки фиксации (при прикосновении пальцем пленка должна оставаться клейщей, но не переходить на палец).
7. Возможные загрязнения фиксацией сразу же удалить водой.
8. Правильная укладка покрытия может быть гарантирована только в том случае, если температура помещения, фиксации, основания и покрытия не ниже 15° C, а относительная влажность воздуха не выше 75 % (рекомендуемая <65%).

#### Системы напольного отопления

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

#### Дополнительная информация

Удаление зафиксированных покрытий:

Как правило, покрытия могут быть легко удалены с поверхности.

- Остатки клея-фиксатора можно удалить при помощи соответствующих (высокощелочных) очистителей, например, Forbo Eurocol 891.
- Трудноудаляемые остатки необходимо более длительное время замачивать (вплоть до нескольких часов), укрыв увлажненную поверхность пленкой, и произвести машинную очистку с использованием падов различной жесткости.
- При использовании очистителя для удаления фиксации после демонтажа покрытия не исключено их взаимодействие с основанием, что может привести к изменению внешнего вида поверхности (это касается старых, ранее уложенных покрытий – виниловых, ПВХ, натурального линолеум). Производитель не несет ответственность за возникшие в этой связи убытки и не дает по этому поводу гарантию.
- В случае если предполагается использовать снятое покрытие в дальнейшем, необходимо при демонтаже покрытия проложить пленку для защиты поверхности от загрязнения.
- При установке фальшполов предпринять соответствующие меры для предотвращения затекания фиксации между элементами фальшпола.

**545 POLARIS**

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности    Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

| Артикул | Название | Упаковка   | Штрихкод      | Количество на паллете |
|---------|----------|------------|---------------|-----------------------|
| 545     | Polaris  | 13кг нетто | 4607164120931 | 44                    |

545 POLARIS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

