



Технічні характеристики

Marmoleum decibel відповідає вимогам стандарту EN 686

Marmoleum decibel

	Загальна товщина	EN ISO 24346	3.5 мм
	Захист поверхні		Topshield pro
	Кількість дизайнів		28
	Побутове використання	EN ISO 10874	Клас 23
	Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 33
	Легке промислове використання	EN ISO 10874	Клас 41
	Ширина рулону	EN ISO 24341	2.0 м
	Довжина рулону	EN ISO 24341	≤ 33 м
	Загальна вага	EN ISO 23997	3100 г/м ²
	Противозкідність (тест на рампі)	DIN EN 16165 Додаток B	R9
	Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918	Стійкий
	Залишкова деформація Типове значення	EN ISO 24343-1	≤ 0.30 мм ~ 0.20 мм
	Стійкість кольору	EN ISO 105-B02 метод 3	≥ 6
	Концентрація TVOC через 28 днів	EN 16516	≤ 0.05 мг/м ³
	Стійкість до бактерій		Marmoleum має природні бактеріостатичні властивості, підтверджені незалежними лабораторіями, навіть проти бактерій MRSA.
	Стійкість до хімікатів	EN ISO 26987	Стійкий до розчинів кислот, масел, жирів і звичайних розчинників. Нестійкий до тривалого впливу лугів.
	Стійкість до слідів від сигарет	EN 1399	Сигарети не руйнують поверхню підлоги. Сліди, залишені на Marmoleum від недопалків сигарет, можна видалити.
	Гнучкість	EN-ISO 24344	Ø 40 мм
	Зменшення ударного шуму	EN ISO 717-2	19 дБ
	Оцінка життєвого циклу		Оцінка життєвого циклу є основою для забезпечення найменшого впливу на навколишнє середовище
	Створюючи кращі середовища		Marmoleum decibel є клімат-позитивним від "колиски до воріт"*.
	Природні компоненти		Marmoleum Decibel виготовлений на 94% із натуральних інгредієнтів (наприклад лляна олія, каніфоль, дерев'яне борошно та джут). Дерев'яне борошно сертифіковане PEFC.
			Marmoleum не містить ПВХ, ПЕТ, синтетичного каучуку та пластифікаторів.
	Вміст вторинної сировини		Marmoleum містить компоненти, отримані з перероблених джерел, - поєднання відходів після виробництва, після монтування та споживання як підлогових, так і інших матеріалів Marmoleum.
			Обрізки від монтування та використані після споживання покриття підлягають переробці.
	Здоров'я та безпека		Marmoleum відповідає вимогам REACH, що гарантує безпеку та здоров'я людини.
	Відновлювана електроенергія		Marmoleum виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлюваних джерел.
	Екологічна сертифікація будівель		Використання рулонів Marmoleum може допомогти максимізувати внесок у екологічну сертифікацію будівель, наприклад, LEED, BREEAM, DGNB та WELL.
	Застосування із "теплою підлогою"		так

Marmoleum відповідає вимогам стандарту EN 14041:2004

	DoP		0100207-DoP-107
	Вогнестійкість	EN 13501-1	C _s -s1,G,NCS
	Противозкідність	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Теплопровідність	EN 12524	0.17 Вт/(м·К)
	Антистатичні властивості	EN 1815	≤ 2.0 кВ

* Для отримання детальної інформації ознайомтеся з EPD "Marmoleum decibel 3.5 mm Sheet", доступної на нашому веб-сайті.



Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах. Marmoleum виробляється на заводі, сертифікованому за стандартом SA8000®.