

# eurocol 418

the strong connection



## EUROFLEX LINO POLARIS

Клей для натурального линолеума. Специальный клей с очень высокой клеящей способностью для быстрого приклеивания натурального линолеума, пробковых покрытий на джутовой основе, ковровых покрытий с различной подложкой на все абсорбирующие подготовленные поверхности или ДСП-плиты. Незаменим при укладке сложных аппликаций из натурального линолеума.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 58211-2018

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Основа       | Акриловая сополимерная дисперсия |
| Цвет         | Бежевый                          |
| Консистенция | Средневязкая                     |

- быстросхватывающийся
- очень высокая начальная клеящая сила
- морозостойчивый, после размораживания пригоден к применению
- экономичный расход
- не вызывает деформации покрытий из натурального сырья
- пригоден для теплых полов и под мебель на роликах
- низкое содержание растворителей
- GISCODE D2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Расход           | 350-450 г/м <sup>2</sup>                                                      |
| Воспламеняемость | Не воспламеняется.                                                            |
| Морозостойкость  | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C |
| Плотность        | 1,30 г/см <sup>3</sup>                                                        |

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для быстрого приклеивания:

- натурального линолеума в рулонах или плитках;
- сложных аппликаций из натурального линолеума;
- пробковых покрытий на джутовой основе;
- ковровых покрытий на основе из натурального джута на впитывающие влагу основания или ДСП-плиты

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C                             |
| Инструмент       | Зубчатый шпатель ТКВ В1                                                             |
| Рабочее время    | 10-15 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                               |
| Время подсушки   | До 5 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                                |
| Время высыхания  | 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                                  |
| Срок хранения    | 15 месяцев в оригинальной упаковке. Плотнo закройте и используйте как можно скорее. |
| Очиститель       | Вода (для незатвердевшего продукта).                                                |

#### 418 EUROFLEX LINO POLARIS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура применения | Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%). |
| Комментарии            |                                                                                                                                          |
| Морозостойкость        | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C                                                            |

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

#### Основание:

- Готовое к укладке основание должно отвечать соответствующим нормам СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - должна быть прочной на сжатие и растяжение, длительное время сухой, без трещин и пыли, ровной, свободной от слоев, снижающих сцепление. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих отраслевых норм и предписаний. Основания с недостатками необходимо предварительно обработать: отшлифовать, нанести грунтовку, прошпательвать, в противном случае эти недостатки письменно зафиксировать.
- При подготовке основания, пригодного для использования под кресла на роликах, впитывающего и ровного, необходимо нанести выравнивающую смесь слоем 1,5-2 мм.
- Наливной асфальт и другие неабсорбирующие основания, а также чувствительные к влаге поверхности (н-р, стяжки на основе соединений сульфата кальция, ксилолит, магниевые стяжки) обязательно шпательются слоем минимум 2 мм.

#### Инструкция по применению:

- Перед применением хорошо размешать!
- Нанесите клей на основание равномерно с помощью зубчатого шпателя В1. При приклеивании подложка напольного покрытия должна быть полностью покрыта клеевыми рифами. При необходимости увеличить зубчатую пластинку, а также регулярно менять изношенные зубчатые пластинки. Места провисания натурального линолеума следует приклеивать контактным способом (клей наносится и на подложку и гладким шпателем на основание непосредственно перед укладкой).
- На впитывающих основаниях акклиматизированное покрытие следует укладывать во влажное клеевое поле (сразу после нанесения клея). На слабо впитывающих основаниях укладку производить после подсушки клея ок. 10 минут.
- Уложенное покрытие притереть и прикатать валиком в направлении сначала по ширине (поперек), затем по длине (вдоль). Торцы и боковые швы покрытия притереть особенно тщательно.
- Места, где покрытие образует волны, или выгнутые края покрытия необходимо до укладки прогнуть в противоположную изгибу сторону. Остатки воздуха под покрытием недопустимы, их нужно сразу устранять.
- На слабо впитывающих основаниях, а также в помещениях с высокой нагрузкой покрытие следует еще раз прикатать через 15 минут после укладки.

#### Системы напольного отопления

- Клей пригоден для применения на отапливаемых полах.
- Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ.
- Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

#### Дополнительная информация

- Покрытия перед укладкой необходимо акклиматизировать до температуры помещения. Хранившиеся в холодных помещениях и не акклиматизированные покрытия могут после укладки приподниматься по швам.
- При раскрое покрытия необходимо учитывать способность натурального линолеума давать усадку по длине и растягиваться по ширине под воздействием влажности воздуха или основания, а также под воздействием воды, забираемой из клея (минимальное расстояние между полотнами натурального линолеума – 0,5 мм). В то время как усадка в длину происходит относительно быстро и после укладки не играет важной роли, растяжение в ширину происходит гораздо медленнее. Слишком тесная укладка полотен друг к другу без промежуточного расстояния может привести к сплющиванию, загибанию краев вверх или даже к образованию пузырей под покрытием в области швов.
- Сварку швов сварочным шнуром можно производить только после затвердевания клея, не ранее чем через 24 часа.
- Соблюдайте инструкции по укладке от производителей напольного покрытия.
- Соблюдайте инструкции по применению других сопутствующих материалов для укладки.

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LEED                            | ЛОС 54,6 г/л                                                                         |
| DGNB                            | ЛОС 4,2 %                                                                            |
| Класс опасности                 | Нет.                                                                                 |
| Безопасность и окружающая среда | Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155. |
| Паспорт безопасности            | Предоставляется по запросу.                                                          |

## УПАКОВКА

| Артикул | Название              | Упаковка    | Штрихкод      | Количество на паллете |
|---------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 418     | Euroflex Lino Polaris | 14 кг нетто | 4607164120979 | 44                    |

### 418 EUROFLEX LINO POLARIS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

