

Технічні характеристики

Технічні характеристики голкопробивних покриттів згідно EN1307

Покриття згідно EN1507		Forte	Markant	Akzent	Markant Graphic	Плитка Forte	
	Загальна товщина	ISO 1765	6.5 мм	5.5 мм	5.0 мм	5.5 мм	6.2 мм
	Товщина зносостійкого шару	ISO 1766	3.3 мм	2.3 мм	2.0 мм	2.3 мм	2.3 мм
	Загальна вага	ISO 8543	1500 г/м²	1200 г/м²	1000 г/м²	1200 г/м²	1350 г/м²
	Кількість дизайнів		25 кольорів	16 кольорів	13 кольорів	4 кольори	12 кольорів
	Кількість плиток в упаковці		-	-	-	-	16 (4 м²)
	Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 33	Клас 33	Клас 33	Клас 33	Клас 33
	Склад ворсу		100% поліамід	100% поліамід	80% PA / 20% PP	100% поліамід	100% поліамід
	Вага ворсу		750 г/м²	600 г/м²	500 г/м²	600 г/м²	400 г/м²
	Підкладка		100% перероблений поліестер				
	Ширина рулону		200 см	200 см	200 см	200 см	-
	Довжина рулону		± 30 м	± 30 м	± 30 м	± 30 м	-
	Розміри	EN 994	-	-	-	-	50 см x 50 см
	Зменшення ударного шуму	EN ISO 717-2	22 дБ	21 дБ	20 дБ	21 дБ	22 дБ
	Поглинання шуму	ISO 354	αw = 0,20 (H)	αw = 0,20 (H)	αw = 0,20 (H)	αw = 0,20 (H)	αw = 0,20 (H)
	Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4
	Стійкість кольору до світла	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Стійкість кольору до води	ISO 105/E01	> 3-4	> 3-4	> 3-4	> 3-4	> 3-4
	Стійкість кольору до тертя у вологому стані	ISO 105-X12	> 3	> 3	> 3	> 3	>3
	Стійкість кольору до тертя у сухому стані	ISO 105-X12	> 3-4	> 3-4	> 3-4	> 3-4	>3-4
	Електричний опір до землі	ISO 10965	≤ 10 ⁷ Ω	≤ 10 ⁷ Ω	-	-	-
	Концентрація TVOC через 28 днів	EN 16516	≤ 0,1 мг/м³	≤ 0,1 мг/м³	≤ 0,1 мг/м³	≤ 0,1 мг/м³	≤ 0,1 мг/м³
	Вміст переробленої сировини		> 46%	> 50%	> 50%	> 50%	> 63%
	Prodis GUT	www.pro-dis.info	4EE0AF7C	07F1DF88	F742BC5B		
	Спосіб укладання		↑↑	↑↑	↑↑	↑↓	монолітний



Код продукції (DoP)	EN 14041:2004	0300720-DoP-010	0300236-DoP-306	0300227-DoP-306	0300572-DoP-306	0300720-DoP-010
Реакція на вогонь	EN 13501-1	B _s -s1, G, NCS 	B _s -s1, G, NCS 	C _s -s1, G, NCS 	B _s -s1, G, NCS 	B _s -s1, G, NCS 
Протиковзкість	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
Теплопровідність	EN 12524	0.06 Вт/(м·К)	0.06 Вт/(м·К)	0.06 Вт/(м·К)	0.06 Вт/(м·К)	0.06 Вт/(м·К)
Антистатичні властивості	ISO 6356	≤ 2.0 кВ	≤ 2.0 кВ	≤ 2.0 кВ	≤ 2.0 кВ	≤ 2.0 кВ

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.



FLOORING SYSTEMS