

# eurocol

# 546

the strong connection



## EUROFIX TACKIFIER

Fixateur universel pour le revêtement VER et les moquettes à envers en mousse.

### PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

Base	Acrylique en dispersion.
Couleur	Blanc.
Consistance	Pâteuse.

- Ininflammable
- Piégeant permanent
- Amovible facilement
- Faible consommation
- Résiste aux fauteuils à roulettes

### PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Consommation	100 - 150 g/m <sup>2</sup> , sur des supports imperméables. 100 - 200 g/m <sup>2</sup> , sur des supports absorbants.
Densité	Pâteuse.
Inflammabilité	Non inflammable.
Sensible au gel	Oui.

### APPLICATION

Pour la fixation antidérapante sur de supports planes de:

- revêtement VER
- moquette à envers PVC.

### TRAITEMENT

Stockage	Entreposer à l'abri du gel. Protéger contre les températures élevées.
Outils	Rouleau en poils ou spatule à dents fine.
Temps de prise	24 heures.*
Latence	20- 60 minutes.*
Durée de conservation	15 mois dans son emballage d'origine intact.
Nettoyeur	Eau.

\* Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.

546 EUROFIX TACKIFIER

#### Substrat:

- 546 Eurofix Tackifier peut être appliquée sur tout le type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.
- Pour l'application de revêtement VER sur un sol surélevé ou non, insuffisamment ou non ventilé au-dessus de niveau naturel du terrain, ainsi que sur un sol non surélevé, en dessous du niveau naturel du terrain mais au-dessus de la nappe phréatique, il convient d'appliquer une isolation contre l'humidité. (p.e. trois couches de 026 Euroblock Multi).
- Pour l'application de revêtement VER sur un sol non surélevé, en dessous du niveau naturel du terrain et sous la nappe phréatique, il convient d'appliquer de l'asphalte coulé en épaisseur suffisante.
- Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

#### Utilisateur:

- Appliquer 546 Eurofix Tackifier à l'aide d'un rouleau en poils ou d'une spatule à dents fine dans les quantités prescrites.
- Attendre ensuite que 546 Eurofix Tackifier soit tout à fait sèche (transparente) avant de poser le revêtement de sol dans le lit de colle. Le 820 DIM Floor doit être posé immédiatement dans le lit de colle fraîche
- Maroufler soigneusement et appuyer fermement sur le revêtement de sol.
- S'il existe déjà un revêtement de sol plan, il convient d'en évaluer l'adhérence avant d'appliquer de 546 Eurofix Tackifier. Dégraisser en profondeur le revêtement de sol existant à l'aide de 014 Euroclean.
- Dans le cas des sols à liant de sulfate de calcium, appliquer 24 heures avant l'application une couche de 049 Europrimer ABS à l'aide d'un rouleau en poils.
- En général, le revêtement de sol existant peut alors aisément être d'étanché du support.
- Eliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.

#### Conditions de mise en œuvre:

Température local souhaitée : 18 - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 70%.

#### Chauffage par le sol:

546 Eurofix Tackifier peut être utilisé sur les constructions avec chauffage par le sol. Le protocole de mise en marche du chauffage par le sol doit au préalable être exécuté entièrement selon les directives du fournisseur. Eliminer le chauffage au moins 24 heures avant le collage, réenclencher le chauffage au plus tôt après 48 heures, par paliers successifs maximal 5 °C de température d'eau par jour.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1) et benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

---

## QUALITE ET GARANTIE

---



---

## ENVIRONNEMENT ET SANTEE

---

Classe de danger	Non.
Sécurité et environnement	Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155.
FS	Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web <a href="http://www.eurocol.nl">www.eurocol.nl</a> .

---

## ARTICLES

---

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
546	Eurofix Tackifier	Seau de 13 kg	4 026956 162605

### 546 EUROFIX TACKIFIER