eurocol

**the strong connection**

14-11-2026

# 055

## EURODICHT

Adhésif et additif pour carrelage et mortiers pour l'imperméabilisation et l'adhérence supplémentaire des (grands) carrelages. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.




## PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Base | Résines synthétiques en dispersion. |
| Couleur | Blanc. |

- Application intérieure et extérieure
- Ininflammable
- Très liquide, donc facile à mélanger
- Application universelle

## PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

| | |
|---|---|
| Consommation | 0,2 - 0,5 kg/m$^2$, selon l'application. |
| Force fin | Dépend de la quantité de ciment appliquée, du facteur eau/ciment etc. |

## APPLICATION

- Liquide de mélange destiné à améliorer l´étanchéité des gâchis projetés avant accueillir des carrelages.
- Coulis de ciment pour poser de grands carreaux de sol au bain de mortier avec un maximum d´adhérence.
- Agent d´accrochage pour gobetis, mortiers de scellement et mortiers projetés sur des supports difficiles, tels que:
  - supports lisses et non absorbants
  - supports très absorbants.
- Adjuvant destiné à améliorer:
  - la solidité mécanique
  - la résistance à la flexion
  - la sensibilité au contraction des gobetis, mortiers de scellement et mortiers projetés.

## TRAITEMENT

| | |
|---|---|
| Stockage | Entreposer à l´abri du gel. Protéger contre les températures élevées. |
| Rapport de mélange | Voir mode d´emploi. |
| Temps de prise | 1-4 jours, suivant le support, l´application et la température. Les températures inférieures ralentissent la prise. |
| Temps de traitement | Après gâchage, le mortier doit être traité dans les 90 minutes. |
| Durée de conservation | 12 Mois dans son emballage d´origine intact. Bien refermer l'emballage ouvert après utilisation. |
| Température d'application | > 5 °C. |



Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

** Il s´agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

Support:

- Le support doit être propre, dépoussiéré, dégraissé, sec, résistant à la compression et à la traction.
- Veuillez consulter préalablement nos fiches d´informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d´assistance technique.

Utilisateur:

Coulis de ciment pour poser de grands carreaux de sol au bain de mortier avec un maximum d´adhérence:

- Ajouter 7 volumes de ciment à 1 volume de 055 Eurodicht et 2 volumes d´eau.
- Mélanger avec un mélangeur électrique à vitesse lente jusqu´à l´obtention d´une pâte homogène et sans grumeaux.
- Déverser le mélange sur le lit de mortier et l´étaler au moyen d´un peigne à colle dentelée de 8x8 mm.
- Presser les carreaux de sol dans le lit de mortier dans les 15 minutes en effectuant un mouvement de va-et-vient.
- Ne pas taper au moyen d´un marteau.
- Consommation: env. 0,5 kg/m$^2$.

Comme agent d´accrochage pour les gobetis, mortiers de scellement et mortiers projetés sur des supports difficiles:

- Ajouter env. 9,5 volumes de colle en poudre pour carrelage à 1 volume de 055 Eurodicht et 2 volumes d´eau.
- Mélanger avec un mélangeur électrique à vitesse lente jusqu´à l´obtention d´une pâte homogène et sans grumeaux.
- Déverser le mélange sur le lit de mortier et l'étaler au moyen d'une brosse ou d'un peigne à colle dentelée de 4 x 4 mm.
- En cas d'utilisation verticale des gobetis, laisser sécher le mortier posé.
- Utilisée comme barbotine d'accrochage pour mortiers de scellement et mortiers projetés, il ne faut pas attendre le séchage de la barbotine.
- Laisser sécher le mortier.
- Consommation: env. 0,3 kg/m$^2$.

Comme adjuvant pour améliorer l'étanchéité des gobetis et mortiers projetés:

- Dosage sable/ciment 3:1.
- Ajouter 3 kg de 055 Eurodicht dans l'eau de gâchage par 50 kg de ciment et mélanger le tout en un mortier homogène et détrempé.
- Consommation: env. 0,2 kg/m$^2$ par cm d'épaisseur de couche.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1) et benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

## ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

| | |
|---|---|
| Sécurité et environnement | Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155. |
| FS | Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web www.eurocol.nl. |

### Environnement et santé

- Les emballages sont fabriqués à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR) et sont entièrement recyclables. Soumettez au recyclage uniquement les emballages sans résidus. Les restes de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.

## ARTICLES

| Produit | Définition | Emballage | Code de EAN |
|---|---|---|---|
| 055 | Eurodicht | Jerrycan de 10 kg | 8 710345 055031 |



Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group