

# eurocol 233

the strong connection



## EUROSOL CONTACT

Контактный клей. Высокая начальная клеящая способность. Для укладки покрытий из гомогенного ПВХ и резины в рулонах и плитках, а также плит из пробки, натурального линолеума и плиттусов.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |               |
|--------------|---------------|
| Основа       | Полихлоропрен |
| Цвет         | Янтарный      |
| Консистенция | Низковязкая   |

- влагостойкий после отверждения
- легко наносится
- высокая начальная клеящая способность
- пригоден для применения на полах с подогревом
- выдерживает нагрузку от мебельных роликов
- не содержит толуол
- содержит растворители
- Для термостойкого контактного склеивания широкого спектра материалов, таких как металл, стекло, керамика, пластмассы (ABS, винил, акрил), дерево, кожа, оргалит, резина и т.д.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расход           | Ок. 200-300 г/м <sup>2</sup> при контактном приклеивании                                                                                                                                                                                                               |
| Воспламеняемость | Легко воспламеняется.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Морозостойкость  | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C. При температуре ниже 5°C клей переходит в желеобразную консистенцию. После медленного размораживания в помещении при t 20-25°C клей возвращает первоначальный вид и готов к применению. |
| Плотность        | Ок. 0,84 г/см <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                             |

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания контактным способом:

- напольных покрытий и профилей из гомогенного ПВХ
- эластомерных (резиновых) покрытий и профилей
- пробковых напольных покрытий
- натурального линолеума
- текстильных покрытий

На впитывающие и не впитывающие влагу основания, внутри и снаружи помещений

**Подходит для укладки во влажных помещениях.**

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C                            |
| Инструмент       | Шпатель гладкий или мелкозубчатый ТКВ А1, валик велюровый коротковорсный или кисть |
| Рабочее время    | Ок. 2 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                              |
| Время подсушки   | Ок. 10 -20 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                         |

233 EUROSOL CONTACT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время высыхания        | Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                                                                                                                                                                                                                 |
| Срок хранения          | 12 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Очиститель             | Ацетон                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Температура применения | Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).                                                                                                                               |
| Комментарии            | <b>Применяется только для гомогенных ПВХ покрытий (не допустимо применять с гетерогенными ПВХ покрытиями)</b>                                                                                                                                                          |
| Морозостойкость        | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C. При температуре ниже 5°C клей переходит в желеобразную консистенцию. После медленного размораживания в помещении при t 20-25°C клей возвращает первоначальный вид и готов к применению. |

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

#### Основание:

- Должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли, свободным от слоев, снижающих адгезию. Основания с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и выравнивающую смесь. В противном случае, все недостатки необходимо письменно зафиксировать.
- Для создания абсорбирующей, ровной поверхности, пригодной под стулья на роликах, необходимо прошпатлевать основание мин. слоем 2 мм с помощью выравнивающей смеси, подходящей под условия эксплуатации.

#### Инструкция по применению:

- Перед применением клей тщательно размешать!
- Нанесите клей гладким шпателем на всю поверхность подложки напольного покрытия и зубчатым шпателем на основание.
- При приклеивании покрытий толщиной более 2 мм рекомендуется предварительное грунтование основания разбавленным клеем (2 части клея на 1 часть Универсального растворителя).
- После нанесения клея следует дать ему подсохнуть, укладку покрытия необходимо произвести в течение времени контактного приклеивания. Время для подсушки клея и контактного приклеивания зависит от ровности основания, толщины нанесенного слоя клея, температуры и влажности воздуха в помещении.
- При нанесении клея не допускайте скопления клея в одной месте, так как это приводит к значительному увеличению времени высыхания.
- После укладки покрытия сразу хорошо притрите его, особенно в области швов. Последующая коррекция невозможна.
- Для обеспечения правильной укладки покрытия температура помещения, покрытия и клея должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха - не выше 65 %. При высокой влажности воздуха возникает риск образования конденсата в «точке росы», что приводит к снижению контактной клейкости. При необходимости следует нагреть склеиваемые поверхности теплым воздухом, чтобы удалить образовавшуюся влажную пленку.
- Загрязнения клеем на покрытии следует как можно быстрее и осторожнее удалить с помощью Универсального растворителя.
- При нагревании клеевой плёнки до 70°C возможна реактивация подсохшего клея. Это позволяет предварительно наносить клей на различные профили или плитки за несколько часов до самого приклеивания. Нагревание покрытия дает возможность получить чистые углы и канты при приклеивании.
- Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений!

#### Системы напольного отопления

233 Eurosol Contact пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

#### Дополнительная информация

Контактный клей 233 Eurosol Contact содержит летучие и горючие растворители, которые в соединении с воздухом образуют взрывоопасные составы, собирающиеся в самом низком месте. Соблюдайте инструкции Паспорта безопасности!

### ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| LEED                 | ЛОС 663 г/л                |
| DGNB                 | ЛОС 79 %                   |
| Паспорт безопасности | Предоставляется по запросу |

### УПАКОВКА

| Артикул | Название        | Упаковка    | Штрихкод      | Количество на паллете |
|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 233     | Eurosol Contact | 10 кг нетто | 4026956143314 | 42 шт.                |

#### 233 EUROSOL CONTACT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

