

# eurocol

# 737

the strong connection



## FASSADE UNIVERSAL

Универсальный штукатурно-клеевой состав для систем наружной теплоизоляции. Для приклеивания пенополистирола/пенопласта, минеральноватных плит практически на все минеральные основания, способные нести нагрузку. Используется также для создания защитного армирующего слоя в системах наружной теплоизоляции.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Основа       | Цемент, пластифицирующие связующие |
| Цвет         | Серый                              |
| Консистенция | Порошок                            |

- паропроницаемый
- морозостойкий
- атмосферостойкий
- обладает высокой адгезией к минеральным основаниям и плитам из минерального волокна или пенополистирола
- эластичный
- экологически безопасный
- для наружного и внутреннего применения

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прочность на изгиб               | Не менее 4 МПа                                                                                                                                                                       |
| Прочность на сжатие              | Не менее 10 МПа                                                                                                                                                                      |
| Расход                           | Ок. 4-6 кг/ м <sup>2</sup> при приклеивании; 3-5 кг/ м <sup>2</sup> при армировании - в зависимости от основания и толщины наносимого слоя при температуре 18 - 20°C и влажности 65% |
| Прочность сцепления с основанием | Не менее 0,6 МПа                                                                                                                                                                     |

### НАЗНАЧЕНИЕ

- приклеивание утеплителей на основе минерального волокна и пенополистирола машинным и ручным способом нанесения;
- устройство армирующего слоя с использованием щелочестойкой сетки армирования;
- самостоятельное выравнивание поверхностей стен внутри и снаружи помещений.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения           | В не вскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте.                                                           |
| Инструмент                 | Зубчатая кельма на ровные основания, мастерок или шпатель для создания армирующего слоя                               |
| Соотношение для смешивания | 25 кг смеси 737 Fassade Universal добавить в 5,0-5,5 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить в 0,20-0,22 воды |
| Рабочее время              | Ок. 2 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                                                                 |
| Время высыхания            | От 2 до 4 суток в зависимости от влажности и температуры окружающей среды                                             |
| Срок хранения              | 12 месяцев                                                                                                            |
| Температура применения     | Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C                                             |

### 737 FASSADE UNIVERSAL

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



*\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

#### Основание:

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017/ СНиП 3.04.01-87, СП 70.13330.2012/СНиП 3.03.01.

Основание должно быть достаточно прочным , очищенным от загрязнений и слоев, снижающих адгезию.Отслаивающиеся и непрочные участки необходимо удалить.

Работы с универсальным штукатурно-клеевым составом можно начинать не ранее, чем

-через 28 дней - после завершения кирпичной кладки или оштукатуривания минеральными штукатурками,

-через 3 месяца - после укладки бетона.

Перед применением изучите лист Технической информации о продукте.

В случаях применения, не описанных выше, обращайтесь за консультацией в наш технический отдел.

#### Инструкция по применению:

Приготовление раствора:

Содержимое мешка (25 кг) засыпать в емкость с 5-5,5 чистой холодной воды, тщательно перемешать с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких растворов при скорости 400-800 об./мин. Перемешивание прекратить при достижении необходимой консистенции. Приготовленный раствор выдержать в течение 5-10 минут, затем повторно перемешать.

Готовый раствор необходимо использовать в течение 2 часов. Раствор так же можно наносить с помощью штукатурных машин.

Не допускается повторное добавление воды!

Приклеивание плит утеплителя: готовый раствор наносится на предварительно загрунтованное основание с помощью зубчатой кельмы. В зависимости от неровности основания состав наносится на плиту утеплителя с отступом от края 2-3 см.

Если неровности превышают 3 мм, раствор наносится по периметру валиком высотой 1,5-2 см и 3-6 пятнами или

маячками в середине плиты, и утеплитель приклеивается с достаточным нажимом. Важно, чтобы плиты были уложены

без пропусков раствора по всему периметру. Торцевые поверхности плит не должны быть покрыты клеем. Необходимо

добиться плотного примыкания плит утеплителя друг к другу. В зависимости от климатических условий, при

необходимости, через 1-2 дня после укладки плит можно их закрепить дюбелями. При более раннем креплении

дюбелями возможен перекос и

наполнение плит утеплителя друг на друга.

Создание армирующего слоя: Перед созданием армирующего слоя необходимо все углы здания, оконные и дверные

проемы укрепить с помощью специальных сетчатых уголков или специальных панцирных уголков. Фасадные проемы

(окна, двери) необходимо усилить по углам полосками сетки размером 30X20 см. Места перехода от внутренней

поверхности свода к оконным (дверным) перемычкам также необходимо дополнительно усилить полосками сетки.

Щелочестойкую сетку из стекловолокна следует укладывать на еще мокрый (свеженанесенный) слой клея с помощью

мастерка или кельмы - утопить сетку в середину слоя клея и полностью закрыть им. Соседние полотна сеток необходимо

укладывать внахлест 8-10 см.

Толщина слоя вместе с сеткой по поверхности плит должна составлять не менее 3-5 мм.

---

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

---

---

## УПАКОВКА

---

| Артикул | Название          | Упаковка    | Штрих-код     | Количество на паллете |
|---------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 737     | Fassade Universal | 25 кг нетто | 4607164120177 | 42 шт.                |

### 737 FASSADE UNIVERSAL

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

