eurocol

the strong connection



ARLOK 49

КЛЕЙ-ФИКСАТОР ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловая дисперсия
Цвет	Бежевый
Консистения	Средневязкая

- Легко наносится валиком.
- Устойчив к влажной уборке.
- Не содержит растворителей.
- Экономичный расход.
- Практически без запаха.
- Пригоден для теплых полов и под мебель на роликах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	ок. 150 г/м^2 – валик, ок. 200 г/м^2 – шпатель A1.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

НАЗНАЧЕНИЕ

для долговременной фиксации против сдвига внутри помещения

- - рулонных ковровых и пвх-покрытий (линолеума);
- - виниловой (LVT) и ковровой плитки,
- - защитных ковриков

на различные основания:

- впитывающие (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП);
- невпитывающие (керамическая плитка и пр.);
- на уже имеющееся закрепленное и предварительно очищенное покрытие (старый линолеум, керамическая плитка).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В заводской упаковке при t 5 - 30°C. В случае замерзания во время транспортировки дать клею оттаять естественным путем (2-3 дня при комнатной температуре). Нельзя размораживать в горячей воде или при помощи отопительных приборов. Не рекомендуется хранить клей в замороженном состоянии долгое время.
Инструмент	Валик, многозубчатый шпатель ТКВ A1
Рабочее время	30 мин. для модульных напольных покрытий, ок. 60 мин. для рулонных напольных покрытий - при

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

	температуре 18-20°C и влажности 65%.
Время подсушки	ок. 15 мин. для впитывающих оснований, ок. 30 мин. для невпитывающих - при температуре 18-20°C и влажности 65%.
Срок хранения	15 месяцев
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

Основание должно быть прочным на сжатие и при растяжении, выровненным и просушенным, без трещин, очищенным от остатков мастики, пыли, жиров, масел и других материалов, снижающих клеящую способность. Основание с недостатками необходимо дополнительно доработать: отшлифовать, нанести грунтовку, прошпаклевать.

Старое покрытие должно быть приклеено к основанию. Перед нанесением клея на старое покрытие необходимо тщательно удалить с поверхности следы клея, воска для натирки и пр.

Инструкция по применению:

- На поверхности клея может образовываться полимерная пленка. Перед применением пленку необходимо удалить.
- Клей тщательно размешать! После этого клей готов к применению.
- Клей следует наносить равномерно на основание: при укладке рулонных покрытий с помощью валика или зубчатого шпателя A1, при укладке модульных покрытий с помощью зубчатого шпателя A1.
- Время предварительной подсушки зависит от климатических условий в помещении, ровности основания и количества нанесенного клея.
- Готовность клея к укладке можно определить, прикоснувшись пальцем к клеевому полю (клеевым рифам) - клей не должен переходить на пальцы.
- При укладке виниловых покрытий на не впитывающее влагу основание или на старое покрытие необходимо увеличить время подсушки (пленка должна остаться клеящей, но уже сухой).
- Во избежание образования повышенной влажности между покрытием и основанием (в т.ч. вздутия, пузыри), уложенное напольное покрытие необходимо пригладить притирочной доской или с помощью прикаточного валика (весом 30-50 кг), особенно в области швов.
- Сварку стыков линолеума можно производить не раньше, чем через 24 часа после укладки.
- В течение 72 часов после укладки напольного покрытия не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг. Свежие загрязнения клеем-фиксатором немедленно удалить водой. Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью воды или моющего средства, предварительно убедившись, что внешний вид покрытия не будет испорчен.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Arlok 49 пригоден для укладки напольных покрытий поверх систем напольного отопления. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала производства работ по укладке покрытия. Необходимо отключить систему напольного отопления минимум за 24 часа до укладки. Запуск системы напольного отопления не ранее 72 часов после укладки покрытия, с шагом температуры макс. 5°C в сутки.
- Необходимо дать покрытиям возможность акклиматизироваться перед укладкой.
- При укладке на древесные основания (деревянный пол, ДСП, ДВП) необходимо учитывать качество основания или получить дополнительную информацию у производителя.

Учитывайте рекомендации производителей покрытий по их укладке!

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
40	Arlok	3 кг нетто	4607164120689	

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group