eurocol

the strong connection



ARLOK 48

2К ПУ Клей для приклеивания искусственных газонов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Компонент А: полиол, наполнитель, добавки.Компонент Б: дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи
Цвет	Компонент А: зеленый, Компонент Б: коричневый
Консистения	Компонент А: пастообразная, Компонент Б: жидкая

- высокая прочность клеевого шва
- стойкий к различным атмосферным воздействиям
- подходит для влажных зон, в т.ч. для бассейнов
- долговечный
- не содержит растворителей
- зеленый цвет, для максимальной маскировки швов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	• при приклеивании непосредственно на основание 600-800 г/м2 – шпатель B3 1000-1200 г/м2 – шпатель B11 • при приклеивании на шовную ленту ок. 350 г/п.м. при ширине ленты 30 см, шпатель B3/B11 (ТКВ)
Время затвердевания	24 часа (+20°C, относ. влажность 65%)
Воспламеняемость	Не воспламеняется.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания искусственных газонов на шовную ленту или непосредственно к основанию внутри и снаружи помещений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В оригинальной невскрытой упаковке, в сухом месте, при 5-25 °C. Допускает кратковременное замораживание при транспортировке
Рабочее время	Ок. 75 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время подсушки	ок. 60 минут (+20°C, относ. влажность 65%)
Время высыхания	Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	15 месяцев

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

Температура применения	15 - 25 °C, влажность воздуха < 80 %. Нельзя проводить работы во время дождя или тумана.

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

При укладке непосредственно на твердое основание внутри и снаружи помещений (бетон, фанера, OSB, керамическая плитка, пр.) поверхность должна быть соответствующим образом подготовлена – основание должно быть твердым, прочным, сухим, не иметь трещин и дефектов, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и прочих загрязнений.

При укладке на шовную ленту на грунт основание следует должным образом уплотнить и обеспечить дренаж.

Подложка искусственного газона и шовная лента должны быть обязательно сухими!

Инструкция по применению:

- Отвердитель PU (компонент B) добавить в Клей (компонент A) и перемешать вручную или с помощью дрели с насадкой до получения однородного цвета смеси. Особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне емкости.

Не допускается частичное смешивание компонентов!

- Готовый клей не держать слишком долго в емкости для смешивания, сразу же нанести его на основание либо на шовную ленту (в зависимости от способа приклеивания). Укладка покрытия должна производиться строго в пределах рабочего времени (до 75 минут в зависимости от рабочих условий). При нанесении клея использовать зубчатый шпатель B3/B11 в зависимости от подложки покрытия.

При укладке на основание без использования шовной ленты

- Разложить и подрезать газон, завернуть, нанести на основание клей с применением шпателя B3/B11 (шпатель выбирается исходя из ровности и пористости основания, с учетом типа подложки травы. При покрытии с низким ворсом - шпатель B3, в случае более плотной травы, или более длинного ворса – шпатель B11).
- После нанесения клея уложить покрытие в клеевое поле, и плотно прижать к слою клея.
- Затем завернуть другую сторону покрытия и повторить нанесение.
- При предполагаемых невысоких нагрузках приклеивание можно произвести в области шва (стыка двух покрытий), а также по периметру.

При укладке на шовную ленту

Газон разложить и подрезать в области шва, затем отогнуть его по тем же линиям и нанести клей на ленту для швов из полиэстера в количестве, зависящем от структуры подложки покрытия, чтобы

- обеспечить достаточное соприкосновение подложки с клеевыми рифами.
- Затем покрытие притереть и прикатать валиком.
- В конце зафиксировать покрытие к основанию по периметру.

Загрязнения клеем удаляются только механическим путем.

ВАЖНО!

- Время укладки зависит от температуры окружающей среды, температуры основания и относительной влажности воздуха. Указанное время укладки (ок. 75 мин) действительно для нормальных условий (+20°C, относ. влажность 65%) и свежей клеевой смеси. Если покрытие уложить слишком поздно, то результатом этого может быть неполное смачивание покрытия клеем и, следовательно, недостаточно прочное приклеивание.
- Нельзя проводить работы по приклеиванию во время дождя или тумана.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Безопасность и окружающая среда	H332 Вредно при вдыхании H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз. H334 При вдыхании может вызывать симптомы аллергии или астмы или затруднить дыхание. H317 Может вызывать аллергическую реакцию на коже. H351 Предположительно вызывает рак H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. H373 Может вызвать повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия. P101 При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. P102 Хранить в недоступном для детей месте. P103 Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. P201 Перед использованием получить специальные инструкции. P260 Не вдыхать пыль/дым/газ/ туман/пары/аэрозоль. P280 Надеть защитные перчатки (рукавицы)/защитную одежду/защитные очки/защитную маску. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

	легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 В СЛУЧАЕ воздействия или подозрения: Обратиться за консультацией/помощью к врачу. P405 Хранить запертым
Паспорт безопасности	Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
Arlok 48	Комби упаковка 5,5 кг нетто	4607164122782	

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group