

# eurocol

# 049

the strong connection

4-4-2026



## EUOPRIMER ABS

Gebrauchsfertige, stark imprägnierende Grundierung zur Verbesserung der Haftung von Spachtelmassen und Bodenbelagsklebstoffen auf saugfähigen gips- und zementgebundenen Wänden und Böden.

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

Zusammensetzung	Acrylatcoplymere, Wasser, Entschäumer, Netzmittel, Konservierungsmittel.
Farbe	Hellblau.
Konsistenz	Dünnflüssig.

- Universelle Dispersionsgrundierung für stark saugfähige, mineralische Untergründe wie Zementestrich, calciumsulfatgebundenen Estrich, Trockenestriche mit hervorragendem Eindringvermögen.
- Zur Verwendung vor voll- und teilflächigen Spachtelarbeiten mit Eurocol Spachtelmassen.
- Auch im Sprühauftrag verwendbar.
- Das Produkt ist auf Fußbodenheizung einsetzbar.
- Für die Anwendung im Innenbereich.
- Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff zertifiziert nach EMICODE EC1 Plus.

### TECHNISCHE DATEN

Verbrauch	100 - 150 g/m <sup>2</sup> .*
Besondere Eigenschaft	Verarbeitungsfertig. Stark imprägnierend. Im Sprühverfahren einsetzbar.
Dichte	1.0 g/cm <sup>3</sup> .

### ANWENDUNG

Imprägniergrundierung:

- zur Verbesserung der Haftung von Spachtelmassen und Bodenbelagsklebstoffen u. a. auf saugfähigen calciumsulfat- oder zementgebundenen Wänden und Böden, Trockenestrichen etc.
- zur Verfestigung der Oberflächenrandzone von leicht absandenden Wänden und Böden.

### VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl und trocken, dicht verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C.
Werkzeuge	Lammfellwalze oder Bürste, grobporige Schaumstoffwalze. Kann gesprüht werden.
Trockenzeit	1 - 2 Stunden.*
Haltbarkeit	Ca. 12 Monate, originalverpackt. Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen.
Reiniger	Wasser.

049 EUROPRIMER ABS

\* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.

#### Untergrund:

- Der Untergrund muss druck- und zugfest, dauer trocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein.
- Risse oder Fugen (außer Bauwerksdehnungsfugen) sind mit Eurocol Vergussmassen Europlan 913 Silicat zu schließen.
- Auf sehr porösen Anhydrituntergründen raten wir, um die Gefahr eines Orangenschaleneffekts zu vermeiden, 2 Schichten 044 Europrimer Multi oder 1 Schicht 043 Europrimer Alphy aufzutragen.
- Bei Mängeln sind in Schriftform Bedenken anzumelden.

#### Gebrauchsanweisung:

Grundierung vor Verarbeitung auf Raumtemperatur kommen lassen.

- Vor Gebrauch gut aufschütteln.
- Gleichmäßig ohne Pfützenbildung auf den fachgerecht vorbereiteten Untergrund auftragen.
- Die Trockenzeit richtet sich nach der aufgetragenen Menge sowie der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit, sowie des weiteren Materialeinsatzes. Aufgetragene Grundierung immer gut durchtrocknen lassen.

#### Verarbeitungsbedingungen:

mindestens 15 °C Bodentemperatur,  
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,  
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

---

## QUALITÄT UND GARANTIE

---



---

## GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

---

DGNB	VOC 0 %, Qualitätsstufe: 4
Gefahrenklasse	Keine.
Arbeits- und Umweltschutz	Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Sicherheitsdatenblatt	Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a> .
Kontakttelefon für Allergiker	Informationen für Allergiker: +49 361 730410.
Allergie auslösende Stoffe	Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

---

## ARTIKELDATEN

---

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandeinheit
049	Europrimer ABS	PE - Kanister à 10 kg	60 Kanister/Palette

BG134049, version 01, Stand 2023-05-31, ersetzt Ausgabe vom

### 049 EUROPRIMER ABS